

Global Zinc

1.831.2800 - 1.831.2900

STUCCO POLIESTERE

Global Zinc è uno stucco poliestere a spatola di prima qualità, universale, adatto a tutte le lamiere zincate attualmente utilizzate sulle autovetture.

Di rapidissima essiccazione e morbida spatolabilità, è facile da modellare, non cola dalla spatola e si carteggia velocemente. Grazie alla sua fine ed equilibrata struttura granulare, **Global Zinc** non lascia fori ed è adatto sia a livellare piccole imperfezioni sia per grosse rasate.

Utilizzabile anche su comune lamiera di ferro, **Global Zinc** costituisce la più valida soluzione in carrozzeria, in quanto consente l'impiego di un solo stucco per tutte le necessità applicative.

SUPPORTI

Lamiera grezza e zincata per auto, sgrassata e carteggiata

Alluminio, ghisa, carteggiati

Vetroresina, gel-coat, carteggiati

Verniciature in buone condizioni, carteggiate (escluse termoplastiche)

Importante:

Non applicare su Ecophos, vernici termoplastiche o sensibili ai solventi.
Su questi tipi di vernice, contenere la stuccatura entro i bordi della verniciatura circostante.

PREPARAZIONE

Pulire la superficie con acqua (preferibilmente calda) e detersivo. Carteggiare la lamiera con carta P60. Lavare con diluente antisiliconico 3500.


	PESO
GLOBAL ZINC	1000
CATALIZZATORE	20
POT LIFE	4 - 7 min.


Importante:

Nella stagione invernale, per una migliore essiccazione, il rapporto di catalisi va portato al 3%. Miscelare bene il catalizzatore fino a scomparsa del caratteristico colore rosso.
Non eccedere nell'uso di catalizzatore per evitare la decolorazione dello smalto.

CATALIZZATORI

CATALIZZATORE 2303 tubetto da gr 45 per padella
 2400 tubetto da gr 45 per cartuccia





APPLICAZIONE


Una o più rasate

Spessore consigliato

200-800 micron

Spessore massimo

1000 micron



ESSICCAZIONE

AD ARIA

Intervallo tra le rasate

a 10°C

a 20°C

10 min.

8 min.

Carteggiabile a secco

dopo 25 min.

dopo 15 min.

A RAGGI INFRAROSSI

onde medie

10 minuti

onde corte

5 minuti



CARTEGGIATURA

A SECCO

Quando utilizzato in ritocchi con MS FILLER 4:1:

prima rasata

P 80

seconda rasata

P 120 + P 220

area circostante

P 320 - 400

FONDI SOVRAPPLICABILI

Tutti i fondi della gamma MaxMeyer Car Refinish.



DATI TECNICI

Confezione

padella da kg. 1,5 codice 1.831.2800 (induritore compreso)

cartuccia da kg. 1,5 codice 1.831.2900 (induritore compreso)

Stoccaggio

in luogo fresco e asciutto lontano da fonti di calore



NORME DI IGIENE E SICUREZZA

Prodotto per esclusivo uso professionale.

Consultare la scheda di sicurezza relativa al prodotto.