

SOFT PLUS

1.834.1800- 1.834.1900

STUCCO POLIESTERE

Soft Plus è uno stucco poliestere a spatola di prima qualità caratterizzato da una morbida spatolabilità e rapidissima essiccazione.

Soft Plus è facile da modellare, non cola dalla spatola e si carteggia velocemente.

Grazie alla sua fine ed equilibrata struttura granulare non lascia fori ed è adatto sia a livellare piccole imperfezioni sia per grosse rasate.

SUPPORTI

Lamiera grezza, sgrassata e carteggiata

Vetroresina, gel-coat, carteggiati


Verniciature in buone condizioni, carteggiate (escluse termoplastiche)

Importante:


Non applicare su Ecophos, vernici termoplastiche o sensibili ai solventi.
Su questi tipi di vernice, contenere la stuccatura entro i bordi della verniciatura circostante.

PREPARAZIONE

Pulire la superficie con acqua (preferibilmente calda) e detersivo. Carteggiare le vecchie verniciature con carta P60. Lavare con diluente antisiliconico 3500.



	PESO
SOFT PLUS	1000
CATALIZZATORE	20
POT LIFE	4 - 7 min.




Importante:

Nella stagione invernale, per una migliore essiccazione, il rapporto di catalisi va portato al 3%.
Miscelare bene il catalizzatore fino a scomparsa del caratteristico colore rosso.
Non eccedere nell'uso di catalizzatore per evitare la decolorazione dello smalto.

CATALIZZATORI

CATALIZZATORE 2303 tubetto da gr 30 e 45 per padella
2400 tubetto da gr 45 per cartuccia



APPLICAZIONE

Una o più rasate
Spessore consigliato
Spessore massimo

200-800 micron
1000 micron



ESSICCAZIONE

AD ARIA

Intervallo tra le rasate
Carteggiabile a secco
A RAGGI INFRAROSSI
onde medie
onde corte

a 10°C
10 min.
dopo 25 min.

a 20°C
8 min.
dopo 15 min.

10 minuti
5 minuti



CARTEGGIATURA

A SECCO
Quando utilizzato in ritocchi con MS FILLER 4:1:
prima rasata
seconda rasata
area circostante

P 80
P 120 + P 220
P 320 - 400

FONDI SOVRAPPLICABILI

Tutti i fondi della gamma MaxMeyer Car Refinish.



DATI TECNICI

Confezione padella da kg 1 codice 1.834.1800 (induritore compreso)
 padella da kg 1,5 codice 1.834.1800 (induritore compreso)
 cartuccia da kg 1,5 codice 1.834.1900 (induritore compreso)

Stoccaggio in luogo fresco e asciutto lontano da fonti di calore



NORME DI IGIENE E SICUREZZA

Prodotto per esclusivo uso professionale.
Consultare la scheda di sicurezza relativa al prodotto.