




STUCCHI BICOMPONENTI

1.831.3xxx – 1.838.2307 – 1.834.1400

STUCCHI



Universale LSG: stucco di elevata qualità, di colore grigio chiaro, indicato per tutti i tipi di supporto. Offre eccellente spatolabilità e carteggiabilità e una superficie liscia a priva di imperfezioni.


Universale 3200: stucco a spatola di alta qualità, di colore beige, indicato per tutti i metalli, caratterizzato da tempi brevi di essiccazione, facile applicazione e carteggiabilità. Non lascia buchi ed è ideale sia per piccoli ritocchi sia per mani spesse.

Universale 3800: stucco bianco, adesione su supporti metallici, compresi acciaio, alluminio e fibra di vetro.

Stucco con fibra di vetro 2307: stucco rinforzato con fibra di vetro, indicato per riempimento di fori e riparazione e ricostruzione di parti fortemente danneggiate.

Stucco per plastiche 1400: stucco flessibile di alta qualità, per riempimento di danni o graffi leggeri su superfici plastiche.

SUPPORTI




Lamiera nuda pulita e metalli zincati sgrassati e carteggiati.

Alluminio ghisa, fibra di vetro e gelcoat carteggiati.

Verniciature precedenti in buone condizioni, carteggiate (tranne prodotti termoplastici).

Stucco 1400: plastica nuda e pulita, opportunamente opacizzata e deteresa con Pulitore per Plastiche 3660.

PREPARAZIONE E APPLICAZIONE



Pulire la superficie con acqua e sapone. Carteggiare il metallo con carta P60 e lavare con antisilicone 3600.



MISCELAZIONE	peso
Stucco	100
Attivatore	2% a peso *
*In inverno miscelare al 3% per migliorare i tempi di essiccazione	Stucco 3200: 1-2%
VITA UTILE	4 - 8 minuti a seconda della temperatura ambiente
ESSICCAZIONE ARIA (da 10 a 20°C)	30-40 minuti
ESSICCAZIONE A INFRAROSSI	
Onde medie	10 minuti
Onde corte	5 minuti
CARTEGGIATURA	P80, seguita da P120, P240 e P320 sui bordi



STUCCHI BICOMPONENTI


1.831.3xxx – 1.838.2307 – 1.834.1400

INFORMAZIONI SUI VOC

Il contenuto massimo di COV ai sensi della normativa UE per questi prodotti (categoria: IIB.b) nella forma pronta all'uso è pari a 250g/litro.

Il contenuto effettivo di COV nei prodotti pronti all'uso è inferiore a 250g/litro.

La Direttiva 2004/42/CE è stata recepita in Italia con il Decreto Legislativo 27 Marzo 2006, n.161.



2004/42/IIB
(b) (250)

SALUTE E SICUREZZA

Questi prodotti sono destinati esclusivamente all'uso professionale e non devono essere utilizzati per usi diversi da quelli raccomandati. Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono basate sulle attuali conoscenze tecnico-scientifiche e sarà responsabilità dell'utilizzatore compiere tutto quanto necessario ad assicurare l'idoneità del prodotto all'uso per cui si intende utilizzarlo. Le informazioni in materia di salute e sicurezza si possono trovare nelle Schede Tecniche di Sicurezza all'indirizzo: www.maxmeyer.com



Per ulteriori informazioni contattare:

PPG ITALIA SALES & SERVICES SRL

Via A. De Gasperi 17/19

20020 Lainate (MI)

Tel: 02931792.1

Fax: 02931792.52

MaxMyer e il logo MaxMeyer sono marchi registrati di PPG Industries Europe Sarl
2014 PPG Industries. Tutti i diritti riservati