




HP MULTIGREY EXTRA


1.856.5101 – 5104 - 5106

HP MULTIGREY EXTRA BIANCO (5101 M1) - GRIGIO (5104 M4) – GRIGIO SCURO (5106 M6)



I Fondi HP Multigrey Extra sono indicati per un'ampia gamma di riparazioni: versatili, facili da applicare e carteggiare, offrono eccellente spessore del film, distensione della superficie e tenuta della finitura. Sono, inoltre, i fondi ideali per applicazione su supporti sensibili. La gamma di grigi consente di riprodurre tutte le tonalità richieste per ottenere la massima copertura della base opaca e con conseguente risparmio di tempo e prodotto. Sono direttamente riverniciabili con Duralix® Extra e Aquamax® Extra.

PREPARAZIONE SUPPORTI



Prima di ogni passaggio, lavare accuratamente il supporto. Sciacquare e asciugare prima di sgrassare con un pulitore specifico e assicurarsi che il supporto sia pulito e asciutto prima di procedere con il successivo passaggio di ciclo.

Prima dell'applicazione la lamiera nuda deve essere carteggiata e completamente esente da ruggine.

Applicare primer epossidico o wash-primer sulle aree di scoperta del metallo.

Carteggiatura


Cataforesi: P320-360

Finiture originali e primer: P280-P320


GRP e fibra di vetro: P280.

Stucchi poliestere: P80-P120-180

APPLICAZIONE



Scelta dei diluenti	< 20°C	1.911.2705	
	20-30°C	1.911.2710/2720	
	30-40°C	1.911.2720/30	
	Alto spessore	Medio spessore	Basso Spessore
MISCELAZIONE con catalizzatore 1.954.2925 (asta ITM-MSX005)	7 : 1 : 1	7 : 1 : 1,5	7 : 1 : 2
Vita utile a 20°C	90 minuti		
Viscosità a 20°C	26-29 secondi		
Ugello	1,6- 1,8 mm		
Numero mani	1 media + 2 piene		
Appassimento tra le mani	a completa opacizzazione		
Spessore del film	75-150 micron		
Carteggiabile a 20°C	3-4 ore		
Carteggiabile a < 20°C	16 ore		
Essiccazione a 60°C	20-30 minuti a seconda dello spessore del film		
Infrarosso	12 min. (seguire le indicazioni del fabbricante)		





HP MULTIGREY EXTRA

1.856.5101 – 5104 - 5106

MISCELAZIONE FONDI GRIGI MULTIGREY




TABELLA MISCELAZIONE FONDI						
I pesi NON sono cumulativi. Tarare la bilancia tra le aggiunte						
MULTIGREY	Prodotto	100 ml	200 ml	300 ml	500 ml	750 ml
M1	5101	119,7	239,4	359,1	598,5	897,8
M3	5101	77,8	155,6	233,4	389	583,5
	5104	41,9	83,8	125,7	209,5	314,2
M4	5104	119,7	239,4	359,1	598,5	897,8
M5	5104	57,5	114,9	172,4	287,3	430,9
	5106	62,2	124,5	186,7	311,2	466,8
M6	5106	119,7	239,4	359,1	598,5	897,8
ALTO SPESSORE (7:1:1)						
Catalizzatore	2925	10,6	21,2	31,8	53	79,5
Diluenti	1.911.xxxx	8,2	16,4	24,6	41	61,5
MEDIO SPESSORE (7:1:1,5)						
Catalizzatore	2925	10,6	21,2	31,8	53	79,5
Diluenti	1.911.xxxx	13,3	26,6	39,9	66,5	99,7
BASSO SPESSORE (7:1:2)						
Catalizzatore	2925	10,6	21,2	31,8	53	79,5
Diluenti	1.911.xxxx	16,4	32,8	49,2	82	123




HP MULTIGREY EXTRA

1.856.5101 -5104 - 5106

INFORMAZIONI IN MATERIA DI COV

Il contenuto massimo di COV ai sensi della normativa UE per il prodotto (categoria: IIB.c) nella forma pronta all'uso è pari a 540g/litro. Il contenuto effettivo di COV nel prodotto pronto all'uso è inferiore a 540g/litro. La Direttiva 2004/42/CE è stata recepita in Italia con il Decreto Legislativo 27 Marzo 2006, n.161



SALUTE E SICUREZZA

Questi prodotti sono destinati esclusivamente all'uso professionale e non devono essere utilizzati per usi diversi da quelli raccomandati. Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono basate sulle attuali conoscenze tecnico-scientifiche e sarà responsabilità dell'utilizzatore compiere tutto quanto necessario ad assicurare l'idoneità del prodotto all'uso per cui si intende utilizzarlo. Le informazioni in materia di salute e sicurezza si possono trovare nelle Schede di Sicurezza all'indirizzo: <http://www.maxmeyer.com>



Per ulteriori informazioni, contattare:

PPG ITALIA SALES & SERVICES

Via A. De Gasperi 17/19
20020 Lainate (MI)
Tel: 02931792.1
Fax: 02931792.52

Duralix[®] Extra e Aquamax[®] Extra sono marchi registrati di PPG Industries Europe Sarl.