




TRASPARENTE UHS 1.360.0360 MaxClear


TRASPARENTE UHS 1.360.0360

Trasparente acrilico bicomponente caratterizzato da un'estrema facilità d'uso e da elevata distensione, oltre che da una finitura brillante e da un'ottima lucidabilità. Grazie alla miscelazione con il catalizzatore UHS 1.954.2925 il Trasparente 1.360.0360 si inserisce nella gamma compatta di prodotti di ciclo di MaxMeyer.



SUPPORTI



Applicare il Trasparente su base opaca all'acqua pulita e priva di polvere. Si raccomanda l'uso di uno panno antipolvere prima dell'applicazione del trasparente.



APPLICAZIONE

MISCELAZIONE – APPLICAZIONE


	Trasparente 0360 3 Catalizzatore 2925 1 Diluenti 1.921.6053/6050 0,7 Asta graduate ITM-MSX006
Viscosità DIN 4 20°C	18-20 secondi
Ugello	1,2– 1,4
Vita utile	1 ora con 1.921.6053, 45 minuti con 1.921.6050
Numero mani	2 mani piene
Appassimento	1-3 pannelli: 5-10 min. tra le mani
Spessore del film	50-60 microns
Essiccazione	30 minuti a 60°C (Diluyente 1.911.6053) 20 minuti a 60°C (Diluyente 1.911.6050) 1-3 pannelli NON superare la temperatura raccomandata di 60°C
IR	8-15 minuti a seconda del colore. Fare sempre riferimento alle indicazioni del fabbricante





TRASPARENTE UHS 1.360.0360 MaxClear

MISCELAZIONE A PESO



Si raccomanda la miscelazione a peso, utilizzando le indicazioni sotto riportate. I pesi di trasparente e catalizzatore sono cumulativi: **NON** tarare la bilancia dopo la pesata del trasparente.

Volume trasparente pronto all'uso	Trasparente 1.360.0360	Catalizzatore 1.954.2925	Diluenti 1.921.6053/6050
0.10L	62g	85g	97g
0.25L	156g	213g	243g
0.33L	206g	281g	321g
0.60L	375g	510g	584g
0.75L	469g	638g	729g
1.0L	625g	850g	973g

INFORMAZIONI IN MATERIA DI COV

Il valore limite di COV ai sensi della normativa UE per questo prodotto (categoria: IIB.d) nella forma pronta all'uso è pari a 420g/litro massimo.

Il contenuto di COV nel prodotto pronto all'uso è di 420g/litro al massimo.

La Direttiva 2004/42/CE è stata recepita in Italia con il Decreto Legislativo 27 Marzo 2006, n.161.

SALUTE E SICUREZZA



Questi prodotti sono destinati esclusivamente all'uso professionale e non devono essere utilizzati per usi diversi da quelli raccomandati. Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono basate sulle attuali conoscenze tecnico-scientifiche e sarà responsabilità dell'utilizzatore compiere tutto quanto necessario ad assicurare l'idoneità del prodotto all'uso per cui si intende utilizzarlo. Le informazioni in materia di salute e sicurezza si possono trovare nelle Schede Tecniche di Sicurezza all'indirizzo: <http://www.maxmeyer.com>

Per ulteriori informazioni contattare:

PPG ITALIA SALES & SERVICES s.r.l.
Direzione Refinish
Via De Gasperi 17-19
20020 Lainate (Mi)
Tel. 02 9317921
Fax 02 93179253

Il logo MaxMeyer è un marchio registrato di PPG Industries Europe Sarl