




HP MULTIPRIME

1.841.9101-9104-9106

Grazie alla sua esclusiva formulazione MultiPrime può essere applicato direttamente su pannelli in cataforesi originale e di buona qualità, senza necessità di carteggiatura e può essere ricoperto direttamente con Aquamax® Extra e Duralit Extra UHS dopo soli 15 minuti e fino ad un massimo di 5 giorni senza carteggiare. Può anche essere applicato su piccole zone di metallo scoperto, senza applicazione di un fondo di adesione. Sostituendo il diluente abituale con l'Additivo per Plastiche 1.921.6041 HP MultiPrime si applica, inoltre, direttamente su supporti in plastica, senza preventiva applicazione di un primer di adesione.



PREPARAZIONE SUPPORTI

Pulire la superficie con prodotto idoneo. Assicurarsi che il supporto sia perfettamente pulito e asciutto, prima e dopo ogni fase di preparazione. Asciugare immediatamente il detergente dal supporto con un panno asciutto e pulito.

- Cataforesi di buona qualità adeguatamente pulita e non carteggiata (se necessario, carteggiare con P320-P360);
- Lamiera nuda fino a 10 cm di diametro
- Acciaio e lamiera zincati, alluminio e relative leghe, carteggiati fino a metallo nudo (non oltre 10 cm Ø);
- GRP, fibra di vetro, stucco poliestere, carteggiati con P120/P240/P320;
- Plastica nuda: ABS, Noryl, PC-PBT, PUR SMC, PP, TPO, PP-EPDM, LEXAM: diluire 1:1 con 1.931.3660 con 1.911.9910. Pagliettare con ScotchBrite UltraFine. Risciacquare con acqua pulita e asciugare. Applicare il Pulitore Antistatico 1.931.4000 con un panno pulito. Asciugare con un panno pulito.


N.B. Su 1K Pur applicare 1.823.1350.



APPLICAZIONE

Miscelazione	
HP MultiPrime	4
Catalizzatore 1.954.2925	1
Diluente	1,75
Viscosità Din4 20°C	16-18 secondi
Vita utile a 20°C	1 ora – 30 minuti con 1.921.6051
Aerografo	1,2 – 1,3 mm
Numero mani	1 mano completa o 1 mano leggera + 1 completa
Spessore film	25-35 micron
Appassimento prima dell'applicazione dello smalto	15 minuti con 1.921.6051 – 30 minuti con 1.911.2720/2730

Ricopribile da 15 minuti ad un massimo di 5 giorni senza carteggiatura. Se non riverniciato entro 8 ore, utilizzare un predetergente prima di procedere con l'applicazione. Trascorsi 3 giorni effettuare una leggera carteggiatura e pulizia con predetergente prima dell'applicazione dello smalto. In presenza di impurità eseguire una leggera carteggiatura con P800-P1000.






HP MULTIPRIME

1.841.9101-9104-9106

SCELTA DEI DILUENTI

< 30°C 1.921.6051
 > 30°C 1.911.2720/2730
 Per applicazione su plastiche*: 1.921.6041
 N.B. 1.841.9101/4/6 con 1.921.6041 è applicabile anche su cataforesi



MISCELAZIONE FONDI GRIGI MULTIGREY

I pesi NON sono cumulativi. Tarare la bilancia tra le aggiunte.

MULTIGREY	Prodotto	100 g	200 g	300 g	500 g	750 g
M1	9101	100	200	300	500	750
M3	9101	75	150	225	375	562,5
	9104	25	50	75	125	187,5
M4	9104	100	200	300	500	750
M5	9104	50	100	150	250	375
	9106	50	100	150	250	375
M6	9106	100	200	300	500	750
Catalizzatore	2925	19,0	38,0	57,0	95,0	142,5
Diluenti	1.911.2720/30 1.921.6051/6041	26,1	52,2	78,3	130,5	195,8

INFORMAZIONI IN MATERIA DI COV

Il contenuto massimo di COV ai sensi della normativa UE per il prodotto (categoria: IIB.c) nella forma pronta all'uso è pari a 540g/litro. Il contenuto effettivo di COV nel prodotto pronto all'uso è inferiore a 540g/litro. La Direttiva 2004/42/CE è stata recepita in Italia con il Decreto Legislativo 27 Marzo 2006, n.161.



SALUTE E SICUREZZA

Questi prodotti sono destinati esclusivamente all'uso professionale e non devono essere utilizzati per usi diversi da quelli raccomandati. Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono basate sulle attuali conoscenze tecnico-scientifiche e sarà responsabilità dell'utilizzatore compiere tutto quanto necessario ad assicurare l'idoneità del prodotto all'uso per cui si intende utilizzarlo. Le informazioni in materia di salute e sicurezza si possono trovare nelle Schede di Sicurezza all'indirizzo: <http://www.maxmeyer.com>.



Per ulteriori informazioni, contattare:

PPG ITALIA SALES & SERVICES
 Via A. De Gasperi 17/19
 20020 Lainate (MI)
 Tel: 02931792.1
 Fax: 02931792.52

MaxMeyer, Duralit e AquaMax sono marchi registrati di PPG Industries Europe Sarl.
 ©2015 PPG Industries, tutti i diritti riservati.

