




# TRASPARENTE HS

## 1.360.0315


### TRASPARENTE HS 1.360.0315

Il Trasparente HS 1.360.0315 offre semplice miscelazione e facilità di applicazione su ogni tipo di riparazione oltre ad un'ottima resistenza e brillantezza del film. Può essere utilizzato per lavori di ogni dimensioni e in qualsiasi condizione climatica.



### SUPPORTI

Applicare il Trasparente su base opaca all'acqua o solvente pulita e priva di polvere. Si raccomanda l'uso di uno panno antipolvere prima dell'applicazione del trasparente.




### APPLICAZIONE

	Trasparente HS: 2 Catalizzatore HS: 1
Scelta dei catalizzatori	1.954.2740 fino a 22°C 1.954.2730 da 22 a 25°C 1.954.2720 da 25 a 30°C 1.954.2710 oltre 30°C
Viscosità DIN 4 20°C	17-19 secondi
Ugello	1,3 – 1,4
Vita utile a 20°C	1 ora con 1.954.2740, 1,5 ore con 1.95.4.2730/2720/2710
	<p><b><u>Applicazione a mano unica (consigliata)</u></b> Applicare 1 mano media e 1 piena per uno spessore del film secco di 50-60 micron. Applicare la prima mano a tutti i pannelli prima di applicare la seconda mano. Appassimento tra le mani: fino a 3 pannelli 2-3 minuti, per più di 3 pannelli non è richiesto appassimento.</p> <p><b><u>Applicazione standard a due mani</u></b> Applicare 2 mani singole per uno spessore del film secco di 60 micron. Appassimento prima dell'essiccazione: 5 min.</p>




# TRASPARENTE HS

## 1.360.0315



1.954.2740	25 minuti a 60°C
1.954.2730/2720	30 minuti a 60°C
1.954.2710	35 minuti a 60°C
1.954.2740/2730	16-20 ore ad aria (20°C)
Lucidare entro 24 ore dall'essiccazione.	
IR (onde medie)	8-15 minuti (a seconda del colore)
Lucidare entro 24 ore dall'essiccazione.	



### MISCELAZIONE A PESO

Si raccomanda la miscelazione a peso, utilizzando le indicazioni sotto riportate. I pesi sono cumulativi: NON tarare le bilancia dopo la pesata del trasparente.

Volume di Trasparente pronto all'uso (Litri)	Peso – gr	Peso - gr
	1.310.0315	1.954.2740 / 2730 / 2720 / 2710
100 ml	65	98
200 ml	129	195
300 ml	194	293
400 ml	259	391
500 ml	323	488
600 ml	388	586
700 ml	453	684
800 ml	517	781
900 ml	582	879
1000 ml	647	977

# TRASPARENTE HS

1.360.0315

## SALUTE E SICUREZZA

Questi prodotti sono destinati esclusivamente all'uso professionale e non devono essere utilizzati per usi diversi da quelli raccomandati. Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono basate sulle attuali conoscenze tecnico-scientifiche e sarà responsabilità dell'utilizzatore compiere tutto quanto necessario ad assicurare l'idoneità del prodotto all'uso per cui si intende utilizzarlo. Le informazioni in materia di salute e sicurezza si possono trovare nelle Schede Tecniche di Sicurezza all'indirizzo: <http://www.maxmeyer.com>.



## INFORMAZIONI IN MATERIA DI COV

Il valore limite di COV ai sensi della normativa UE per questo prodotto (categoria: IIB.d) nella forma pronta all'uso è pari a 420g/litro massimo.

Il contenuto di COV nel prodotto pronto all'uso è di 420g/litro al massimo.

La Direttiva 2004/42/CE è stata recepita in Italia con il Decreto Legislativo 27 Marzo 2006, n.161.

Per ulteriori informazioni contattare:  
PPG ITALIA SALES & SERVICES s.r.l.  
Direzione Refinish  
Via De Gasperi 17-19  
20020 Lainate (Mi)  
Tel. 02 9317921  
Fax 02 93179253

Il logo MaxMeyer è un marchio registrato di PPG Industries Europe Sarl