




BLENDER PERFORMANTE

1.978.0090

PROCESSO di SFUMATURA PER COLORI PASTELLO AQUAMAX® EXTRA

L'utilizzo del **Blender Performante 1.978.0090** semplifica e velocizza il processo di sfumatura dei colori pastello Aquamax Extra.



PRODOTTI

Tinta pronta 1.550.xxx
Blender Performante 1.978.0090
Diluenti Aquamax Extra 1.911.9910/9940
Additivo Performante 1.978.0092

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Dopo aver terminato il ripristino del danno, con rotorbitale 3 mm preparare la superficie da sfumare con P400 seguita da P500 nel bordo del ripristino, allargandosi leggermente (10-15 cm). Rifinire con P800, sempre con rotorbitale, l'area in cui sarà applicato il trasparente.

PREPARAZIONE DEI PRODOTTI


Miscelare la formula colore prescelta e diluire come da tabella di miscelazione riportata nella scheda tecnica Aquamax Extra 340V.
Preparare una miscela con 1 parte di tinta pronta 1.550.xxx e 1 parte di 1.978.0090.
Preparare 1.978.0090 Blender Performante in un aerografo separato o in un contenitore monouso (il prodotto è pronto all'uso).

APPLICAZIONE

Applicare sull'area da sfumare 1,5/2 mani bagnate di 1.978.0090 allargandosi ben oltre l'area del ritocco così che i fumi della base ricadano al suo interno. Per l'applicazione utilizzare gli aerografi previsti per l'applicazione della base opaca.
Applicare subito dopo il colore fino a copertura, seguito dalla miscela di cui al punto 3 allargandosi per almeno 15-20 cm rimanendo sempre all'interno del film bagnato.



PROCESSO



<ol style="list-style-type: none">1. Pannello nuovo/area da riparare2. Pannello/area adiacente da sfumare	
<ol style="list-style-type: none">1. Applicare sull'area da sfumare 1,5/2 mani bagnate di 1.978.0090 (pannello 1).2. Applicare subito il colore, a copertura, sull'area da riparare (pannello 2), avendo cura che i fumi di spruzzatura ricadano nell'area di applicazione di 1.978.0090.	
<ol style="list-style-type: none">1. Senza appassimento, applicare la miscela di 1:1 di tinta pronta e 1.978.0090, allargandosi di almeno 15-20 cm ma rimanendo sempre all'interno del film bagnato di 1.978.0090. <p>N.B. Per colori particolarmente critici è consigliata un'ulteriore sfumatura con una miscela 1:3 di tinta pronta e 1.978.0090, da applicare sempre su film bagnato e allargandosi di ulteriori 15-20 cm.</p>	




BLENDER PERFORMANTE

1.978.0090

INFORMAZIONI IN MATERIA DI COV

Il contenuto massimo di COV ai sensi della normativa UE per il prodotto (categoria: IIB.d) nella forma pronta all'uso è pari a 420g/litro. Il contenuto effettivo di COV nel prodotto pronto all'uso è inferiore a 420g/litro.



SICUREZZA E MANIPOLAZIONE

Questi prodotti sono destinati esclusivamente all'uso professionale e non devono essere utilizzati per usi diversi da quelli raccomandati. Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono basate sulle attuali conoscenze tecnico-scientifiche e sarà responsabilità dell'utilizzatore compiere tutto quanto necessario ad assicurare l'idoneità del prodotto all'uso per cui si intende utilizzarlo. Le informazioni in materia di salute e sicurezza si possono trovare nelle Schede di Sicurezza all'indirizzo: <http://www.maxmeyer.com/>.

Per ulteriori informazioni contattare:
PPG ITALIA SALES & SERVICES s.r.l.
Direzione Refinish
Via De Gasperi 17-19
20020 Lainate (Mi)
Tel. 02 9317921
Fax 02 93179253

MaxMeyer e AquaMax sono marchi registrati di PPG Industries Europe Sarl