

NEOPHOS + FONDO MS Filler 4:1 + SMALTO MAXICAR HS + TRASPARENTE

Supporti : per il trattamento prima dell'applicazione vedi allegato

Lamiera bianca - Lamiera nera - Lamiera zincata elettroliticamente -
Lamiera zincata a caldo - Lamiera sabbiata - Leghe leggere - Alluminio

Tipi di Veicoli

Autobus - Cabine di guida - Cisterne in alluminio - Cisterne

numero strati **4**

Colore Metallizzato
Pastello D.S.

CARATTERISTICHE

velocità *
protezione * * * *
estetica * * * *

1° STRATO	codici	miscelazione a volume	essiccazione		carteggiatura a secco
			a 20°C	a 60 °C	
Neophos Rosso	1.814.1000) 1000	Sovrapplicabile dopo 60 - 90 minuti fino a 4 giorni		
Grigio	1.814.1100				
Catalizzatore per Neophos	1.944.1001) 500			
Diluyente Rapido	1.921.3205				
Diluyente senza aromatici	1.921.1205) 200 - 400		
Diluyente Lento	1.934.3207				

2° STRATO	codici	miscelazione	a 20°C	a 60 °C	carteggiatura a secco
MS Filler 4:1	1.856.4020	1000	3-4 ore	20 - 30 min.	Prima Carta: P320 - P400 Successivamente: Scotch Brite Fin
Cataliz. MS Extra RapidHard	1.954.8000) 250	dipende dallo		
Catalizzatore MS RapidHard	1.954.6000)	spessore		
Diluyente Universale Rapido	1.911.4305] 100 - 200	100-200µ		
Diluyente Universale Normale	1.911.4310] 100 - 200			
Diluyente Universale Lento	1.911.4320] 100 - 200			

3° STRATO	codici	miscelazione	essiccazione a 20°C	carteggiatura a secco
Maxicar HS	Serie 180/181	1000	20 - 30 minutes	
Diluyente Universale Normale	1.911.4310)		
Diluyente Universale Lento	1.911.4320) 1000		
Diluyente Univer. extra Lento	1.911.4330)		

4° STRATO	codici	miscelazione	a 20°C	a 60 °C	carteggiatura a secco
Maxilack oppure	1.360.0500) 1000	Fuori polvere: 15-20 min. Maneggiabilità: 5-7 ore Indurimento: 16-18 ore 30-40 min		
Maxiclear HS	1.360.0200				
Cataliz. MS Extra RapidHard	1.954.8000] 500			
Catalizzatore MS RapidHard	1.954.6000				
Catalizzatore MS SlowHard	1.954.4000				
Diluyente Universale Rapido	1.911.4305) 0 - 200			
Diluyente Universale Normale	1.911.4310				
Diluyente Universale Lento	1.911.4320				

Per maggiori informazioni consultare le seguenti schede tecniche:

PRODOTTO	SCHEDA N	TINTA RAL 9006:
Neophos	240	la tinta RAL 9006 può essere realizzata sostituendo al Maxicar HS la pasta metallizzata Duralit ABF codice 1.160.0202 . Per le modalità di utilizzo consultare la scheda tecnica n. 302a
Fondo MS Filler 4:1	242	
Duralit ABF	302	
Maxiclear HS	425	
Maxilack	400	