

ANTIRUGGINE SINTETICA EXTRA + SMALTO RAPIDA ESSICCAZIONE MAXTIR

Supporti : per il trattamento prima dell'applicazione vedi allegato

Lamiera bianca - Lamiera nera - Lamiera sabbiata -
Vecchie verniciature sintetiche e nitro, verniciature originali, vecchie verniciature 2K

Tipi di Veicoli

Telai - Mezzi cantiere - Macchine agricole - Mezzi speciali

numeri strati

2

Colore

Pastello

CARATTERISTICHE

velocità * * *
protezione * *
estetica *

1° STRATO	codici	miscelazione in volume	essiccazione a 20°C	carteggiatura a secco
Antiruggine Sintetica Extra				
Rosso	4.812.2001)	1000	Maneggiabilità: 30 - 60 minuti	
Grigio	4.812.2961)			
Bianco	4.812.2126)			
Diluyente Rapido	1.921.3205)	250 - 350	Riverniciabilità 60 minuti	
Diluyente Rapido senza aromatici	1.921.1205)			
Diluyente Lento	1.911.1226)			

2° STRATO	codici	miscelazione a volume	essiccazione a 20°C	carteggiatura a secco
MaxTir				
Tinte Pronte	Serie 147)	1000	Maneggiabilità: 60 minuti	
Tinte Base	Serie 148)			
Diluyente Rapido	1.921.3205)	250 - 400	Indurimento: 24 ore	Riverniciabilità: entro 4 ore oppure attendere almeno 7 gg.
Diluyente Rapido senza aromatici	1.921.1205)			
Diluyente Normale	1.911.1226)			
Diluyente Lento	1.911.1023)			

Per maggiori informazioni consultare le seguenti schede tecniche:

PRODOTTI	SCHEDA N.
Antiruggine sintetica Extra	200
MaxTir	303