

NEOPHOS + SMALTO RAPIDA ESSICCAZIONE MAXTIR

Supporti : per il trattamento prima dell'applicazione vedi allegato

Lamiera bianca - Lamiera nera - Lamiera sabbiata - Lamiera zincata elettroliticamente - Lamiera zincata a caldo - Verniciature originali - Vecchie verniciature 2 componenti - Cataforesi - Alluminio e leghe leggere

Tipi di Veicolo

Mezzi cantiere - Macchine agricole - Mezzi speciali - Sponde alluminio

numeri strati

2

Colore

OPAQUE

CARATTERISTICHE

velocità * * *

protezione * *

estetica * *

1° STRATO	codice	miscelazione a volume	essiccazione a 20°C	carteggiatura a secco
Neophos			Sovrapplicabile dopo 60 - 90 minuti fino a 4 giorni	
Rosso	1.814.1000)	1000		
Grigio	1.814.1100)			
Catalizzatore per Neophos	1.944.1001)	500		
Diluyente Rapido oppure	1.921.3205)			
Diluyente senza aromatici	1.921.1205)	200 - 400		
Diluyente Lento	1.934.3207)			

2° STRATO				
MaxTir			Maneggiabilità: 60 minuti Indurimento: 24 ore Riverniciabilità: entro 4 ore oppure attendere almeno 7 gg.	
Tinte Pronte	Serie 147)	1000		
Tinte Base	Serie 148)			
Diluyente Rapido	1.921.3205)			
Diluyente Rapido senza aromatici	1.921.1205)	250 - 400		
Diluyente Normale	1.911.1226)			
Diluyente Lento	1.911.1023)			

Per maggiori informazioni consultare le seguenti schede tecniche:

PRODOTTO	SCHEDA N.
Neophos	240
MaxTir	303