

SMALTO A RAPIDA ESSICCAZIONE MAXTIR

Supporti : per il trattamento prima dell'applicazione vedi allegato

Verniciature originali, Lamiera nera, Lamiera bianca, Cataforesi
Vecchie verniciature a 2 componenti, Monocomponenti, Nitro

Tipo di Veicolo

Mezzi cantiere - Macchine agricole - Mezzi speciali - Telai

numeri
strati

1

Colore

Pastello

CARATTERISTICHE

velocità * * * *
protezione *
estetica *

1° STRATO	codice	miscelazione a volume	essiccazione a 20°C	carteggiatura a secco
MaxTir Tinte Pronte Tinte Base	Serie 147) Serie 148)	1000	Maneggiabilità: 60 minuti Indurimento: 24 ore Riverniciabilità: entro 4 ore oppure attendere almeno 7 gg.	
Diluyente Rapido senza aromatici	1.921.3205)	250 - 400		
Diluyente Rapido senza aromatici	1.921.1205)			
Diluyente Normale	1.911.1226)			
Diluyente Lento	1.911.1023)			

Per maggiori informazioni consultare le seguenti schede tecniche:

PRODOTTO	SCHEDA N.
MaxTir	303