

CONVERTER

SOTTOSCOCCA

1.061.0063


CONVERTITORE PER RESIDUI DI DISTILLAZIONE

Il **Converter Sottoscocca 1.061.0063** è un prodotto a base di leganti sintetici, resine e materiali inerti.

Può essere usato con speciali attrezzature per la distillazione per il recupero di solventi contaminati.

Con tali residui, il prodotto diventa un antiruggine fonoisolante di ottima qualità, con eccellenti qualità fonoisolanti e anticorrosive.

Questo prodotto non contiene catrame.



SUPPORTI

Lamiera nuda

Componenti

Tutti gli smalti e gli stucchi della serie Car Refinish di MaxMeyer.

Finiture originali carteggiate (con P360-400 o Scotch Brite Fine)

PREPARAZIONE

	VOLUME	PESO
RESIDUO DI DISTILLAZIONE	1000	1000
CONVERTITORE	2500	3000

DILUENTE

Se necessario: 2-3% di:

1205	diluyente inodore
3205	diluyente Bilux

APPLICAZIONE

Impostazione aerografo

Pressione

Distanza dalla superficie

Numero di mani

Appassimento tra le mani

Spessore consigliato

Pistola Schutz

4-5 bar

25-30 cm

02-gen


5 minuti

300-500 micron



Importante:

Maggiore è la pressione, più sottile sarà l'effetto buccia d'arancia.



MODO D'USO

Filtrare il solvente contaminato con 1000 filtro/cm², poi distillare.

Evitare la concentrazione di prodotti catalizzati: il prodotto potrebbe subire rigonfiamenti e diventare inutilizzabile.

Prima di miscelare, lasciar raffreddare il residuo di distillazione fino a 40-50°C.

Aggiungere il convertitore fino alla sparizione dei grumi.

Questo si può fare direttamente dentro la macchina, purché dotata di agitatore.



ESSICCAZIONE

ESSICCAZIONE ALL'ARIA

fuori polvere

30-45 minuti

secco al tatto

5-6 ore

catalizzato (in base a temperatura e spessore)

24 ore




DATI TECNICI

Dimensioni confezione 25 Kg.

Stoccaggio

conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo da fonti di calore



2004/42/IIIB
(e) (840) 840

INFORMAZIONI IN MATERIA DI COV

Il contenuto massimo di COV ai sensi della normativa UE per il prodotto (categoria: IIB.e) nella forma pronta all'uso è pari a 840g/litro. Il contenuto effettivo di COV nel prodotto pronto all'uso è inferiore a 840g/litro.

La Direttiva 2004/42/CE è stata recepita in Italia con il Decreto Legislativo 27 Marzo 2006. n.161.



SICUREZZA E MANIPOLAZIONE

Questi prodotti sono destinati esclusivamente all'uso professionale e non devono essere utilizzati per usi diversi da quelli raccomandati. Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono basate sulle attuali conoscenze tecnico-scientifiche e sarà responsabilità dell'utilizzatore compiere tutto quanto necessario ad assicurare l'idoneità del prodotto all'uso per cui si intende utilizzarlo.

Per ulteriori informazioni, contattare:

PPG ITALIA SALES & SERVICES

Via A. De Gasperi 17/19

20020 Lainate (MI)

Tel: 02931792.1

Fax: 02931792.52

Le informazioni in materia di salute e sicurezza si possono trovare nelle Schede Tecniche di Sicurezza all'indirizzo:

http://www.ppg.com/Maxmeyer_MSDS