




AQUAMAX EXTRA BASECOAT serie 550

Mei 2012

WATERBORNE BASECOAT

AQUAMAX® Extra Basecoat is een watergedragen basislak.
AquaMax Extra Basecoat geeft een uitstekende dekking en is zuinig in het gebruik.
AquaMax Extra Basecoat is geschikt voor hele paneelreparaties en Spot Repair.
AquaMax Extra Basecoat kan samen met de UHS blanke lakken van MaxMeyer gebruikt worden. Het resultaat is uitstekend en zeer duurzaam.
AquaMax Extra Basecoat is niet ontvlambaar en vermindert de uitstoot van schadelijke stoffen aanzienlijk.




ONDERGRONDEN

MAXMEYER® Compliant 2K® HS primers en fillers.
(zie betreffende PDS voor gebruik met *Aquamax* Basecoat)
Originele aflakken, geschuurd met P400 - 500 of Scotch Brite fine

VOORBEREIDING

Zie het PDS van de grondlak die gebruikt wordt. Advies: voor het aflakken schuren met P400-500 en Scotch Brite Fijn (met de hand of machinaal).
Bij Spot Repair moet om krassen goed weg te werken, de plamuur goed geschuurd worden met P800-2000.
Gebruik voor het aflakken een kleefdoek.



HOEVEELHEID	
AQUAMAX EXTRA BASECOAT	100 delen
AQUAMAX THINNER 1.911.9910/9940	10 delen unikleuren 15 - 20 delen metallic en mica 30 delen Boven 35°C.
POTLIFE	3 maanden

THINNER

1.911.9910 *AquaMax* Thinner
1.911.9940 *AquaMax* Thinner slow
1.978.0092 Performance Additive



AQUAMAX EXTRA BASECOAT serie 550

APPLICATIE

Spuitpistoolinstelling: 1.2 - 1.4 mm spuittip. Totale droge laagdikte - 10 - 20 micron.

Voor gebruik enkele seconden zacht schudden.


De gemengde AquaMax Extra kleuren vóór het spuiten goed met de hand roeren. Als de aangemaakte kleur niet onmiddellijk wordt verwerkt, dan moet het mengsel vóór applicatie nogmaals goed worden doorgeroerd.

Gebruik een nylonlakfilter dat geschikt is voor watergedragen materiaal. Advies 125 micron.

Breng enkele lagen aan tot dekking is bereikt. Goed uitdampen tussen de lagen. Om de droging te versnellen kunnen luchtblazers gebruikt worden.

Breng voor een goed metallic effect op de droge laklaag een controle laag aan met spuitpistoolinstelling 1.2 - 1.5 bar.

Voor optimale processnelheid kan de controle laag ook aangebracht worden over een 'half droge' laklaag.



DROGEN

Luchtdrogen (20°C, bij luchtvochtigheid minder dan 50%)

Uitdampen tussen de lagen

Tot gelijkmatig mat

Uitdampen tussen delagen (luchtblazers)

Tot gelijkmatig mat

Uitdampen voor applicatie blanke lak

LUCHTDROGEN

Tot gelijkmatig mat en drooging

I.R. DROGEN

Middengolf

3 minuten

Kortegolf

2 minuten

LET OP: AquaMax Extra Basecoat tot mattering laten drogen vóóordat de IR lamp wordt gebruikt.





AQUAMAX EXTRA BASECOAT serie 550

PERFORMANCE ADDITIVE 1.978.0092

Performance Additive – 1.978.0092 is een alternatief voor de standaard *AquaMax* verduunners voor een hogere bescherming van onderdelen van een voertuig die extra bescherming nodig hebben zoals bijv. steenslag op lage spoilers, extreme omstandigheden zoals hard rijden op onverharde wegen of hogedrukreiniging.

	HOEEVEELHEID	
AQUAMAX EXTRA BASECOAT	100 delen	
PERFORMANCE ADDITIVE 1.978.0092	10 delen	
AQUAMAX THINNER 1.911.9910/9940	10 delen (minimaal)	metallic kleuren (meer dan 70% aluminium)
	5 delen (minimaal)	alle andere kleuren
POTLIFE	3 maanden	

BLANKE LAK

Alle compliant 2K blanke lakken van *MaxMeyer* Car Refinish.

TECHNISCHE INFORMATIE

Verpakking	0,5 ltr - 1 ltr - 2 ltr
Opslag	Koel en niet bij een hittebron
Theoretisch uitspuitrendement	12,5-20 m ² /l. gebruiksklaar, 10 micron laagdikte






AQUAMAX EXTRA BASECOAT serie 550

VOS INFORMATIE

De door de EU toegestane uitstootwaarde voor dit product (productcategorie: IIB.d) in de gebruiksklare vorm, is maximaal 420 g/liter VOS.
De VOS uitstoot van dit gebruiksklare product is max. 420g/liter.
Afhankelijk van de werkwijze kan de daadwerkelijke VOS van dit gebruiksklare product lager zijn dan gespecificeerd in de EU Directive Code.



VEILIGHEID EN GEBRUIK

DEZE PRODUCTEN ZIJN ALLEEN GESCHIKT VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK en zijn niet geschikt voor andere doeleinden dan vermeld. De informatie in deze PDS is gebaseerd op wetenschappelijk en technisch onderzoek. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle benodigde voorzorgsmaatregelen te treffen ten einde correct gebruik van het product voor het gestelde doel te waarborgen. Zie voor gezondheids- en veiligheidsinformatie de Material Safety Data Sheet, beschikbaar op: www.maxmeyer.com



INFORMATIE

PPG Industries
infobenelux@ppg.com

MAXMEYER®, AQUAMAX® and 2K® are registered trademarks of PPG Industries Ohio, Inc.
©Copyright 2013 PPG Industries Ohio, Inc. All rights reserved.
Copyright in the above product numbers that are original is asserted by PPG Industries Ohio, Inc.

MaxMeyer and the MaxMeyer logo are trademarks of PPG industries.
© 2011 PPG Industries. All rights reserved.

Deze producten zijn alleen geschikt voor professioneel gebruik



Pag 4 van 4