

STOPPER 1800 1.834.1800

Update april 2009

POLYESTER PUTTY

Stopper 1800 is een polyester mesplamuur van topkwaliteit. Deze plamuur is eenvoudig met een mes aan te brengen en droogt zeer snel.

Stopper 1800 is eenvoudig te vormen, drupt niet van het mes en kan snel geschuurd worden. Door de fijne uitgebalanceerde structuur laat deze plamuur geen gaten ontstaan. **Stopper 1800** is geschikt voor kleine en grote reparaties.

ONDERGRONDEN

Gereinigd en geschuurd blank metaal

Geschuurde glasvezel en gelcoat


Geschuurde bestaande lak in goede conditie. (behalve thermoplastische producten)

LET OP: Niet aanbrengen op Ecophos, thermoplastisch lakwerk of lak die gevoelig is voor oplosmiddelen. Op deze soorten lak moet de plamuur binnen de grenzen van het omliggende lakwerk blijven.

VOORBEREIDING

Het oppervlak reinigen met water en ontvettingsmiddel. Schuur oude lak met P60. Afspoelen met anti siliconen ontvetter 3600

	Gewicht
Stopper 1800	100
Hardener	2% op gewicht
Potlife	4 – 7 min. bij 20°C




LET OP: In de winter de mengverhouding tot 3% vermeerderen om droogtijden te verbeteren. Meng de plamuur met de verharder tot de karakteristieke rode kleur verdwijnt. Gebruik niet meer verharder dan aangegeven om verkleuring van de aflak te voorkomen.

Deze producten zijn alleen geschikt voor professioneel gebruik.

WERKWIJZE

Eén of meer lagen
Aanbevolen laagdikte
Maximale laagdikte

200 – 800 micron
1000 micron



DROGEN

Aan de lucht drogen:

Op 10°C

Op 20°C


Uitdampen tussen de lagen
Droog schuurbaar

10 min.
na 25 min.

8 min.
na 15 min.

IR drogen:
Middengolf
Kortegolf

10 min.
5 min.



SCHUREN

Droogschuren:
Eerste laag
Tweede laag
Omgeving

P80
P120 + P220
P320 - P360

OVERSPUITBAAR

Overspuitbaar met alle primers uit de MaxMeyer reeks.

TECHNISCHE GEGEVENS

Verpakking

blikken van 1.5 kg
blikken van 1.5 kg patroon

code 1.834.1800/E1.5K (incl. hardener)
code 1.834.1800/E1.5CK (incl. hardener)

Opslag

Droog en koel opslaan. Niet in de buurt van een warmtebron opslaan.



VOS INFORMATIE

De door de EU toegestane uitstootwaarde voor dit product (productcategorie: IIB.d) in de gebruiksklare vorm, is maximaal 250 g/liter VOS.

De VOS uitstoot van dit gebruiksklare product is max. 250g/liter.

Afhankelijk van de werkwijze kan de daadwerkelijke VOS van dit gebruiksklare product lager zijn dan gespecificeerd in de EU Directive Code.

Deze producten zijn alleen geschikt voor professioneel gebruik.

DEZE PRODUCTEN ZIJN ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK en zijn niet geschikt voor andere doeleinden dan vermeld. De informatie op deze PDS is gebaseerd op wetenschappelijk en technisch onderzoek. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle benodigde voorzorgsmaatregelen te treffen ten einde correct gebruik van het product voor het gestelde doel te waarborgen Voor gezondheids- en veiligheidsinformatie, zie de Material Safety Data Sheet, beschikbaar op <http://www.maxmeyer.com>

NADERE INFORMATIE

PPG Industries

infobenelux@ppg.com

MAXMEYER AQUAMAX and the MAXMEYER logo are a registered trademarks of PPG Industries Sarl.
©Copyright 2013 PPG Industries Ohio, Inc. All rights reserved.
Copyright in the above product numbers that are original is asserted by PPG Industries Ohio, Inc.

Deze producten zijn alleen geschikt voor professioneel gebruik.