

STOPPER 3800 1.831.3800

Update juni 2010

POLYESTER PUTTY LIGHT

Stopper 3800 is een hoogwaardige universele polyester mesplamuur, geschikt voor alle metalen (ijzer, aluminium, gegalvaniseerd metaal) en wordt vaak gebruikt op personenauto's.

Stopper 3800 heeft erg korte droogtijden, een soepele applicatie, is gemakkelijk in vorm te brengen, druipt niet van het mes en kan snel geschuurd worden.

Stopper 3800 is dankzij de fijne gebalanceerde korrelige structuur geschikt voor het repareren van kleine en grote oneffenheden (dikke lagen).

Stopper 3800 doordat het geschikt is voor gebruik op de meest voorkomende metalen de meest geschikte universele plamuur omdat er maar één plamuur nodig is voor alle benodigde toepassingen.

ONDERGRONDEN

Goed ontvet en geschuurd gegalvaniseerd staal voor personenauto's.

Goed ontvet en geschuurd aluminium, blank metaal, glasvezel en gel-coat.

Oude, in goede staat verkerende, geschuurde laklagen (behalve thermoplastische lakken).


LET OP: Niet op Ecophos, thermoplastische of oplosmiddelgevoelige lakken aanbrengen.

De plamuur binnen de reparatierand aanbrengen om aanraking met bovengenoemde laksoorten te voorkomen.

VOORBEREIDING

Het oppervlak reinigen met water (bij voorkeur warm) en reinigingsmiddel. Het metaal schuren met P60 papier. Het oppervlak met Anti-siliconen Ontvetter 3600 reinigen.


MENGVERHOUDING	GEWICHT
Plamuur 3800	100
Verharder	2% op gewicht
Potlife	4-7 min. bij 20°C



Een mengverhouding van 3% toepassen om de droogtijden in de winter te versnellen.

De verharder goed mengen totdat de rode kleur is verdwenen. Niet méér verharder gebruiken dan aangegeven aangezien de lak door te veel peroxide kan verkleuren.


Deze producten zijn alleen geschikt voor professioneel gebruik.



APPLICATIE


Eén of meerdere lagen
Aanbevolen dikte
Maximum dikte

200 – 800 micron
1000 micron



DROGING

LUCHTDROGING	bij 10°C	bij 20°C
Uitdamp tijd tussen de lagen	10 min.	8 min.
Droogschuren	na 25 min.	na 15 min.
INFRAROOD-DROGING		
Middengolf	10 min.	
Kortegolf	5 min.	



SCHUREN

DROOG

Voor spot repairs met MS FILLER

Eerste laag

Tweede laag

Aangrenzend gebied

4 : 1

P80

P120 + P220

P320 + P360

OVERSPUITBAAR MET

Alle primers van MAXMEYER® Car Refinish.

TECHNISCHE GEGEVENS

Verpakking

Blik van 1,5 kg
Cartridge van 1,5 kg


code 1.831.3800/E1.5K (inclusief verharder)
code 1.831.3800/EC1.5K (inclusief verharder)

Opslag

Koel en droog.
Niet bij warmtebron



Deze producten zijn alleen geschikt voor professioneel gebruik.



VOS INFORMATIE

De door de EU toegestane uitstootwaarde voor dit product (productcategorie: IIB.b) in de gebruiksklare vorm, is maximaal 250 g/liter VOS.

De VOS uitstoot van dit gebruiksklare product is max.250g/liter.

Afhankelijk van de werkwijze kan de daadwerkelijke VOS van dit gebruiksklare product lager zijn dan gespecificeerd in de EU Directive Code.

GEZOND- EN VEILIGHEID

DEZE PRODUCTEN ZIJN ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK en zijn niet geschikt voor andere doeleinden dan vermeld. De informatie op deze PDS is gebaseerd op wetenschappelijk en technisch onderzoek. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle benodigde voorzorgsmaatregelen te treffen ten einde correct gebruik van het product voor het gestelde doel te waarborgen. Voor gezondheids- en veiligheidsinformatie, zie de Material Safety Data Sheet, beschikbaar op <http://www.maxmeyer.com>



NADERE INFORMATIE

PPG Industries

infobenelux@ppg.com

MAXMEYER AQUAMAX and the MAXMEYER logo are a registered trademarks of PPG Industries Sarl.

©Copyright 2013 PPG Industries Ohio, Inc. All rights reserved.

Copyright in the above product numbers that are original is asserted by PPG Industries Ohio, Inc.

Deze producten zijn alleen geschikt voor professioneel gebruik.