HP AEROSOL PRIMER 1.880.2000-2006

Update augustus 2008

HP AEROSOL PRIMER CHROMATE FREE GREY (2000) & DARK GREY (2006)

HP Aerosol Primer is een 1K, chromaatvrije etsprimer.
HP Aerosol Primer geeft een goede bescherming tegen roest en garandeert een optimale hechting op blank metaal.
HP Aerosol Primer kan als primer en op doorgeschuurde plekken gebruikt worden. In dit geval kan direct worden overgespoten met de aflak.

ONDERGRONDEN


Onbehandeld en verzinkt metaal. Ontvet en geschuurd.
Originele laklagen, goed geschuurd. (P360-P400 of Scotch Brite™ fijn).
Stopper 3800 polyester plamuur, geschuurd met P360-P400.
Oude laklagen in goede conditie, geschuurd (niet op thermoplastische laklagen).

VOORBEREIDING

Het oppervlak met water (bij voorkeur warm) en een reinigingsmiddel schoonmaken. Schuur de oude laklaag met P320-P360. Ontvetten met Anti-silliconen Ontvetter 3600 of AQUAMAX® Precleaner.

Spuitbus krachtig schudden om de inhoud te mengen.
Product is klaar voor gebruik.


LET OP: HP Aerosol Primer is niet geschikt voor toepassingen op thermoplastische of oplosmiddelgevoelige laklagen.



APPLICATIE


Houd een spuitafstand aan van 15 tot 20 cm van het oppervlak.

Aantal lagen	1-2
Aanbevolen laagdikte	10-20 micron
Maximale laagdikte	30 micron



DROGING

LUCHTDROGING	
Uitdampen tussen de lagen	niet noodzakelijk
Aanbrengen van aflak of primer zonder schuren.	na 10-15 min
Schuurbaar (nat of droog) bij 20°C.	na 30 min
INFRA ROOD Geforceerde droging	niet aanbevolen





OVERLAKKEN

Na 10 -15 min., overlakbaar zonder tussentijds schuren

SCHUREN

Schuren is niet noodzakelijk. Gebruik evt. om stof of vuil te verwijderen:


Nat	P800-P1000
Droog	P400-P600

AFLAKKEN

Alle primers en aflakken van MAXMEYER® Car Refinish.

Deze producten zijn alleen geschikt voor professioneel gebruik.

MaxMeyer CAR REFINISH



TECHNISCHE GEGEVENS

Verpakking	400 ml spuitbus.
Opslag	Koel en droog bewaren. Van warmtebronnen verwijderd houden.



VOS INFORMATIE

De door de EU toegestane uitstootwaarde voor dit product (productcategorie: IIB.e) in de gebruiksklare vorm, is maximaal 840 g/liter VOS.
De VOS uitstoot van dit gebruiksklare product is max. 840g/liter.
Afhankelijk van de werkwijze kan de daadwerkelijke VOS van dit gebruiksklare product lager zijn dan gespecificeerd in de EU Directive Code.

GEZONDHEID EN VEILIGHEID



DEZE PRODUCTEN ZIJN ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK en zijn niet geschikt voor andere doeleinden dan vermeld. De informatie op deze PDS is gebaseerd op wetenschappelijk en technisch onderzoek. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle benodigde voorzorgsmaatregelen te treffen ten einde correct gebruik van het product voor het gestelde doel te waarborgen Voor gezondheids- en veiligheids informatie, zie de Material Safety Data Sheet, beschikbaar op **http://www.maxmeyer.com**

NADERE INFORMATIE

PPG Industries
infobenelux@ppg.com

MAXMEYER· AQUAMAX and the MAXMEYER logo are a registered trademarks of PPG Industries Sarl.
©Copyright 2013 PPG Industries Ohio, Inc. All rights reserved.
Copyright in the above product numbers that are original is asserted by PPG Industries Ohio, Inc.