

1K PLASTIPRIMER 1.823.1500
1K PLASTIPRIMER AEROSOL 1.880.1600
1K SPECIALPLAST PRIMER 1.823.1350

Mei 2010

PLASTIC PRIMERS

1K Plastiprimer is een 1K primer voor alle kunststoffen behalve PC, ABS en PUR. Het kan gebruikt worden als hechtbevorderaar voor de meeste onbehandelde OE kunststof onderdelen die in de automobiellindustrie worden gebruikt.


1K Plastiprimer Aerosol. Zie boven. Het is een handige spuitbus. Hierdoor hoeft geen spuitpistool gebruikt te worden, wat schoonmaakmiddelen en tijd uitspaart.

1K SpecialPlast Primer is een één componenten primer, speciaal voor oplosmiddelgevoelige kunststoffen zoals PC, ABS en PUR.

ONDERGRONDEN

Geschikt voor kunststoffen die in de automobiellindustrie worden gebruikt.

LET OP: Op glasvezel en gelcoat hoeft men geen 1K Plastiprimer aan te brengen. Raadpleeg voor de werkwijze voor het overspuiten van de verschillende soorten kunststof die in de industriële sector worden gebruikt de technische ondersteuningsdienst van MaxMeyer



VOORBEREIDING

Het oppervlak met water (bij voorkeur warm) en een schoonmaakmiddel reinigen en vervolgens ontvetten met Antistatic cleaner 1.931.4000.

Het product is klaar voor gebruik.


Voor gebruik voorzichtig roeren.

AEROSOL:

Krachtig schudden om de inhoud van de spuitbus goed te mengen. Het product is nu spuitklaar.



Deze producten zijn alleen geschikt voor professioneel gebruik.




APPLICATIE

PRIMER	1.823.1500	1.823.1350
Spuitopening bovenbeker	1,3-1,4 mm	1,3-1,4 mm
Spuitdruk	Zie aanbevelingen fabrikant	Zie aanbevelingen fabrikant
Aantal lagen	2 licht	2 medium / licht
Aanbevolen laagdikte	3 – 7 micron	15 – 25 micron
Maximale laagdikte	10 micron	30 micron
AEROSOL		
Houd de spuitbus op 15-20 cm afstand van het oppervlak.		
Aantal lagen	2	
Aanbevolen laagdikte	3 – 7 micron	
Maximale laagdikte	10 micron	



DROGING

AAN DE LUCHT	1.823.1500 / 1.880.1600	1.823.1350
Uitdamp tijd tussen de lagen	5 – 10 min.	5 – 10 min.
Applicatie van primer/lak	Na 30 min. Maximaal 4 uur	Na 60 min. Maximaal 4 uur



OVERLAKBAAR


Overlakbaar tot 4 uur zonder schuren.

SCHUREN

Schuren is niet nodig. Indien toch gewenst Scotch Brite fijn gebruiken. Overlakken met dezelfde primer voor kunststof.

Deze producten zijn alleen geschikt voor professioneel gebruik.

AFLAKKEN



Alle 2K primers, 2K aflakken en watergedragen aflaksystemen in de MAXMEYER® Car Refinish lijn.

TECHNISCHE GEGEVENS

Verpakking	1 liter en 400 ml spuitbus
Opslag	Op een koele en droge plaats bewaren Van warmtebronnen verwijderd houden
Theoretisch dekvermogen	8,2 m ² /liter, droge laagdikte 5 micron



VOS INFORMATIE

1K Plastiprimer 1.880.1600 Aerosol

De EU uitstootwaarde voor dit product (categorie IIB.e) klaar voor gebruik is max. 840g/liter VOS. Het VOS gehalte van dit product klaar voor gebruik is max. 840g/liter.

1K Plastiprimer 1.823.1500, 1K SpecialPlast Primer 1.823.1350

Deze producten vallen buiten de EU regelgeving 2004/42 en hebben daarom geen VOS classificatie.

Deze producten zijn alleen geschikt voor professioneel gebruik door autoschadeherstelbedrijven.

GEZOND- EN VEILIGHEID

DEZE PRODUCTEN ZIJN ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK en zijn niet geschikt voor andere doeleinden dan vermeld. De informatie op deze PDS is gebaseerd op wetenschappelijk en technisch onderzoek. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle benodigde voorzorgsmaatregelen te treffen ten einde correct gebruik van het product voor het gestelde doel te waarborgen. Voor gezondheids- en veiligheidsinformatie, zie de Material Safety Data Sheet, beschikbaar op <http://www.maxmeyer.com>



NADERE INFORMATIE

PPG Industries

infobenelux@ppg.com

MAXMEYER AQUAMAX and the MAXMEYER logo are a registered trademarks of PPG Industries Sarl.
©Copyright 2013 PPG Industries Ohio, Inc. All rights reserved.
Copyright in the above product numbers that are original is asserted by PPG Industries Ohio, Inc.

Deze producten zijn alleen geschikt voor professioneel gebruik.