

PLASTOMAX FILLER


3300 - 1.858.3300

Update dec. 2009

POLYESTER SPRAY FILLER - GREY

Plastomax Filler 3300 is een bijzondere high build polyester spuitplamuur, ontwikkeld voor reparaties met een hoge laagdikte. Het droogt snel en is gemakkelijk te schuren.

Plastomax Filler 3300 wordt aanbevolen voor het opvullen van deuken en andere beschadigingen, en in GRP fiberglasreparatie.





ONDERGRONDEN

- Polyester plamuren, schuren met P80-120.
- Blank metaal, geschuurd en ontvet.
Voor een optimale duurzaamheid eerst een 2K Epoxy Primer aanbrengen.
- Gel-coats en fiberglas, geschuurd.
- Oude laklagen in goede conditie, geschuurd.

LET OP: Niet aanbrengen over Ecophos, thermoplastic of oplosmiddelen gevoelige aflak.

VOORBEREIDING


Oppervlakte schoonmaken met een mild schoonmaakmiddel en water (warm water wordt aanbevolen). Oude laklagen schuren met P80-120. Ontvetten met anti-siliconen ontvetter 3600.



	GEWICHT
Plamuur 3300	100
Verharder	2%
Verdunner	2%
Viscositeit – Din4, 20° C	45"
Potlife	20 min. bij 20° C

Mei 2006

Deze producten zijn alleen geschikt voor professioneel gebruik.




VERHARDERS – VERDUNNERS

Verharder	SHA307	Speciaal voor Plastomax 3300
Verdunner	1.935.1201	Speciaal voor polyester spuit plamuur

LET OP: Gebruik ALLEEN verdunner 1201. NOOIT nitro verdunner gebruiken

APPLICATIE

INSTELLING SPIJTPISTOOL	HVLP
Spijtopening bovenbeker	2.2 mm
Spijtdruk	0.5 – 0.7
Aantal lagen	3 – 4
Voorgestelde laagdikte	200 – 400 micron
Maximale laagdikte	500 – 600 micron



DROGING

LUCHTDROGING



Tijd tussen lagen 5 -10 min.
Schuren (200 micron, 20° C) na 2 -3 uur

CABINEDROGING

Uitdamp tijd 5 -10 min.
Cabinedroog 30 min 50° C

INFRAROODDROGING

Middengolf 15 min.
Kortegolf 10 min.




OVERLAKKEN

Plamuur 3300 moet altijd voor het aanbrengen van een acrylaat 2K filler geschuurd worden.

Mei 2006

Deze producten zijn alleen geschikt voor professioneel gebruik.



SCHUREN

Droog schuren
Nat schuren


eerst P150-180
NIET NAT SCHUREN

daarna P240-280

AFLAK


HP Multigrey Filler

LET OP: Bij het overlakken van fiberglas is sealing niet nodig.



TECHNISCHE GEGEVENS

Verpakkingsgrootte	1 liter
Opslag	koel en droog. Niet bij hittebron
Theoretisch dekvermogen	5.2 m ² klaar voor gebruik, 100 micron dikte



VOS INFORMATIE

De door de EU toegestane uitstootwaarde voor dit product (productcategorie: IIB.b) in de gebruiksklare vorm, is maximaal 250 g/liter VOS.

De VOS uitstoot van dit gebruiksklare product is max. 250g/liter.

Afhankelijk van de werkwijze kan de daadwerkelijke VOS van dit gebruiksklare product lager zijn dan gespecificeerd in de EU Directive Code.


GEZONDHEID EN VEILIGHEID

DEZE PRODUCTEN ZIJN ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK en zijn niet geschikt voor andere doeleinden dan vermeld. De informatie op deze PDS is gebaseerd op wetenschappelijk en technisch onderzoek. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle benodigde voorzorgsmaatregelen te treffen ten einde correct gebruik van het product voor het gestelde doel te waarborgen. Voor gezondheids- en veiligheidsinformatie, zie de Material Safety Data Sheet, beschikbaar op <http://www.maxmeyer.com>



Mei 2006

Deze producten zijn alleen geschikt voor professioneel gebruik.



Nadere informatie

PPG Industries
infobenelux@ppg.com

MAXMEYER·AQUAMAX and the MAXMEYER logo are a registered trademarks of PPG Industries Sarl.
©Copyright 2013 PPG Industries Ohio, Inc. All rights reserved.
Copyright in the above product numbers that are original is asserted by PPG Industries Ohio, Inc.

Mei 2006
Deze producten zijn alleen geschikt voor professioneel gebruik.

