

CLEARSEALER 0204 1.841.0204

Januari 2011

2K ACRYLIC SEALER - TRANSPARANT

ClearSealer 0204 is een uniforme 2K acrylaathoudende transparante sealer. Hij is geschikt om oppervlakken met verschillende absorptie eigenschappen af te sealer. Dankzij de transparantie is een complete maskering niet nodig.

ClearSealer 0204 kan ook gebruikt worden als er mogelijk onbekend oud lakwerk aanwezig is en wanneer de nieuw behandelde lagen niet volledig gedroogd zijn.

ClearSealer 0204 is een uitstekende adhesiepromotor over belettering wanneer schuren moeilijk is.

ONDERGRONDEN

Polyester plamuur (schuren met P360-400)

Oude lak, mits in goede conditie en geschuurd met P360-400 of Scotch Brite® fijn. (behalve thermoplastische aflakken)

Alle fillers van MaxMeyer car refinish.

VOORBEREIDING

Voor het spuiten grondig reinigen met een mild reinigingsmiddel of water (warm water wordt aanbevolen)

Oude laklagen schuren met P360-400. Ontvetten met Antisilicone Degreaser 3600.



	Mengschema	
	VOLUME	GEWICHT
Clearsealer 0204	2	1000
Verharder	1	380
Verdunner	0.4	180
Viscositeit – din4 20° C	19"	
Potlife **	1.30 uur bij 20°C	



LET OP: **ClearSealer 0204** kan tot 50% aangetint worden met UHS Duralit Extra. ClearSealer 0204

Deze producten zijn alleen geschikt voor professioneel gebruik.



alleen gebruiken als Nat-in-nat gebruiken over oude thermostatische aflakken en niet over blank metaal. Breng eerst een was/etsprimer aan.

Verharders - verdunners

Verharder	6000	Snel	Paneelreparaties boven 25°C Altijd voor totale reparaties
	8000	Extra snel	Paneelreparaties onder 25°C, Spot repair boven 25°C
	9000	Super snel	Spot repair onder 25°C
Verdunner	4305	2505 snel	Spot repair
	4310	2510 standaard	Gedeeltelijke reparaties < 25°C
	4320	2520 langzaam	Totale reparatie boven 25°C

Applicatie


Apparatuur	Traditioneel	HVLP
Bovenbeker	1.3 – 1.4 mm	1.2-1.3
Druk aan het spuitpistool	2-3	0.5-0.7
Aantal lagen	1-2	
Aanbevolen laagdikte	25 micron	
Maximale laagdikte	50 micron	



Droging

Aan de lucht drogen vóór het spuiten van topcoat 20-30 minuten

LET OP: Als ClearSealer is aangetint, is de droogtijd langer en wordt droging door stoken aanbevolen (20-30 minuten bij 40-50°C).



Deze producten zijn alleen geschikt voor professioneel gebruik.




OVERSPUITEN

Overspuitbaar tot maximaal 12 uur na verwerking. (Nat-in-nat procedure)

SCHUREN

Droog: P1200 (alleen als het nodig is, en na volledige droging, vóór het aanbrengen van de Clear Sealer 540)




AFLAKKEN

UHS DURALIT® Extra

TECHNISCHE GEGEVENS

Verpakking	1 liter blikken
Opslag	droog en niet bij een warmtebron
Dekkracht	13,5 m ² gebruiksklaar voor 25 micron laagdikte.



VOS INFORMATIE

De door de EU toegestane uitstootwaarde voor dit product (productcategorie: IIB.c) in de gebruiksklare vorm, is maximaal 540 g/liter VOS.

De VOS uitstoot van dit gebruiksklare product is max. 540g/liter.

Afhankelijk van de werkwijze kan de daadwerkelijke VOS van dit gebruiksklare product lager zijn dan gespecificeerd in de EU Directive Code.

Deze producten zijn alleen geschikt voor professioneel gebruik.



GEZONDHEID EN VEILIGHEID

DEZE PRODUCTEN ZIJN ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK en zijn niet geschikt voor andere doeleinden dan vermeld. De informatie op deze PDS is gebaseerd op wetenschappelijk en technisch onderzoek. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle benodigde voorzorgsmaatregelen te treffen ten einde correct gebruik van het product voor het gestelde doel te waarborgen. Voor gezondheids- en veiligheidsinformatie, zie de Material Safety Data Sheet, beschikbaar op <http://www.maxmeyer.com>



NADERE INFORMATIE

PPG Industries
infobenelux@ppg.com

MAXMEYER AQUAMAX, DURALIT and the MAXMEYER logo are a registered trademarks of PPG Industries Sarl.
©Copyright 2013 PPG Industries Ohio, Inc. All rights reserved.
Copyright in the above product numbers that are original is asserted by PPG Industries Ohio, Inc.

Deze producten zijn alleen geschikt voor professioneel gebruik.

