

HP MULTIGREY FILLER - 1.841.8700–8800-8900

Update februari 2015

2K ACRYLIC FILLER FOR HIGH PRODUCTIVITY LIGHT GREY (8700) – GREY (8800) & DARK GREY (8900)

HP Multigrey Filler is een 2K, zeer snel drogende acrylaat filler die de productiviteit in de werkplaats aanzienlijk vergroot. Het heeft goede vullende eigenschappen en excellente vloeïng, is gemakkelijk te schuren, biedt optimale lakstand en krimpt niet op reparatieplekken. Door het mengen van de lichtgrijze, grijze en donkergrijze versie in de juiste verhouding, kan de meest geschikte voorkleur gemaakt worden waarmee dekking eenvoudig wordt bereikt. Dit bespaart aanzienlijk tijd en materiaal.

HP Multigrey Filler reduceert het proces in alle droogsystemen (luchtdrogend, ovendrogend, IR) en in elk applicatie proces.

HP Multigrey Filler in combinatie met **HP Primer Aerosol** en **HP Clear** vormt een systeem gericht op hoge productiviteit, geschikt voor het uitvoeren van spot repairs en deelreparaties.

ONDERGRONDEN

Blank, ontvet en geschuurd staal (alleen op kleine plekkjes).

Polyesterplamuur, glasvezel versterkt polyester en gelcoat, geschuurd met P280-P320.

Oude, in goede staat verkerende, geschuurde laklagen.


LET OP: Zorg bij het lakken van oude, oplosmiddelgevoelige ondergronden dat scheuren in het oppervlak geheel worden weggeschuurd en breng HP Multigrey Filler aan op het gehele paneel. HP Multigrey Filler is niet geschikt voor het isoleren van thermoplastische en/of slecht hechtende ondergronden.

VOORBEREIDING


Het oppervlak met water (bij voorkeur warm) en een mild reinigingsmiddel schoonmaken. Schuur met P280-P320. Het oppervlak met Anti-siliconen Ontvetter 3600 of AQUAMAX® Pre-cleaner reinigen. Voor een optimale corrosiewering, eerst 1-2 lagen HP Aerosol Primer aanbrengen op blank metaal.



Deze producten zijn alleen geschikt voor professioneel gebruik.



	Primer Filler		Primer Surfacer	
	hoeveelheid	gewicht.	hoeveelheid	gewicht
HP Multigrey Filler	4	1000	4	1000
Verharder	1	160	1	160
Verdunner	0	0	0,4- 0,6	60-90
Viscositeit – DIN4 20° C	65 – 70"		22 – 28"	
Potlife	30 min.		45 – 60 min.	





LET OP: Toevoeging van AD 1208 plasticiteit toevoeging met 10 – 30%.

VERHARDERS - VERDUNNERS


Verharders	4000 6000 8000 9000		Slow Snel Extra snel Super snel	Reparaties boven 30°C Gedeeltelijke reparaties & kleine plekjes op < 25°C Gedeeltelijke reparaties <25°C & kleine plekjes >25°C Kleine plekjes onder 25°C
Verdunners	2505 2510 2520		Snel Normaal Langzaam	Kleine plekjes Gedeeltelijke reparaties altijd <25° C Totale reparaties >25° C

APPLICATIE

	Primer Filler		Primer Surfacer	
	Conventioneel	High transfer efficiency	Conventioneel	High Transfer efficiency
Spuitpistool				
Spuit tip (mm)	1.7 – 1.9	1.7 – 1.9	1.6 – 1.8	1.6 – 1.8
Spuitpistooldruk (bar)	2 - 3	0.5 – 0.7	2 – 3	0.5 – 0.7
Aantal lagen	3		2	
Aanbevolen dikte	150 – 200 micron		100 micron	
Maximale laagdikte	300 micron		200 micron	





Deze producten zijn alleen geschikt voor professioneel gebruik.



DROGEN

LUCHTDROGING	
Uitdampen tussen de lagen	3 - 5 min.
Schuren (100 micron, 20°C)	2 - 3 uur bij 20°C
Schuren (meer dan 100 micron, 20°C)	4 - 6 uur bij 20°C



GEFORCEERDE DROGING	
Uitdamp tijd voor droging	3-5 min
Stoken	20 min. bij 60°C
INFRAROOD	
Middengolf	12 min.
Kortegolf	8 min

LET OP: HP Multigrey Filler moet volledig doorgehard zijn voor het schuren. Dit voorkomt mogelijk vervagen van de glans en krimp. Bij aflakken zonder schuren wordt aangeraden de HP Multigrey Filler eerst minstens 10 min. bij 40°C te drogen en te laten afkoelen.


OVERLAKBAAR

Kan na stoken en schuren, overgespoten worden.


SCHUREN

Droog
Nat

P320 + P400 + Scotch Brite™ Fine
P800



Deze producten zijn alleen geschikt voor professioneel gebruik.



AFLAKKEN

UHS DURALIT EXTRA AQUAMAX BASECOAT.

TECHNISCHE GEGEVENS

Verpakking 1 en 3 liter
Opslag koel, droog en niet bij warmtebron
Theoretisch dekvermogen 4,1 m² / per liter klaar voor gebruik, 100 micron dikte



MULTIGREY GEMENGD MET 8700 / 8800 / 8900

% menging op gewicht	M1	M3	M4	M5	M6
8700 light grey	100	65	--	--	--
8800 grey	--	35	100	48	--
8900 dark grey	--	--	--	52	100

De te kiezen variant Multigrey is afhankelijk van de kleur aflak. Meng de primer aan de hand van bovenstaand overzicht. Multigrey M1, M4 en M6 zijn klaar-voor-gebruik in blik leverbaar.

Multigrey M3 kan gemaakt worden met 8700 / 8800 zoals hierboven is aangegeven.

Multigrey M 5 kan gemaakt worden met 8800 / 8900 zoals hierboven is aangegeven.


VOS INFORMATIE

De door de EU toegestane uitstootwaarde voor dit product (productcategorie: IIB.c) in de gebruiksklare vorm, is maximaal 540 g/liter VOS.

De VOS uitstoot van dit gebruiksklare product is max. 150 g/liter.

Afhankelijk van de werkwijze kan de daadwerkelijke VOS van dit gebruiksklare product lager zijn dan gespecificeerd in de EU Directive Code.

Deze producten zijn alleen geschikt voor professioneel gebruik.



GEZONDHEID EN VEILIGHEID

DEZE PRODUCTEN ZIJN ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK en zijn niet geschikt voor andere doeleinden dan vermeld. De informatie op deze PDS is gebaseerd op wetenschappelijk en technisch onderzoek. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle benodigde voorzorgsmaatregelen te treffen ten einde correct gebruik van het product voor het gestelde doel te waarborgen Voor gezondheids- en veiligheidsinformatie, zie de Material Safety Data Sheet, beschikbaar op <http://www.maxmeyer.com>

INFORMATIE

PPG Industries
infobenelux@ppg.com

MAXMEYER AQUAMAX and the MAXMEYER logo are a registered trademarks of PPG Industries Sarl.

©Copyright 2013 PPG Industries Ohio, Inc. All rights reserved.

Copyright in the above product numbers that are original is asserted by PPG Industries Ohio, Inc.

Deze producten zijn alleen geschikt voor professioneel gebruik.

