CFE Primer - 1.815.7050

Update mei 2011

CFE PRIMER 7050

CFE Primer 7050 is een 2K® chromaatvrije etsprimer met een hoge corrosiebescherming.
CFE Primer 7050 hecht uitstekend op blank staal.

ONDERGRONDEN

Geschuurd en ontvet blank en gegalvaniseerd staal.
Oude laklagen in goede staat en geschuurd (behalve thermoplastics).
Originele aflakken in goede staat, geschuurd met P360-400.
Polyester stopper en Stopper, geschuurd met P180 of fijner.

VOORBEREIDING




Het oppervlakte reinigen met een mild schoonmaakmiddel en water (warm water wordt aanbevolen).
Oude laklagen schuren met P320-360. Ontvetten met anti silicone Degreaser 3600.

	VOLUME
CFE PRIMER 7050	1
ACTIVATOR	1
VISCOSITEIT –DIN4 20°C	14 – 15”
POTLIFE 20°C	120 uur




LET OP: Geactiveerde lak voor het gebruik 10 minuten laten staan.
CFE Primer 7050 NIET op thermoplastische aflakken of aflakken die gevoelig zijn voor oplosmiddelen aanbrengen.
CFE Primer 7050 NIET aanbrengen onder polyester stoppers.
CFE Primer 7050 binnen 24 uur na applicatie overspuiten met 2K oplosmiddel- en acrylaathoudende grondlak.



VERHARDER EN VERDUNNER

ACTIVATOR	1.955.7051	Activator 7051
	1.955.7052	Slow Activator 7052

Deze producten zijn alleen geschikt voor professioneel gebruik



APPLICATIE



Spuitpistoolinstelling	**HVLP / Compliant**
Bovenbeker (mm)	1.3-1.6
Druk aan het spuitpistool (bar)	Zie instructies Spuitpistoolfabrikant
Aantal lagen	1 volle laag
Aanbevolen laagdikte	10-15 micron
Maximum laagdikte	20 micron

DROGEN



AAN DE LUCHT DROGEN

Applicatie van de grondlak	Na 15 minuten

BELANGRIJK: CFE primer 7050 moet altijd worden overgespoten met een 2K oplosmiddel- en acrylaathoudende grondlak.

OVERSPUITEN



2K op oplosmiddel gebaseerde acrylaathoudende grondlagen uit de MAXMEYER® Car **Refinish lijn.**
Voor het spuiten van de aflak, altijd eerst een laag 2K op oplosmiddel gebaseerde acrylaathoudende grondlaag aanbrengen over de CFE

TECHNISCHE INFORMATIE



Verpakkingsinhoud	1 liter
Opslag	koel en niet in de nabijheid van een warmtebron.
Theoretisch uitspuitvermogen	12 m^2/l gebruiksklaar product.

VOS INFORMATIE

De door de EU toegestane uitstootwaarde voor dit product (productcategorie: IIB.c) in de gebruiksklare vorm, is maximaal 780g/liter VOS.
De VOS uitstoot vandit gebruiksklare product is maximaal 780g/liter.
Afhankelijk van de werkwijze kan de daadwerkelijke VOS van dit gebruiksklare product lager zijn dan gespecificeerd in de EU Directiver Code.

GEZOND- EN VEILIGHEID



Deze producten zijn alleen geschikt voor professioneel gebruik en zijn niet geschikt voor andere doeleinden dan vermeld. De informatie op deze PDS is gebaseerd op wetenschappelijk en technisch onderzoek. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle benodigde voorzorgsmaatregelen te treffen ten einde correct gebruik van het product voor het gestelde doel te waarborgen. Zie voor gezond- en veiligheidsinformatie de Material Safty Data Sheet (MSDS), beschikbaar op www.maxmeyer.com.

NADERE INFORMATIE

PPG Industries
infobenelux@ppg.com

MAXMEYER· AQUAMAX and the MAXMEYER logo are a registered trademarks of PPG Industries Sarl.
©Copyright 2013 PPG Industries Ohio, Inc. All rights reserved.
Copyright in the above product numbers that are original is asserted by PPG Industries Ohio, Inc.