




WB ENGINE BAY ADDITIVE 1.978.0050

Januari 2011 (update juni 2014)

WB ENGINE BAY ADDITIVE



WB Engine Bay Additive wordt samen met AQUAMAX® Extra gebruikt en is ontwikkeld om reparaties met speciale motorruimtekleuren te vergemakkelijken. Bij nieuwe Engine Bay kleurenrecepten wordt deze toevoeging vermeld. Het geactiveerde en verdunde mix biedt een accurate overeenkomst van de aflak voor de motorruimte en andere interne ruimten. Het is eveneens een overlakbare nat-in-nat laag voor alle externe gebieden die afgelakt moeten worden.

ONDERGRONDEN

Rechtstreeks op geschuurde en gereinigde panelen met elektrocoat. Voorafgaand aan de applicatie schuren met Scotch Brite Red.

VOORBEREIDING

Advies: Eindigen met schuren met Scotch Brite Red.
Doorgeschuurde plekjes spuiten met HP Aerosol Primer 2000.

Het is raadzaam om op ondergronden met structuur of blank metaal eerst een etsprimer gevolgd door een nat-in-nat primer (HP Primer 8001/6) of een epoxyprimer te spuiten.



Meng de Engine Bay kleur zoals in het IT systeem is aangegeven. Hierna goed roeren.




Speciale motorruimtekleuren	Gewicht
AquaMax Extra UB kleur	100
Activator	15
Verdunner*	15 – 20
*Voor een dubbele laag 10 delen verdunner gebruiken.	
Viscositeit – DIN4 bij 20°C	18 - 21"
Potlife	1 uur



WB ENGINE BAY ADDITIVE 1.978.0050

Aanpassen van bestaande <i>Aquamax</i> Extra kleuren	Gewicht
<i>AquaMax</i> Extra Colour	70
WB Engine Bay Additive	30
Activator	15
Verdunner*	15 - 20
* Voor een dubbele laag 10 delen verdunner gebruiken	
Viscositeit – DIN4 bij 20°C	18 - 21"
Potlife	1 uur




VERHARDERS - VERDUNNERS

Activator voor WB Engine Bay Additive	1.960.0300
<i>AquaMax</i> verdunner	1.911.9910
<i>AquaMax</i> thinner slow	1.911.9940


APPLICATIE

Spuitpistoolinstelling	Compliant spuitpistolen
Bovenbeker	1.3 – 1.4 mm
Luchtdruk aan het spuitpistool zoals aanbevolen door de fabrikant (gewoonlijk 2 BAR)	
Aantal lagen	Eén dubbele laag of twee enkele lagen
Aanbevolen laagdikte	10 – 25 micron



DROGEN

1-laags applicatie	5 minuten bij 20°C
Luchtdrogen vóór het overspuiten	15 – 20 minuten bij 20°C
Engine Bay kleuren volledig laten uitdampen vóór het overspuiten.	







WB ENGINE BAY ADDITIVE 1.978.0050

MOTORRUIMTE applicatie – SPECIALE MOTORRUIMTEKLEUREN

Voor Engine Bay kleuren van het kleursysteem waarbij WB Engine Bay Additive gebruikt moet worden.



1. Kies de motorruimtekleur met behulp van de kleurenwaaier.
2. Meng de kleur zoals gebruikelijk, meng de *AquaMax* Extra motorruimtekleur waar de 1.978.0050 WB Engine Bay Additive aan toe wordt gevoegd.
3. Voor het activeren goed roeren. (zie hier onder)
4. Breng een lichte laag motorruimtekleur aan op de te spuiten gedeelten voor maximale dekking. Uitdampen met behulp van luchtblazers.
5. Spuit lagen motorruimtekleur op de binnenruimten en op alle te spuiten externe delen die een nat-in-nat laag nodig hebben voor de aflak. Breng dubbele lagen aan. (Indien gewenst zijn enkele lagen ook mogelijk) Spuit na 15 – 20 minuten de aflak. Hierna stoken.
6. Motorruimtekleuren kunnen overgespoten worden met alle *AquaMax* Extra of UHS DURALIT® Extra.


Zie onderstaand schema voor de benodigde hoeveelheden activator en verdunner voor een gekleurde gebruiksklare lak. De hoeveelheden zijn gebaseerd op de mengverhouding 100 delen *AquaMax* Extra binnenruimtekleur : 15 delen activator : 15 – 20 delen verdunner. Voeg vóór het tarreren van de weegschaal de roerstok al toe! Grondig roeren. De hoeveelheden verharder en verdunner zijn cumulatief. NIET tussentijds tarreren.

Hoeveelheid gemengde motorruimtekleur-	Uiteindelijke hoeveelheid gebruiksklaar product	Hoeveelheid Engine Bay Activator	Hoeveelheid verdunner	
Liters	Liters (met 20 delen verdunner)	Gram	Gram voor 15 delen	Gram voor 20 delen
0.10	0.14	116	131	137
0.25	0.35	291	320	342
0.40	0.55	466	519	547
0.50	0.68	582	659	684
0.75	1.02	874	978	1026
1.00	1.37	1165	1317	1368
1.50	2.05	1747	1976	2052
2.00	2.74	2330	2634	2736
2.50	3.42	2912	3293	3420



WB ENGINE BAY ADDITIVE 1.978.0050

MOTORRUIMTE APPLICATIE – BESTAANDE KLEUREN



Voor *AquaMax* Extra kleuren die aangepast moeten worden aan een binnenruimtekleur.

1. Kies de motorruimtekleur met behulp van de kleurenwaaier.
2. Meng de kleur zoals gebruikelijk, meng de *AquaMax* Extra kleur en hierna goed roeren.
3. Voeg de Engine Bay Additive toe en roer goed.
4. Activeer en verdun de kleur zoals hieronder is aangegeven.
5. Breng een lichte laag motorruimtekleur aan op de te spuiten gedeelten voor maximale dekking. Uitdampen met behulp van luchtblazers.
6. Spuit lagen motorruimtekleur op de binnenruimten en op alle te spuiten externe delen die een nat-in-nat laag nodig hebben voor de aflak. Breng dubbele lagen aan. (Indien gewenst zijn enkele lagen ook mogelijk.) Spuit na 15 – 20 minuten de aflak. Hierna stoken.
7. Motorruimtekleuren kunnen overgespoten worden met alle *AquaMax* Extra of UHS *Duralit* Extra.



Zie onderstaand schema voor de benodigde hoeveelheden activator en verdunner voor een gekleurde gebruiksklare lak. De hoeveelheden zijn gebaseerd op de mengverhouding 70 delen *AquaMax* Extra kleur : 30 delen Engine Bay Additive : 15 delen activator : 15 – 20 delen verdunner. Voeg vóór het tarreren van de weegschaal de roerstok al toe! Grondig roeren. De hoeveelheden verharder en verdunner zijn cumulatief. NIET tussentijds tarreren.

Hoeveelheid gebruiksklaar product	Hoeveelheid <i>AquaMax</i> Extra kleurmengsel	Hoeveelheid WB Engine Bay Additive		Hoeveelheid Engine Bay Activator	Hoeveelheid verdunner	
Liter	Gram	Gram		Gram	Gram voor 15 delen	Gram voor 20 delen
0.10	50	73	R	84	94	98
0.25	125	182	O	209	236	245
0.40	200	291	E	334	377	392
0.50	250	364	R	418	472	491
0.75	375	545		627	707	736
1.00	500	727	G	836	943	981
1.50	750	1091	O	1254	1415	1472
2.00	1000	1454	E	1672	1886	1962
2.50	1250	1818	D	2090	2358	2453




WB ENGINE BAY ADDITIVE 1.978.0050

TECHNISCHE INFORMATIE

Verpakking
Opslag

1 liter
Koel en niet bij een warmtebron



VOS INFORMATIE

De door de EU toegestane uitstootwaarde voor dit product (productcategorie: IIB.d) in de gebruiksklare vorm, is maximaal 420 g/liter VOS.

De VOS uitstoot van dit gebruiksklare product is max. 420/liter.

Afhankelijk van de werkwijze kan de daadwerkelijke VOS van dit gebruiksklare product lager zijn dan gespecificeerd in de EU Directive Code.

VEILIGHEID EN BEHANDELING

DEZE PRODUCTEN ZIJN ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK en zijn niet geschikt voor andere doeleinden dan vermeld. De informatie op deze PDS is gebaseerd op wetenschappelijk en technisch onderzoek. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle benodigde voorzorgsmaatregelen te treffen ten einde correct gebruik van het product voor het gestelde doel te waarborgen. Voor gezondheids- en veiligheidsinformatie, zie de Material Safety Data Sheet beschikbaar op <http://www.maxmeyer.com>



INFORMATIE

PPG Industries
infobenelux@ppg.com

MAXMEYER AQUAMAX, DURALIT and the MAXMEYER logo are a registered trademarks of PPG Industries Sarl.
©Copyright 2013 PPG Industries Ohio, Inc. All rights reserved.
Copyright in the above product numbers that are original is asserted by PPG Industries Ohio, Inc.