




Spot Blender 5411 Aerosol 1.912.5411

Spot Blender 5421 1.912.5421

SPOT BLENDER 5411 - Aerosol / SPOT BLENDER 5421

De **Spot Blender 5411** in een spuitbus en de **Spot Blender 5421** voor spuitpistool bieden een eenvoudig uitspuitproces voor UHS Systemen. Ze kunnen ook gebruikt worden met niet UHS producten. Deze producten zijn gebruiksvriendelijk en geven een hoge glans en kwalitatief uitspuitproces.



VOORBEREIDING


- 1) Zorg dat het volledige paneel grondig gereinigd is.
- 2) Schuur de reparatieplek niet groffer dan P800 (nat) en P400 (droog) papier machinaal.
- 3) Behandel de omgeving, het gebied dat uitgespoten moet worden, door te schuren met **Prep Paste 2400** en Grey Ultrafine Scotch-Brite.
- 4) Grondig reinigen en afklevan.
- 5) Op grote plekken, bijv. voorschermen (en uitspuiten op een deur), is het vaak beter het uit te spuiten paneel tijdelijk te maskeren.
- 6) Spuit de reparatieplek zoals gebruikelijk.
- 7) Verwijder de tijdelijke maskering en spuit met een arcerende beweging. Breidt het spuitgebied tot in de uitgespoten plek uit met een arcerende beweging over het paneel, zodat een dun en mooi verloop ontstaat.



ALGEMENE INFORMATIE

HS CLEARCOATS –FADE OUT werkwijze

- 1) Na de gebruikelijke applicatie, voor een fijne, droge uitspuitrand het spuitpistool met een licht arcerende beweging van het paneel weghalen.
- 2) Breng lichte lagen **Spot Blender Aerosol** (of **Spot Blender** met spuitpistool) aan op de blanke lakrand voor het versmelten van de uitspuitrand.
Breng GEEN dikke lagen aan.
- 3) Laat de laklaag uitharden.
- 4) Het uitspuitgebied licht polijsten met polijstpasta (SPP1001). Polijst niet door het uitspuitgebied heen. Eindigen met een laatste keer polijsten.




UHS DURALIT EXTRA TOPCOAT KLEUREN - UITSPUITPROCES

- 1) Na de gebruikelijke applicatie het spuitpistool met een licht arcerende beweging over het paneel laten gaan voor een goed lichte, droge uitspuitrand.
- 2) Breng een UHS Clear laag aan over de kleurand. Gebruik dezelfde verharder in de blanke lak als in de UHS kleur. Na gebruikelijke applicatie, het spuitpistool met een arceerbeweging van het paneel wegdraaien voor een lichte droge uitspuitrand.
- 3) Breng lichte lagen **Spot Blender Aerosol** (of de **Spot Blender** met spuitpistool) aan op de blanke lakrand om de uitspuitrand te versmelten. Breng GEEN dikke lagen aan.
- 4) Laat de laklaag uitharden.
- 5) De uitspuitplek licht polijsten met een polijstpasta (SPP1001). Polijst niet door het uitspuitgebied heen.
- 6) Eindigen met een laatste keer polijsten.



Spot Blender 5411 **Spot Blender 5421**

1.912.5411
1.912.5421



TECHNISCHE INFORMATIE

Verpakking	5411 - 400 ml spuitbus 5421 - 1 Liter
Opslag	Koel en niet bij een warmtebron



GEZOND- EN VEILIGHEID

VOS INFORMATIE

Spot Blender Aerosol 5411

De in de EU toegestane hoeveelheid voor dit gebruiksklare product (productcategorie: IIB.e) is max. 840g/liter VOS. De hoeveelheid VOS van dit gebruiksklare product is max. 840g/liter.

Spot Blender 5421

Dit product valt niet onder de EU Directive 2004/42 en heeft daarom geen VOS classificatie. Dit product is alleen geschikt voor professioneel gebruik.

DEZE PRODUCTEN ZIJN UITSLUITEND VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK en mogen niet voor andere doeleinden gebruikt worden dan in dit PDS aangegeven. De informatie op deze PDS is gebaseerd op wetenschappelijk en technisch onderzoek. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om aan alle voorwaarden te voldoen ten einde juist gebruik van het product voor het gestelde doel te waarborgen.

Voor gezondheids- en veiligheidsinformatie zie de Material Safety Data Sheet (MSDS), op www.maxmeyer.com



MAXMEYER AQUAMAX and the MAXMEYER logo are a registered trademarks of PPG Industries Sarl.
©Copyright 2013 PPG Industries Ohio, Inc. All rights reserved.
Copyright in the above product numbers that are original is asserted by PPG Industries Ohio, Inc.

