

AQUAMAX® BASECOAT

Serie 500

Update mei 2018

WATERBORNE BASECOAT VOOR 2-3 LAAG AFLAK

Aquamax Basecoat is een watergedragen basislak voor meerlaagssystemen en parelmoer kleuren. Het product heeft een uitstekend dekvermogen, verhoogt de productiviteit en is van hoge kwaliteit. Het is geschikt voor reparaties van hele panelen en spot repairs.

Aquamax Basecoat kan met elke blanke lak van MAXMEYER® Car Refinish overgespoten worden en geeft een uitstekend resultaat en lange duurzaamheid.

Aquamax Basecoat is niet ontvlambaar en verlaagt de VOS-uitstoot aanzienlijk.

ONDERGROND

MaxMeyer Compliant 2K HS Primers en Fillers.

(zie PDS voor de combinatie met *Aquamax Basecoat*)

Originele aflak, geschuurd (P360-400 of Scotch Brite fijn)

VOORBEREIDING


Zie PDS van de gebruikte primer. Het schuren beëindigen met P320-P400 of een fijne Scotch Brite (met de hand of machine) alvorens de aflak aan te brengen. Bij spot repairs de primer grondig schuren met P800-P2000 om krassen beter te dekken. Het oppervlak met een kleefdoek schoonwrijven alvorens de aflak aan te brengen.



	VOLUME
<i>Aquamax Basecoat</i>	100
<i>Aquamax Thinner 1.911.9910</i>	10 - 30
	10 -SCB uni en parelmoerkleuren
	20 -metallic kleuren
	30 -metallic op temperatuur >25-30°C
Pot life	3 maanden. Goed roeren voor gebruik

Viscositeit is afhankelijk van de gekozen verdunnerhoeveelheid, maar optimale viscositeit wordt bereikt in 22-26 sec. DIN4 bij 20°C.

Deze producten zijn alleen geschikt voor professioneel gebruik.



VERDUNNER

1.911.9910 AquaMax Thinner
1.911.9940 AquaMax HT Retarder


APPLICATIE



Spuitapparatuur	Conventioneel	HVLP	LVLP of high transfer efficiency
Spuitopening bovenbeker	1.2-1.3	1.2-1.3	1.2-1.3
Spuitdruk	2-3	0.3-0.7	2-3
Aantal lagen	2-3	2 - 3	2-3
Aanbevolen laagdikte		15-20 micron	

LET OP: Indien nodig, eindigen met een lichte laag voor optimale metallic controle.
Het spuitmateriaal voor gebruik grondig schoonmaken met leidingwater of spuitpistoolreiniger. Geen spuitmateriaal met resten oplosmiddel gebruiken. Na gebruik het spuitmateriaal grondig schoonmaken met leidingwater of spuitpistoolreiniger.

DROOGTIJDEN



LUCHTDROGING: (20%, relatieve vochtigheidsgraad <50%)

Uitdamp tijd tussen de lagen

10-15 min.

Uitdamp tijd tussen de lagen (luchtdroger)

1-2 min.

Uitdamp tijd voor aanbrengen blanke lak

20-30 min.


Drogen aan de lucht

Infrarood drogen:

- Middengolf
- Kortegolf

3 min.

2 min.




LET OP: AquaMax tot mat drogen vóór gebruik van infraroodlamp.

Deze producten zijn alleen geschikt voor professioneel gebruik.

BLANKE LAKKEN

Alle 2K Blanke lakken uit het MaxMeyer Car Refinish assortiment.



TECHNISCHE GEGEVENS

Verpakking	0,5 – 1 l.
Opslag	Op een koele en droge plaats bewaren.
Theoretisch dekvermogen	12,5-20 m ² ./ spuitklaar product voor 10 microns laagdikte.



VOS INFORMATIE

De door de EU toegestane uitstootwaarde voor dit product (productcategorie: IIB.d) in de gebruiksklare vorm, is maximaal 420 g/liter VOS.

De VOS uitstoot van dit gebruiksklare product is max. 420g/liter.

Afhankelijk van de werkwijze kan de daadwerkelijke VOS van dit gebruiksklare product lager zijn dan gespecificeerd in de EU Directive Code.

GEZONDHEID EN VEILIGHEID

DEZE PRODUCTEN ZIJN ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK en zijn niet geschikt voor andere doeleinden dan vermeld. De informatie op deze PDS is gebaseerd op wetenschappelijk en technisch onderzoek. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle benodigde voorzorgsmaatregelen te treffen ten einde correct gebruik van het product voor het gestelde doel te waarborgen Voor gezondheids- en veiligheids informatie, zie de Material Safety Data Sheet, beschikbaar op <http://www.MaxMeyer.com>

VERDERE INFORMATIE

PPG Industries
infobenelux@ppg.com

MaxMeyer and AquaMax are registered trademarks of PPG Industries Sarl
©Copyright 2013 PPG Industries Ohio, Inc. All rights reserved.
Copyright in the above product numbers that are original is asserted by PPG Industries Ohio, Inc.

Deze producten zijn alleen geschikt voor professioneel gebruik.

