

HP NAT-IN-NAT PRIMER -.841.8001 & 8004 & 8006

Update februari 2010

HP WET-ON-WET PRIMERS 8001 (WHITE) & 8004 (GREY) & 8006 (DARK GREY)

HP Wet-on-wet primers zijn snel drogende 2K acrylaat houdende primers, ontwikkeld om onder AQUAMAX® en UHS DURALIT® Extra te gebruiken.

HP Wet-on-wet primers geven een uitstekend resultaat en hechting op een grote verscheidenheid aan ondergronden.

HP Wet-on-wet primers bieden een zeer snelle werkwijze, vooral voor nieuwe panelen.

HP Wet-on-wet primers zijn verkrijgbaar in drie kleuren 8001 (white), 8004 (grey) en 8006 (dark grey) en kunnen tot een reeks MultiGrey kleuren gemengd worden.


HP Wet-on-wet primers leveren in alle droogsystemen en bij alle applicatiemethoden een aanzienlijke tijdsbesparing op.

ONDERGRONDEN

- Oude geschuurde lakken in goede conditie. Goede voorbereiding is belangrijk om met deze primers het beste resultaat te bereiken.
- Etch geprimerd aluminium en staal
- Nieuwe panelen met een goede elektro-laag, na licht schuren met Scotch Brite® en reiniging.
- Goed voorbereide stugge kunststofondergronden.


VOORBEREIDING

Het oppervlak met water (bij voorkeur warm) en een mild reinigingsmiddel schoonmaken. Gebruik *Aquamax Precleaner* vóór het lakken. Kaal metaal kan ontvet worden met anti siliconen ontvetter 3600.



MENGVERHOUDING	VOLUME	GEWICHT
HP Nat-in-nat primer	1000	1000
Verharder	250	161
Verdunner	300	188
Viscositeit - din4, 20 °c	16 - 18 sec.	
Potlife	30 - 45 min.	

Deze producten zijn alleen geschikt voor professioneel gebruik.



VERHARDERS - VERDUNNERS

Verharder	4000	Langzaam	> 25° C
	6000	Snel	18° C - 25° C
	8000	Extra snel	Tot 18° C
Verdunners	2520	Langzaam	> 25° C
	2510	Normaal	18° C - 25° C

APPLICATIE

INSTELLING SPIJTPISTOOL	HVLP
Spijtopening bovenbeker	1,4-1,6 mm
Spijtdruk	2 bar of als aangegeven door fabrikant
Aantal lagen	1 volle laag of 1 dubbele laag
Aanbevolen laagdikte	25 - 35 µm
Maximale laagdikte	35 µm




DROGING

LUCHTDROGING


Uitdamp tijd tussen de lagen
Uitdamp tijd vóór het aflakken

geen
15 – 20 min.



NB: De HP nat-in-nat primer moet volledig uitgedampt zijn vóór het aflakken om absorptie en krimp te voorkomen.

Deze producten zijn alleen geschikt voor professioneel gebruik.



AFLAKKEN

HP Nat-in-nat primer kan direct overgelakt worden met *AquaMax* of UHS Duralit Extra.

TECHNISCHE GEGEVENS

Verpakking 1 en 3 liter
Opslag Koel en droog bewaren.
Van warmtebronnen verwijderd houden.
Theoretisch dekvermogen 5,8 m²/l spuitklaar product, laagdikte 25 micron.



MULTI GREY VERHOUDINGEN %

	M1	M3	M4	M5	M6
8001 White	100	80	--	--	--
8004 Grey	--	20	100	64	--
8006 Dark Grey	--	--	--	36	100

LET OP: de gegeven hoeveelheden zijn % gewicht.
De menging activeren en verdunnen zoals gebruikelijk.


VOS INFORMATIE

De door de EU toegestane uitstootwaarde voor dit product (productcategorie: IIB.c) in de gebruiksklare vorm, is maximaal 540 g/liter VOS.

De VOS uitstoot van dit gebruiksklare product is max. 540g/liter.

Afhankelijk van de werkwijze kan de daadwerkelijke VOS van dit gebruiksklare product lager zijn dan gespecificeerd in de EU Directive Code.

Deze producten zijn alleen geschikt voor professioneel gebruik.



GEZONDHEID EN VEILIGHEID

DEZE PRODUCTEN ZIJN ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK en zijn niet geschikt voor andere doeleinden dan vermeld. De informatie op deze PDS is gebaseerd op wetenschappelijk en technisch onderzoek. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle benodigde voorzorgsmaatregelen te treffen ten einde correct gebruik van het product voor het gestelde doel te waarborgen. Voor gezondheids- en veiligheidsinformatie, zie de Material Safety Data Sheet, beschikbaar op <http://www.maxmeyer.com>



NADERE INFORMATIE

PPG Industries
infobenelux@ppg.com

MaxMeyer, *AquaMax* and the *MaxMeyer* logo are a registered trademarks of PPG Industries Sarl.

©Copyright 2013 PPG Industries Ohio, Inc. All rights reserved.

Copyright in the above product numbers that are original is asserted by PPG Industries Ohio, Inc.

Deze producten zijn alleen geschikt voor professioneel gebruik.