



MULTI-DRY PRIMER

1.856.6111

1.856.6114

1.856.6116


MULTI-DRY PRIMER

Multi-Dry Primer is een sneldrogende 2K primer, ontworpen voor gebruik onder AquaMax Extra. De belangrijkste kenmerken van deze nieuwe primer zijn de snelle luchtdroging en de uitstekende schuureigenschappen.

Gemakkelijk aan te brengen in One Visit Application.

Aanbrengen in 1 lichte laag gevolgd door 2-4 volle lagen zonder uitdamp tijd

Sneldrogend en gemakkelijk schuurbaar.



ONDERGRONDEN


Kaal metaal moet geschuurd, ontvet en volledig roestvrij zijn voordat het wordt aangebracht.

- Multi-Dry Primer kan rechtstreeks worden aangebracht op kleine oppervlakken van kaal staal.
- Voor grotere afmetingen van kaal staal gebruik je ADHW-50 Adhesion Wipes.
- ADHW-50 Adhesion Wipes proces: breng het doekje aan op kaal metaal en laat het uitdampen tot mat voordat Multi-Dry Primer wordt aangebracht.
- Gebruik Wash-Etch of Epoxy Primers voor optimale hechting en corrosiebescherming.
- Elektroverf moet worden geschuurd met schuurpapier van de kwaliteit P320-P400 (droog).
- Originele lak of primers moeten geschuurd worden met schuurpapier P320-P400 (droog).
- GRP of glasvezel moet worden geschuurd met schuurpapier P320 (droog).
- Kunststoffen: bij gebruik van Aquamax Extra aflak is geen kunststofprimer nodig.
- *LET OP* **Direct Gloss wordt niet aanbevolen als aflak op kunststofondergrond.**
- Polyester Fillers moeten droog worden opgeschuurd met een opeenvolging van schuurpapierkwaliteiten
- P120-P180-P240

VOORBEREIDING

Reinig het oppervlak met een mild schoonmaakmiddel en water (warm water aanbevolen).


Schuur oude laklagen met P240-P320. Ontvet met Antisiliconen Degreaser 3600.



MENGVERHOUDING

MENGVERHOUDING PER VOLUME:

1.856.6111/14/16	Multi-Dry Primer	3
1.955.7055	Hardener	1
1.129.6060/62	Thinner	0,5





MULTI-DRY PRIMER

1.856.6111

1.856.6114


1.856.6116

MULTIGREY MENGSELS MET 6111 / 6114/ 6166

GEWICHTS% MENGSEL	M1	M3	M4	M5	M6
6111 Wit	100	80	--	--	--
6114 Grijs	--	20	100	20	--
6116 Donkergrijs	--	--	--	80	100

MultiGrey-tinten worden geselecteerd op basis van de kleur van de aflak. De aanbevolen MultiGrey-tint voor elke kleur kan worden gevonden in de MaxMeyer-kleurinformatiesystemen. Nadat de juiste MultiGrey-tint voor de aflak is gekozen, worden de primertinten gemaakt aan de hand van bovenstaande tabel. MultiGrey M1, M4 en M6 zijn rechtstreeks uit blik verkrijgbaar. MultiGrey 3 kan worden gemaakt met mengsels van 6111/6114 zoals hierboven aangegeven. MultiGrey 6 kan worden gemaakt met mengsels van 6114/6116 zoals hierboven aangegeven.


Meng met verharder & verdunner zoals aangegeven in dit TDS voor het aanbrengen.



MENGEN NAAR GEWICHT:

De gewichten zijn cumulatief - tarreer de balans NIET tussen de toevoegingen.

Benodigde hoeveelheid RFU-verf (liter)	Gewicht Primer Gram (3 delen)	Gewicht Verharder Gram (1 deel)	Gewicht Verdunner (Std.) Gram (0,5 deel)	Gewicht Verdunner (HT) Gram (0,5 deel)
0.25 L	280,0	335,8	360,3	360,8
0.5 L	560,0	671,7	720,5	721,5
0.75 L	840,0	1007,5	1080,8	1082,3
1.0 L	1120,0	1343,3	1441,0	1443,0
1.5 L	1680,0	2015,0	2161,5	2164,5





MULTI-DRY PRIMER

1.856.6111

1.856.6114

1.856.6116

TOEPASSING

OneVisit™ Application

1 lichte & 2-4 volle lagen

De eerste laag moet worden aangebracht als een lichte gesloten laag.
De tweede, derde en vierde laag worden in volle lagen aangebracht.

Flash-off tussen de lagen

Na de eerste laag 10-15 sec. laten uitdampen.

De tweede, derde en vierde laag worden in één keer aangebracht.

***Opmerking: vermijd zware lagen voor gevoelige oppervlakken.**



DROGEN

2½ laag Luchtdroog in 30 min. 80-100 micron DFT

3½ lagen Luchtdroog in 35 min. 100-120-micron DFT

4½ lagen Luchtdroog in 40 min. 120-140-micron DFT


IR korte golf: 1 min flits gevolgd door 5 min @ 50% efficiëntie.

5-10 min @ 60 °C

10-15 min @ 50°C

15-20 min @ 40 °C

*Noot: Bij gebruik van etsgrond voor optimale hechting en corrosie zal de droogtijd iets langer zijn.




AFWERKINGEN

Alle topcoats in het MaxMeyer Autoreparatielakassortiment na het schuren

SCHUREN

DROOG SCHUREN

240-280 + P320-400 + Scotch-Brite Fijn





MULTI-DRY PRIMER

1.856.6111

1.856.6114

1.856.6116

VEILIGHEID EN BEHANDELING

De EU-grenswaarde voor dit product (productcategorie: IIB.c) in gebruiksklare vorm is max. 540g/liter VOS. Het VOS-gehalte van dit product in gebruiksklare vorm is max. 540g/liter.

Afhankelijk van de gekozen gebruikswijze, kan de gebruiksklare VOS van dit product lager zijn dan de EU-richtlijncode.

OPMERKING: Combinaties van dit product met 1.975.1208 produceren een primerlaag met speciale eigenschappen zoals gedefinieerd door de EU-richtlijncode.

In deze specifieke combinaties: de EU-grenswaarde voor dit product (productcategorie: IIB.e) in gebruiksklare vorm is max. 840g/liter VOS. Het VOS-gehalte van dit product in gebruiksklare vorm is max. 840g/liter.



Deze producten zijn uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik en mogen niet worden gebruikt voor andere dan de gespecificeerde doeleinden.

De informatie op deze TDS is gebaseerd op de huidige wetenschappelijke en technische kennis. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle nodige stappen te ondernemen om de geschiktheid van het product voor het beoogde doel te verzekeren.

Raadpleeg voor informatie over gezondheid en veiligheid het veiligheidsinformatieblad, ook beschikbaar op:

www.maxmeyer.com

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

PPG Refinish Benelux

infobenelux@ppg.com

MaxMeyer en het MaxMeyer logo zijn handelsmerken van PPG industries.

© 2011 PPG Industries. Alle rechten voorbehouden.