

**MaxMeyer**

414V

2008-02-19

**Dodatek Plastyfikator AD 1208 PLAST  
1.975.1208**

PRODUKT	OPIS
1.975.1208	Dodatek Plastyfikator AD 1208 do aplikacji na powierzchni z tworzyw sztucznych


**OPIS PRODUKTU**

AD 1208 PLAST jest produktem opartym na żywicach elastomerowych. Powoduje uelastycznienie powłoki. Jest stosowany do aplikacji na tworzywach, zarówno elastycznych, jak i półsztywnych (zderzaki, spoilery, itp.).

AD 1208 PLAST może być mieszany z podkładami i lakierami 2K.

**POWIERZCHNIE / PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI**

Elementy pojazdów z tworzyw sztucznych, elastycznych lub półsztywnych.

**PRZYGOTOWANIE**

Dodawaj 10-30% (zależnie od poziomu elastyczności podłoża) do gotowej mieszanki produktu:

**Podkłady**

HS Filler 3011  
MS Filler 4020  
Filler 0310  
MS Filler 4206  
Filler 0205  
Filler 8700/8900

**Lakiery Bezbarwne**

UHS Clear 0310  
UHS Clear 0330  
UHS Clear 0350  
UHS Clear 0700

**Kolory**

UHS Duralit Extra

**Uwaga!** Nigdy nie dodawaj do kolorów bazowych AquaMax.

**UTWARDZACZE I ROZCIEŃCZALNIKI**

Dodaj utwardzacz i rozcieńczalnik zgodnie z kartą techniczną właściwego produktu.

**APLIKACJA**

Proces aplikacji powinien przebiegać tak samo, jak podczas stosowania produktu bez modyfikacji. Bezwzględnie zapoznaj się z odpowiednią kartą techniczną.



**CZASY SCHNIĘCIA**

Czasy schnięcia produktów z dodatkiem plastyfikatora ulegną wydłużeniu. W przypadku dodania 30%, czas schnięcia wydłuży się o 30-40%.

**DANE TECHNICZNE**

**Opakowanie:** 0.5 L

**Przechowywanie:** w suchym, chłodnym miejscu, z dala od źródeł ciepła.

**LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE**

Limit zawartości LZO dla tego produktu (kategoria produktu: IIB.e) wynosi 840 g/l. Zawartość LZO w gotowym do użycia produkcie wynosi nie więcej niż 840 g/l. W zależności od metody stosowania, zawartość LZO w produkcie może być niższa niż określona w rozporządzeniu.

**ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO****BEZWZGLĘDNIEM ZAPOZNAJ SIĘ Z KARTĄ CHARAKTERYSTYKI CHEMICZNEJ PRODUKTU. PRODUKTY SĄ PRZEZNACZONE WYŁĄCZNIE DO PROFESJONALNEGO UŻYTKU.**

Dane w karcie technicznej zamieszczono wyłącznie w celach informacyjnych. Każdy, kto stosuje produkt bez zasięgnięcia dalszych informacji i profesjonalnego przeszkolenia, czyni to na własną odpowiedzialność. Dlatego też PPG Industries Poland Sp. z o. o. nie bierze odpowiedzialności za skutki zastosowania produktu lub wynikające z tego zastosowania straty czy szkody materialne i niematerialne. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie, zgodnie z naszą polityką stałego doskonalenia produktów oraz najnowszą wiedzą techniczną. Parametry produktów są zależne od czynników zewnętrznych, takich jak: grubość nakładanych warstw, temperatura otoczenia, poziom wilgotności czy szybkość wymiany powietrza w kabinie lakierniczej. Obowiązkiem użytkownika jest podjęcie wszelkich niezbędnych działań, aby zapewnić zastosowanie produktu zgodnie z przeznaczeniem. Więcej informacji znajduje się w Karcie Charakterystyki Chemicznej Produktu, dostępnej na stronie:

<http://corporateportal.ppg.com/refinish/maxmeyer/england>

**MaxMeyer****C A R R E F I N I S H**

PPG Industries Poland Sp. z o. o.  
(Oddział w Warszawie)

Ul. Bodycha 47

05-816 Warszawa-Michałowice

Polska

Tel: +48 22 753 03 10

Fax: +48 22 753 03 13

