




STOPPER 3800 1.831.3800

BETUME DE POLIÉSTER CINZENTO-CLARO



O **STOPPER 3800** é um betume de poliéster universal de alta qualidade, multiusos, para aplicação com espátula, indicado para substratos tais como folha de ferro, alumínio, metal galvanizado. Apresenta tempos de secagem muito curtos, é fácil de moldar e de aplicar com espátula, não pinga da espátula e pode ser rapidamente lixado. Graças à sua estrutura granular fina e equilibrada, o **Stopper 3800** não deixa orifícios e é indicado tanto como componente na reparação de pequenas áreas como para demãos espessas. Tendo em conta que também pode ser usado em metais comuns, o **Stopper 3800** representa a solução universal mais adequada, já que pode ser utilizado para qualquer tipo de aplicação.

SUBSTRATOS

Limpe o metal nu e o metal galvanizado dos automóveis livre de gorduras e devidamente lixado.

Alumínio, ferro fundido, lixado


Fibra de vidro, camada de gel, lixada

Pintura em boas condições, lixada (exceto os produtos termoplásticos)

Importante:

Não aplique em tintas termoplásticas nem em tintas sensíveis ao ataque de dissolvente. Nesses tipos de tinta, mantenha o vedante dentro das extremidades da pintura circundante.

PREPARAÇÃO



Limpe a superfície com água (de preferência quente) e detergente. Lixe a pintura com papel de lixa P60. Lave com o Desengordurante Antissilicone 3600.



	PESO
STOPPER 3800	100
ENDURECEDOR	2% por peso
VIDA ÚTIL	4-7 minutos a 20 °C.

Importante:


Durante o inverno, altere o rácio de mistura para 3% a fim de melhorar os tempos de secagem. Misture bem o endurecedor até ter desaparecido a sua característica cor vermelha. Não

ENDURECEDORES

SHA305

tubo de 45 g ou 50 g por lata

APLICAÇÃO




Uma ou mais demãos
Espessura sugerida
micrómetros

200-800



STOPPER 3800 1.831.3800

SECAGEM



SECAGEM AO AR

Intervalo entre demãos

10 minutos a 10 °C
após 25 minutos a 10 °C

8 minutos a 20 °C
depois de 15 minutos a 20 °C

Lixável a seco

SECAGEM COM INFRAVERMELHOS

onda média

10 minutos

onda curta

5 minutos

LIXAGEM

LIXAGEM A SECO

Quando utilizado para retoques com Aparelho MS 4:1:

primeira demão

P 80

segunda demão

P 120 + P 220


zona circundante

P 320 - 400

REPINTURA COM PRIMÁRIOS

Todos os primários da gama de repintura para automóveis MaxMeyer.

DADOS TÉCNICOS



Tamanho da embalagem	Lata de 1,5 kg	código 1.831.3800/E1,5K (incluindo o endurecedor)
	Cartucho de 1,5 kg	código 1.831.3800/EC1,5K (incluindo o endurecedor)
Armazenamento	Armazenar num lugar fresco e seco afastado de fontes de calor	

Informação COV

O valor limite da UE para este produto (categoria de produto: IIB.b) em forma «pronto a usar» é, no máximo, 250 g/l de COV. O conteúdo COV deste produto em forma «pronto a usar» é, no máximo, 250 g/l. Segundo o modo de uso escolhido, o COV real deste produto «pronto a usar» poderá ser inferior ao especificado pela

SEGURANÇA E MANIPULAÇÃO



Estes produtos são para uso exclusivamente profissional e não devem ser utilizados para outras finalidades além das especificadas.

A informação nesta ficha técnica baseia-se no conhecimento técnico e científico atual, sendo da responsabilidade do utilizador tomar todas as medidas necessárias para garantir que o produto se adequa à finalidade prevista.

Para informações sobre segurança e higiene, consultar a Ficha de Segurança, também disponível em www.maxmeyer.com

Para mais informações, contacte:

PPG Ibérica Sales & Services Refinish

Ctra. Gracia-Manresa Km.19.2 08191 Rubi (Barcelona) España Tel: + 34 93 565 03 25

A MaxMeyer e o logótipo MaxMeyer são marcas registadas da PPG Industries.

© 2016 PPG Industries. Todos os direitos reservados

