




VERNIZ UHS 0450

1-360-0450

VERNIZ ACRÍLICO DE ALTOS SÓLIDOS

O **VERNIZ UHS 0450** oferece alto teor em sólidos, baixo conteúdo de COV, a flexibilidade de poder ser combinado com diversas opções de endurecedores, e rácios de mistura simples para os diferentes tipos de reparação.

O **VERNIZ UHS 0450** pode ser utilizado em retoques, reparação de painéis ou pinturas gerais.



804V

SUBSTRATOS

BASE BICAMADA AQUAMAX

PREPARAÇÃO

Permitir que a base AquaMax seque totalmente antes da aplicação do verniz.

Limpar a base bicamada de cor com um tackrag, antes de aplicar o verniz.

	PROPORÇÃO DE MISTURA / VOLUME
VERNIZ UHS0450	2
ENDURECEDOR	1
VISCOSIDADE- DIN4, 20° C	18 – 20 segundos
VIDA ÚTIL DA MISTURA	1 – 2 horas @ 20°C

Nota: Como todos os produtos UHS, as temperaturas frias da tinta na forma pronto a usar podem conduzir a uma absorção e aplicação mais difícil do produto. É recomendado que o produto RFU seja aplicado a uma temperatura superior aos 15°C.

ENDURECEDORES

ENDURECEDORES HS	1.954.2640 Rápido	Superior a 18°C
	1.954.2630 Standard	18°C - 30°C
	1.954.2620 Lento	Superior a 30°C

APLICAÇÃO

Configuração da pistola

Bico pistola de Gravidade (mm) Pressão da pistola

Número de demãos

Tempo de evaporação entre demãos

Espessura recomendada

Pistolas de Pintura em Conformidade

1.2 - 1.4

Consultar as recomendações do fabricante.

1 demão média fluída + 1 demão completa.

5 – 10 minutos @ 20°C

50 - 60 micras

Importante:

Processo bicamada: Aplicar uma demão média, seguida de uma demão completa com um intervalo de tempo de evaporação de 5 - 10 minutos. NÃO aplicar mais verniz do que o indicado. A película recomendada é fácil de obter.






VERNIZ UHS 0450

1-360-0450

SECAGEM

SECAGEM POR ESTUFA	com Endurecedor 2620 com Endurecedor 2630/2640	35 minutos a 60°C 30 minutos a 60°C Após arrefecimento
Polimento/Seco para montar secagem ao ar a 20°C (tudo com o endurecedor 2640)		50 minutos
Livre de poeiras		6 horas
Seco para manusear		12 horas
Seco à fita		16 horas
Polimento / Seco para montar		16 horas



REPINTURA

Repintável, 1 hora após estufa, e depois lixar.

INFORMAÇÃO SOBRE COV

O valor limite imposto pela UE para este produto (categoria do produto: IIB.d) na forma pronto a usar é no máximo de 420g/l de COV.

O conteúdo de COV neste produto na forma pronto a usar é no máximo de 420g/l.

Dependendo do modo de utilização escolhido, o COV real deste produto pronto a usar pode ser inferior ao especificado pelo código da Directiva da UE.



HIGIENE E SEGURANÇA

Estes produtos destinam-se exclusivamente para uso profissional e não devem ser usados para fins diferentes dos especificados.

As informações constantes nesta TDS baseiam-se em conhecimentos científicos e técnicos atuais, e é da responsabilidade do utilizador seguir todos os passos necessários com vista a garantir a adequação do produto para o objectivo pretendido.

Para informações sobre Higiene e Segurança, por favor, consulte a Ficha de Dados de Segurança, também disponível em:

www.maxmeyer.com



Para mais informações, por favor, contacte:

PPG Ibérica Sales & Services S.L

C/ Rosellón 3

08191 Rubí (Barcelona)

Tel: 935 61 10 00

Fax: 935 75 28 28

A MaxMeyer e o logotipo da MaxMeyer são marcas registadas da PPG industries Ohio, Inc.. Copyright © 2013 PPG Industries Ohio, Inc. Todos os direitos reservados.

