




HP MULTIGREY EXTRA 1.856.5101

1.856.5104

1.856.5106

(Endurecedor 1.954.2925)

APARELHO ACRÍLICO 2K PARA UMA ALTA PRODUTIVIDADE CINZENTO-CLARO (5101) - CINZENTO (5104) - CINZENTO-ESCURO (5106)



HP Multigrey Extra é uma gama de primários aparelhos 2K indicados para uma grande variedade de trabalhos de reparação na oficina de retoques. Versáteis e fáceis de aplicar e lixar, oferecem uma película e um nivelamento de superfícies excelentes, e uma boa retenção de brilho numa vasta gama de substratos, tais como pinturas originais em boas condições, aço nu, aparelhos de poliéster e primários de aderência adequados.

Combinando 5101, 5104 e 5106 (consultar secção **Multigrey**), pode-se obter a gama de primários Multigrey. Desta forma, é possível otimizar o consumo de acabamento e o tempo total de reparação.

SUBSTRATOS

Folha de metal sem acabamentos, livre de gorduras e lixado (apenas pequenas áreas).

Betume de poliéster, plástico reforçado com fibra de vidro e película de gel, lixado com papel de lixa P280-320.



Pintura antiga em boas condições, lixado.

Importante:

Quando pintar sobre pinturas antigas sensíveis a dissolventes, assegure-se de que a superfície está livre de fissuras, e faça sempre uma aplicação em todo o painel. **HP Multigrey Extra** não é indicado para o isolamento de tintas termoplásticas nem daquelas que costumam descascar-se, devendo ser aplicado para homogeneizar superfícies com diferentes níveis de absorção.

PREPARAÇÃO

Limpe a superfície com água (de preferência quente) e detergente. Lixar a pintura com papel de lixa P280-320. Lave com o Desengordurante Antissilicone 3600 ou com o produto de pré-limpeza AquaMax® Extra. Com o fim de garantir a máxima resistência à corrosão em metal nu, deve aplicar-se previamente 1-2 demãos de Primário Aerossol HP.



	APARELHO DE ENCHIMENTO	
	VOLUME	PESO
HP MULTIGREY EXTRA	7	1000
ENDURECEDOR 2925	1	98
DILUENTE	1-2	76-152
Nota: Para uma ativação e diluição precisa, recomenda a mistura por peso (Ver página 3).		
Viscosidade DIN4, 20 °C	26-29"	
VIDA ÚTIL	90 minutos a 20 °C	




HP MULTIGREY EXTRA

1.856.5101
1.856.5104
1.856.5106

(Endurecedor 1.954.2925)

ENDURECEDORES – DILUENTES



ENDURECEDOR	2925	Normal	Para todas as reparações
		Lento/Extra	
DILUENTES	2720/2730	Lento	Todas as reparações acima de 30 °C
	2710	Normal	Reparações entre 25 °C e 30 °C
	2705	Rápido	Reparações abaixo de 25 °C

APLICAÇÃO




CICLO PRIMÁRIO APARELHO

Equipamento *Cumpra as normas* *Alta transferência*
eficiência (HVLP)

Bico do Fluido (mm)	1,6 - 1,8	1,6 - 1,8
Pressão da pistola (bar)	2	0,5 - 0,7 no bico de ar
Número de demãos	1 demão média mais 2 demãos completas	
Espessura recomendada	75-150 micrómetros	
Espessura máxima	150 micrómetros	

SECAGEM




SECAGEM AO AR

Intervalo entre demãos	Até ficar mate
Pronto a lixar (a 20 °C com 100 micrómetros)	3-4 horas
Pronto a lixar (abaixo de 20 °C com 100 micrómetros)	Durante a noite

SECAGEM A BAIXA TEMPERATURA E INFRAVERMELHOS

Deixar repousar antes de secar	Até ficar mate
Secagem a baixa temperatura	20-30 minutos à temperatura do metal de 60 °C
Infravermelhos	onda média 12 minutos
o tempo real poderá variar consoante o equipamento utilizado; consultar as recomendações do fabricante	



Importante:

Assegure-se de que o **HP Multigrey Extra** está totalmente endurecido antes de lixar para evitar uma possível absorção e o encolhimento.



HP MULTIGREY EXTRA 1.856.5101

1.856.5104

1.856.5106


(Endurecedor)

TABELAS DE MISTURA POR PESO

PROPORÇÃO DE MISTURA POR PESO 7: 1: 1-2

Os pesos são indicados em gramas e são acumulativos. Não tarar a balança entre adições.

Volume da tinta alvo (l) a 7:1:2	0,25 L	0,33 L	0,50 L	0,66 L	1,00 L
5101 / 5104 / 5106	250	356	539	711	1078
Endurecedor 2925	296	391	592	782	1184
Diluyente 2705 / 2710 / 2720 / 2730	316-337	418-445	633-674	836-890	1266-1348



MISTURAS MULTIGREY COM 5101/5104/5106

% MISTURA POR PESO	M1	M3	M4	M5	M6
5101 Cinzento claro	100	75	--	--	--
5104 Cinzento	--	25	100	48	--
5106 Cinzento-escuro	--	--	--	52	100

Os vários tons de Multigrey são selecionados de acordo com a cor do acabamento. O tom de MultiGrey recomendado para qualquer cor pode ser consultado no sistema de informação sobre cores MaxMeyer.

Depois de selecionar o tom de MultiGrey adequado para a cor do acabamento, os tons do primário são obtidos com base na tabela acima. Os tons de cinzento Multigrey M1, M4 e M6 estão disponíveis diretamente a partir da lata.

REPINTURA

Totalmente repintável depois de secar e lixar.

LIXAGEM

SECO	Demão simples Brilho direto - P360 ou mais fino	Camada de base - P400
ou mais fino		
HÚMIDO	Camada simples Brilho direto - P600 ou mais fino	Camada
de base - P800 ou mais fino		






HP MULTIGREY EXTRA 1.856.5101
1.856.5104
1.856.5106

(Endurecedor 1.954.2925)

ACABAMENTOS

O primário aparelho pode ser coberto diretamente com UHS DURALIT EXTRA e AQUAMAX BASECOAT

Se os primários aparelhos ficarem a repousar mais de 2 dias após a lixagem, deverão ser



Informação COV

O valor limite da UE para este produto (categoria de produto: IIB.c) em forma «pronto a usar» é, no máximo, 540 g/l de COV. O conteúdo COV deste produto em forma «pronto a usar» é, no máximo, 540 g/l.

Segundo o modo de uso escolhido, o COV real deste produto «pronto a usar» poderá ser inferior ao especificado pela diretiva da UE.

DADOS TÉCNICOS

Tamanho da embalagem

3 l

Armazenamento
calor

Armazenar num lugar fresco e seco afastado de fontes de



SAFETY AND HANDLING

Estes produtos são para uso exclusivamente profissional e não devem ser utilizados para outras finalidades além das especificadas.

A informação nesta ficha técnica baseia-se no conhecimento técnico e científico atual, sendo da responsabilidade do utilizador tomar todas as medidas necessárias para garantir que o produto se adequa à finalidade prevista.

Para informações sobre segurança e higiene, consultar a ficha de segurança, também disponível em www.maxmeyer.com



Para mais informações, contacte
PPG Ibérica Sales & Services Refinish
Ctra. Gracia-Manresa Km.19,2
08191 Rubi (Barcelona)
Espanña Tel: +34 93 565 03 25

MaxMeyer®, o logótipo MaxMeyer e AquaMax são marcas registadas da PPG Industries Europe Sarl, Inc. Copyright © 2016 PPG Industries, Inc. Todos os direitos reservados.

Os direitos de autor dos números de produto originais acima indicados são reivindicados pela PPG Industries Ohio, Inc.