PRIMÁRIO DE SECAGEM MÚLTIPLA



O primário de secagem múltipla é um primário 2K de secagem rápida, concebido para ser utilizado sob AquaMax Extra.
A principal característica deste novo primário é a secagem rápida ao ar e as excelentes propriedades de lixamento.
Fácil de aplicar numa única passagem.
Aplicação em uma camada leve seguida de duas a quatro camadas completas sem tempo de evaporação.
É de secagem rápida e fácil de lixar.

SUBSTRATOS

O aço nu deve ser ligeiramente raspado, desengordurado e não deve apresentar qualquer ferrugem antes da aplicação.

- O primário de secagem múltipla pode ser aplicado diretamente em pequenas áreas de aço nu.
- Para áreas maiores de aço nu, utilize toalhetes de aderência ADHW-50.
- Processo de aplicação de toalhetes de aderência ADHW-50: Aplique o toalhete sobre o metal nu e deixe-o secar até formar um tapete antes da aplicação do primário de secagem ao ar.
- Para obter uma aderência otimizada e proteção contra corrosão, utilize primários Wash-Etch ou epoxídicos.
- A eletropintura deve ser lixada com papel de grau P320-P400.
- A pintura original ou os primários devem ser lixados com papel de grau P320-P400 (seco).
- O plástico reforçado com fibra de vidro (GRP) ou a fibra de vidro devem ser lixados com lixa de papel (seca) de grau P320.
- Plásticos: Se utilizar um revestimento de acabamento Aquamax Extra, não é necessário um primário para plástico.
- *NOTA* **O Brilho direto não é recomendado como revestimento de acabamento em substratos de plástico.**
- Os enchimentos de poliéster devem ser lixados a seco utilizando uma sequência de lixas de vários graus.
- P120-P180-P240

PREPARAÇÃO

Limpe a superfície com detergente neutro e água (recomenda-se água morna).
Lixe os acabamentos antigos com P240-P320. Desengordure com o Desengordurante Anti-silicone 3600.



RÁCIOS DE MISTURA

RÁCIO DE MISTURA POR VOLUME:

1.856.6111/14/16	Primário de secagem múltipla	3
1.955.7055	Endurecedor	1
1.129.6060/62	Diluente	0,5

1·856·6111 1·856·6114 1·856·6116

PRIMÁRIO DE SECAGEM MÚLTIPLA

MISTURAS MULTIGREY COM 6111/6114/6166



% MISTURA POR PESO	M1	M3	M4	M5	M6
6111 Branco	100	80	--	--	--
6114 Cinzento	--	20	100	20	--
6116 Cinzento-escuro	--	--	--	80	100

Os tons MultiGrey são selecionados de acordo com a cor do revestimento de acabamento. O tom MultiGrey recomendado para qualquer cor pode ser referenciado nos sistemas de informação de cores MaxMeyer.
Após selecionar o tom MultiGrey correto para a cor do revestimento de acabamento, os tons de primário são determinados por referência à tabela acima. MultiGrey M1, M4 e M6 disponíveis diretamente da embalagem.
MultiGrey 3 pode obter-se utilizando misturas de 6111/6114, conforme indicado acima.
MultiGrey 6 pode obter-se utilizando misturas de 6114/6116, conforme indicado acima.
Misture com endurecedor e diluente conforme indicado nesta Ficha de dados de segurança antes da aplicação.

MISTURA POR PESO:
Os pesos são cumulativos − NÃO coloque a balança a zeros entre adições.

Volume necessário de tinta pronta a utilizar (litros)	Peso primário Gramas (3 partes)	Peso endurecedor Gramas (1 parte)	Peso diluente (Std.) Gramas (0,5 parte)	Peso diluente (AT) Gramas (0,5 parte)
0,25 l	280,0	335,8	360,3	360,8
0,5 l	560,0	671,7	720,5	721,5
0,75 l	840,0	1007,5	1080,8	1082,3
1,0 l	1120,0	1343,3	1441,0	1443,0
1,5 l	1680,0	2015,0	2161,5	2164,5

APLICAÇÃO

Aplicação numa única passagem	1 camada leve e 2-4 camadas completas A primeira camada deve ser aplicada como uma camada leve fechada. A segunda, terceira e quarta camadas são aplicadas como camadas completas.
Evaporação entre camadas	Após a primeira camada, aguarde de 10 a 15 segundos para a evaporação. A segunda, terceira e quarta camadas são aplicadas numa única passagem. ***Nota: para superfícies sensíveis, evite camadas pesadas.**

SEGURANÇA E MANUSEAMENTO

O valor-limite da UE para este produto (categoria do produto: IIB.c) na forma pronta a utilizar corresponde a 540 g/litro de compostos orgânicos voláteis (COV) no máximo.
O teor de compostos orgânicos voláteis (COV) deste produto, na forma pronta a utilizar, é, no máximo, de 540 g/l.
Consoante o modo de utilização escolhido, o teor de compostos orgânicos voláteis (COV) deste produto pronto a utilizar pode ser inferior ao especificado pelo código da Diretiva da UE.
NOTA: as combinações deste produto com 1.975.1208 produzem uma película de tinta com propriedades especiais, conforme definido pelo código da Diretiva da UE.
Nestas combinações específicas: O valor-limite da UE para este produto (categoria de produto: IIB.e), na forma pronta a usar, é, no máximo, de 840 g/l de COV. O teor de COV deste produto, na forma pronta a usar, é, no máximo, de 840 g/l.

Estes produtos destinam-se exclusivamente a utilização profissional e não devem ser utilizados para finalidades diferentes das especificadas.
A informação constante desta Ficha de Dados Técnicos baseia-se nos conhecimentos científicos e técnicos atuais, sendo responsabilidade do utilizador adotar todas as medidas necessárias para garantir a adequação do produto ao fim pretendido.

Para obter informações sobre saúde e segurança, consulte a Ficha de Dados de Segurança do material, também disponível em: **www.maxmeyer.com**

Para mais informações, contactar:
PPG Ibérica Sales&services, SL.
Ctra. Gracia-Manresa Km 19,1
08191 Rubí-barcelona
Tel 93 5867400

MaxMeyer e o logo MaxMeyer são marcas registadas de PPG industries.
© **2023** PPG Industries. Todos os direitos reservados.