



MaxMeyer

414V

2008-03-04

Aditiv elasticizant AD 1208 1.975.1208

PRODUS	DESCRIERE
1.975.1208	Aditiv elasticizant AD 1208 destinat suprafetelor din plastic.

DESCRIEREA PRODUSULUI

AD 1208 PLAST este un produs bazat pe rasini elastomerice cu efect elasticizant. Se poate utiliza pentru acoperirea suprafetelor din plastic rigid si semi-rigid.


AD 1208 PLAST poate fi amestecat in produse si vopsele 2K.

SUBSTRATURI / PREGATIREA SUBSTRATURILOR



Elemente din plastic flexibil sau semi-rigid.

PROCES DE UTILIZARE



Se adauga in concentratie de 10-30% in urmatoarele tipuri de vopsele pana se atinge elasticitatea componentelor din plastic:

HS Filler 3011
MS Filler 4020
Filler 0310
MS Filler 4206
Filler 0205
Filler 8700/8900

Lac UHS 0310
Lac UHS 0330
Lac UHS 0350
Lac UHS 0700

Duralit Car
UHS Duralit Extra

Important: A nu se adauga niciodata la vopsele MaxiCar HS

INTARITORI – DILUANTI


Se catalizeaza si se face diluarea normala a vopselei baza si a vopselei finale in conformitate cu specificatiile din Fisa tehnica a fiecarui produs.

MOD DE APLICARE



Aplicarea se efectueaza ca in cazul produselor nemodificate. A se consulta Fisa tehnica.

TIMP DE USCARE



Timpul de uscare este mai mare in cazul produselor modificate. La o concentratie de 30%, timpul de uscare al produsului va creste cu 30-40%.



DATE TEHNICE



Ambalaj :	0.5 L
Depozitare:	a se depozita la loc uscat si racoros, departe de surse de caldura

INFORMAȚII DESPRE COV(CONȚINUT ORGANIC VOLATIL)

Valoarea limită stabilită de UE pentru acest produs(categoria produsului: IIB. e) în forma gata de utilizare este de maximum 840g/litru de COV. Conținutul de COV al acestui produs în forma gata de utilizat este de maximum 840g/litru. În funcție de modul de utilizare ales, conținutul real de COV al acestui produs pregătit de utilizare poate fi mai scăzut decât cel specificat prin codul directivei UE.

SĂNĂTATE ȘI SIGURANȚA UTILIZĂRII

Aceste produse sunt doar pentru uz profesional și nu trebuie folosite în alte scopuri decât cele specificate. Informațiile conținute de către prezenta fișă tehnică [TDS] se bazează pe cunoștințe științifice și tehnice de actualitate, și este responsabilitatea utilizatorului să ia toate măsurile necesare pentru ca produsul să fie potrivit cu scopul pentru care a fost creat. Pentru informații legate de sănătate și siguranța utilizării produsului vă rugăm să consultați fișa de siguranță a utilizării materialului, disponibilă și pe situl:

<http://corporateportal.ppg.com/refinish/maxmeyer/england>



MaxMeyer

C A R R E F I N I S H

PPG Industries Poland Sp. z o. o.
(Oddział w Warszawie)
Ul. Bodycha 47
05-816 Warszawa-Michałowice
Polonia
Telefon: +48 22 753 03 10
Fax: +48 22 753 03 13

