



# MaxMeyer

# 486V

2008-03-04

## 1.912.5410 Diluantul decolorant 5410

PRODUS	DESCRIERE
1.912.5410	Diluantul decolorant

### DESCRIEREA PRODUSULUI

Diluantul decolorant 5410 este un aerosol, care oferă o simplă și ușoară decolorare care a fost optimizat pentru utilizare cu sisteme UHS.

Poate fi utilizat cu alte produse care nu sunt în sistemul UHS.

Este formulată pentru aplicare ușoară și are proprietăți excelente de uscare în cazul supraadăugării, dând o strălucire și o calitate bună la finisare în urma decolorării. Este furnizat într-un aerosol pentru a fi ușor de utilizat.

### PREGĂTIRE




- Asigurați-vă ca suprafețele în cauza sunt curățate în profunzime.
- Ștergeți suprafața cu hârtie abrazivă mai puțin dur decât P800 (umed) sau P400 (uscat)
- Pregătiți suprafața înconjurătoare (cu care urmează să se asoteze) prin șlefuire cu Grey Ultrafine Scotchbrite.
- Degresați în profunzime și curățați zona care trebuie refinisată, gata de vopsire.
- Când aveți de-a face cu o suprafața mare de întâlnire cum ar fi aripa unei uși, este mai indicat să se acopere temporar zona înconjurătoare.
- Vopsiți zona de reparat prin metoda obișnuită.
- Înlăturați acoperirea temporară și, folosind mișcări circulare cu pistolul de pulverizare extindeți corecția asupra zonei de întâlnire, îndepărtând pistolul de zona respectivă pentru a lăsa o margine fină, puțin suprașpreată.



## INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

## LACURI HS- PROCESUL DE DECOLORARE

- După aplicarea normală, pistolul este îndepărtat de panel cu mișcări circulare față de zona de decolorat pentru a lăsa o suprafață fină, uscată după pulverizare.
- Folosiți decolorantul Aerosol Fade Out Thinner asupra marginii lăcuite, în straturi fine pentru a contopi marginile supra-pulverizate. NU FOLOSIȚI straturi groase.
- Lăsați filmul de vopsea să se usuce în profunzime.
- Lustruiți cu grijă zona decolorată cu compuși de lustruire (SPP1001), asigurându-vă că nu treceți în zona de contact. Finisați printr-o lustruire finală.



## DURALIT EXTRA UHS PROCESUL DE DECOLORARE

- După o aplicare normală, pulverizatorul este îndepărtat cu mișcări circulare de pe suprafața de decolorat lăsând o margine fină, uscată de suprasprayere.
- Aplicați un strat de UHS Clear asupra marginii colorate. Utilizați același tip de întăritor în lacul incolor care a fost utilizat în culoarea UHS. După o aplicare normală, pulverizatorul este îndepărtat cu mișcări circulare de pe suprafața de decolorat, lăsând o margine fină, uscată de suprasprayere.
- Aplicați aerosolul Fade Out Thinner la lacul de pe margine în straturi subțiri.
- Permiteți uscarea completă a stratului de vopsea.
- Lustruiți cu grijă zona decolorată cu compuși de lustruire (SPP1001), asigurându-vă să nu patrundeți în zona de contact.
- Finisați cu o polizare fină.

## DATE TEHNICE



**Dimensiunea pachetului** 400 ml Aerosol

**Depozitare** A se depozita în loc rece și uscat, departe de sursa de căldură

## INFORMAȚII CU PRIVIRE LA COMPUȘII ORGANICI VOLATILI

Valorile limită EU pentru acest produs (categoria: IIB.e) în forma gata de utilizare sunt de max. 840 g/litru din compuși organici volatili (VOC). Conținutul VOC al acestui produs în forma gata de utilizare este de max. 840 g/litru.

## SANATATE SI SIGURANTA

Produsele pot fi utilizate doar de specialiști, și este interzisă utilizarea în alte scopuri decât cele specificate. Informațiile cuprinse în Descrierea de produs sunt bazate pe cunoștințe științifice și tehnice, și constituie responsabilitatea utilizatorului să urmeze toți pașii necesari în scopul asigurării utilizării corespunzătoare al produsului. Pentru informații privind Sănătatea și Siguranța priviți materialul Foiaia Datelor de Siguranță, care este accesibilă pe pagina web: <http://corporateportal.ppg.com/refinish/maxmeyer/england>



# MaxMeyer

**CAR REFINISH**

PPG Industries Poland Sp. z o. o.  
 (Oddział w Warszawie)  
 Ul. Bodycha 47  
 05-816 Warszawa-Michałowice  
 Polska  
 Phone: +48 22 753 03 10  
 Fax: +48 22 753 03 13

