



MaxMeyer

103V

2008-03-04

Chit poliesteric - Flex 0565 1.839.0565

PRODUS	DESCRIERE
1.839.0565	Chit poliesteric – Chit Flex 0565
1.958.2303	Intaritor pentru chit poliesteric

DESCRIEREA PRODUSULUI

Chitul 0565 reprezinta un produs poliesteric de calitate, care se aplica manual. Prezinta caracteristici de uscare rapida.

Este usor de modelat, nu curge din spaclu si poate fi slefuit la scurt timp dupa aplicare.

Datorita structurii sale, Chitul Stopper 0565 poate fi utilizat atat pentru lucrari mici, cat si pentru aplicare in strat gros.

SUBSTRATURI/ PREGATIREA SUBSTRATULUI

Metal neacoperit, degresat si slefuit corespunzator
Fibra de sticla, gelcoat-uri, slefuite
Finisaje efectuate corespunzator, slefuite (cu exceptia produselor termoplastice)

Important: A nu se aplica produsul pe suprafete acoperite cu vopsele termoplastice Ecophos sau vopsele sensibile la actiunea solventilor. Pentru tipurile de vopsele mentionate aplicarea chitului se va efectua fara a se depasi marginea zonei de retus.

Se curata suprafata cu apa (de preferat calda) si detergent. Se slefuieste suprafata metalica cu hartie abraziva P60, apoi se spala cu Degresant antisiliconic 3600.

PREPARARE

Ratiile de amestec:


Chit 1.839.0565
Intaritor

Pe cantitati:

1000
20

Durata de viata:

4-7 min.



IMPORTANT:

Pentru perioada de iarna, ratiile de amestec trebuie modificate pana la 3% pentru a se imbunatati timpul de uscare.

Se amesteca intaritorul cu atentie pana cand culoarea rosie caracteristica a acestuia dispare.

A nu se utiliza o cantitate de intaritor mai mare decat cea recomandata pentru a nu se produce decolorarea vopselei.

INTARITORI

1.958.2303 un tub de 45 g /cutie



MOD DE APLICARE




Unul sau mai multe straturi

Grosime recomandata: 200-800 microni

Grosime maxima: 1000 microni

USCARE



LA AER


la 10°C

la 20°C

Interval intre straturi

10 min.

8 min.



Uscat pentru slefuire

dupa 25 min.

dupa 15 min.



USCARE IR

Unde medii

10 minute

Unde scurte

5 minute

SLEFUIRE



SLEFUIRE USCATA

Cand este utilizat pentru finisari in combinatie cu Vopsea intermediara MS 4020

Primul strat

P80

Al doilea strat

P120 + P220

Zonele invecinate

P 320-P400

REACOPERIRE CU GRUND

Toate tipurile de grund din gama de retus auto MaxMeyer.

DATE TEHNICE

**Ambalaj:** cutie de 0,75 Litri

cod 1.839.0565/E1.385K (intaritor inclus)

Depozitare:

a se depozita la loc uscat si racoros, departe de surse de caldura



VOC INFORMATION

Valoarea limită stabilită de UE pentru acest produs(categoria produsului: IIB. b) în forma gata de utilizare este de maximum 250g/litru de COV. Conținutul de COV al acestui produs în forma gata de utilizat este de maximum 250g/litru. În funcție de modul de utilizare ales, conținutul real de COV al acestui produs pregătit de utilizare poate fi mai scăzut decât cel specificat prin codul directivei UE.

SĂNĂTATE ȘI SIGURANȚA UTILIZĂRII

Aceste produse sunt doar pentru uz profesional și nu trebuie folosite în alte scopuri decât cele specificate. Informațiile conținute de către prezenta fișă tehnică [TDS] se bazează pe cunoștințe științifice și tehnice de actualitate, și este responsabilitatea utilizatorului să ia toate măsurile necesare pentru ca produsul să fie potrivit cu scopul pentru care a fost creat. Pentru informații legate de sănătate și siguranța utilizării produsului vă rugăm să consultați fișa de siguranță a utilizării materialului, disponibilă și pe situl: <http://corporateportal.ppg.com/refinish/maxmeyer/england>

**MaxMeyer****C A R R E F I N I S H**PPG Industries Poland Sp. z o. o.
(Oddział w Warszawie)

Ul. Bodycha 47

05-816 Varsovia-Michałowice

Polonia

Telefon: +48 22 753 03 10

Fax: +48 22 753 03 13

