

**MaxMeyer****110V**

2008-03-04

## Chit poliesteric pe baza de fibra de sticla Starflex Fiber 1.838.2307

PRODUS	DESCRIERE
1.838.2307	Chit poliesteric pe baza de fibra de sticla- Starflex Fiber
1.958.2303	Intaritor pentru chit poliesteric

**DESCRIEREA PRODUSULUI**

Chitul 2307 este un chit poliesteric pe baza de fibra de sticla.


Prezinta proprietati excelente de aderenta si poate fi utilizat pentru acoperirea gaurilor si pentru repararea pieselor grav avariate.

**SUBSTRATURI/ PREGATIREA SUBSTRATULUI**

Metal neacoperit  
Fibra de sticla, gelcoat-uri  
Fonta

**Important:** A nu se aplica produsul pe suprafete acoperite cu vopsele termoplastice Ecophos sau vopsele sensibile la actiunea solventilor. Daca se aplica chit 2307 pe astfel de substraturi, se va indeparta vopseaua de pe suprafata respectiva si se va urmari ca la aplicarea chitului sa nu se depaseasca zona de retus.

Se curata suprafata cu apa (de preferat calda) si detergent. Se slefuieste suprafata metalica cu hartie abraziva P60, apoi se curata cu Degresant antisiliconic 3600.

**PREPARARE****Ratiile de amestec:**

Chit 1.838.2307  
Intaritor

**Pe cantitati:**

1000  
20

**Durata de viata:**

9-10 min.

**INTARITOR**

1.958.2303


tub de 30 si 45 g /cutie

**MOD DE APLICARE**

Unul sau mai multe straturi

Grosime: pana la cativa milimetri



**USCARE****Uscare la 20°C**


Interval intre straturi

Uscat pentru slefuire

**la 10°C**

20-30 min.

dupa 1 ora

**SLEFUIRE****Slefuire uscata**

P60-P80

**REACOPERIRE**

Toate tipurile de chituri, grunduri si vopsele intermediare din gama de retus auto MaxMeyer.

**DATE TEHNICE****Ambalaj:** cutie de 1 kg**Depozitare:** a se depozita la loc uscat si racoros, departe de surse de caldura**INFORMAȚII DESPRE COV(CONȚINUT ORGANIC VOLATIL)**

Valoarea limită stabilită de UE pentru acest produs(categoria produsului: IIB.b) în forma gata de utilizare este de maximum 250g/litru de COV. Conținutul de COV al acestui produs în forma gata de utilizat este de maximum 250g/litru. În funcție de modul de utilizare ales, conținutul real de COV al acestui produs pregătit de utilizare poate fi mai scăzut decât cel specificat prin codul directivei UE.

**SĂNĂTATE ȘI SIGURANȚA UTILIZĂRII**

Aceste produse sunt doar pentru uz profesional și nu trebuie folosite în alte scopuri decât cele specificate. Informațiile conținute de către prezenta fișă tehnică [TDS] se bazează pe cunoștințe științifice și tehnice de actualitate, și este responsabilitatea utilizatorului să ia toate măsurile necesare pentru ca produsul să fie potrivit cu scopul pentru care a fost creat. Pentru informații legate de sănătate și siguranța utilizării produsului vă rugăm să consultați fișa de siguranță a utilizării materialului, disponibilă și pe situl: <http://corporateportal.ppg.com/refinish/maxmeyer/england>

**MaxMeyer****CAR REFINISH**

PPG Industries Poland Sp. z o. o.  
(Oddział w Warszawie)  
Ul. Bodycha 47  
05-816 Varsovia-Michałowice  
Polonia  
Telefon: +48 22 753 03 10  
Fax: +48 22 753 03 13

