



MaxMeyer

122V

2008-03-04

Chituri poliesterice Soft Plus 1800 & 1900 1.834.1800 & 1.834.1900

PRODUS	DESCRIERE
1.834.1800	Chit poliesteric Soft Plus 1800
1.834.1900	Chit poliesteric Soft Plus 1900 (tub)
1.958.2303	Intaritor pentru chit poliesteric
1.958.2400	Intaritor pentru chit poliesteric (tub)

DESRIEREA PRODUSULUI

Chitul 1800 reprezinta un produs poliesteric de calitate, cu aplicare manuala caracterizat prin proprietati de intindere usoara si timp de uscare foarte mic.

Chitul 1800 este usor de modelat, nu curge din spaclu si poate fi slefuit la scurt timp dupa aplicare.

Datorita structurii sale fine cu granulatatie echilibrata, nu creeaza gauri in suprafata, fiind astfel indicat atat pentru retusuri de mici dimensiuni, cat si pentru aplicare in strat gros.

SUBSTRATURI/ PREGATIREA SUBSTRATULUI

Metal neacoperit, degresat si slefuit corespunzator
Fibra de sticla, gelcoat-uri, slefuite
Finisaje efectuate corespunzator, slefuite (cu exceptia produselor termoplastice)

Important: A nu se aplica produsul pe suprafete acoperite cu vopsele termoplastice Ecophos sau vopsele sensibile la actiunea solventilor. Pentru tipurile de vopsele mentionate, aplicarea chitului se va efectua fara a se depasi marginea zonei de retus.

Se curata suprafata cu apa (de preferat calda) si detergent. Se slefuieste suprafata metalica cu hartie abraziva P60, apoi se curata cu Degresant antisiliconic 3600.




PREPARARE

Ratiile de amestec:
Chit 1.831.3800/.1900
Intaritor

Pe cantitati:
1000
20

Durata de viata: 4-7 minute

**Note importante:**

Pentru perioada de iarna, ratiile de amestec trebuie modificate pana la o concentratie de 3% pentru a se imbunatati timpul de uscare.

Se amesteca intaritorul cu atentie pana cand culoarea rosie caracteristica a acestuia dispare.

A nu se utiliza o cantitate de intaritor mai mare decat cea recomandata pentru a nu se produce decolorarea vopselei.

INTARITORI

1.958.2303 un tub de 30 si 45 g /cutie
1.958.2400 un tub de 45 g /tub

MOD DE APLICARE



Unul sau mai multe straturi

Grosime recomandata: 200-800 microni

Grosime maxima: 1000 microni

USCARE

**LA AER****la 10°C****la 20°C**

Interval intre straturi

10 min.

8 min.



Uscat pentru slefuire

dupa 25 min.

dupa 15 min.

**USCARE IR**

Unde medii

10 minute

Unde scurte

5 minute

SLEFUIRE

**SLEFUIRE USCATA**

Cand este utilizat pentru finisari in combinatie cu Vopsea intermediara MS 4:1

Primul strat

P80

Al doilea strat

P120 + P220

Zonele invecinate

P 320- P400

REACOPERIRE CU GRUND

Toate tipurile de grund din gama de retus auto MaxMeyer.

DATE TEHNICE



Ambalaj: cutie de 1.5 kg
tub de 1.5 kg

cod 1.834.1800/E1.5K (intaritor inclus)
cod 1.834.1900/EC1.5K (intaritor inclus)

Depozitare: a se depozita la loc uscat si racoros, departe de surse de caldura



INFORMAȚII DESPRE COV(CONȚINUT ORGANIC VOLATIL)

Valoarea limită stabilită de UE pentru acest produs(categoria produsului: IIB. b) în forma gata de utilizare este de maximum 250g/litru de COV. Conținutul de COV al acestui produs în forma gata de utilizat este de maximum 250g/litru. În funcție de modul de utilizare ales, conținutul real de COV al acestui produs pregătit de utilizare poate fi mai scăzut decât cel specificat prin codul directivei UE.

SĂNĂTATE ȘI SIGURANȚA UTILIZĂRII

Aceste produse sunt doar pentru uz profesional și nu trebuie folosite în alte scopuri decât cele specificate. Informațiile conținute de către prezenta fișă tehnică [TDS] se bazează pe cunoștințe științifice și tehnice de actualitate, și este responsabilitatea utilizatorului să ia toate măsurile necesare pentru ca produsul să fie potrivit cu scopul pentru care a fost creat. Pentru informații legate de sănătate și siguranța utilizării produsului vă rugăm să consultați fișa de siguranță a utilizării materialului, disponibilă și pe situl:<http://corporateportal.ppg.com/refinish/maxmeyer/england>

**MaxMeyer****C A R R E F I N I S H**PPG Industries Poland Sp. z o. o.
(Oddział w Warszawie)

Ul. Bodycha 47

05-816 Varsovia-Michałowice

Polonia

Telefon: +48 22 753 03 10

Fax: +48 22 753 03 13

