



# MaxMeyer

# 123V

2008-03-04

## Chit Poliesteric Gri Deschis - 3800 1.831.3800

PRODUS	DESCRIERE
1.831.3800	Chit Poliesteric Gri Deschis 3800
1.958.2303	Intaritor pentru chit poliesteric
1.958.2400	Intaritor pentru chit poliesteric (tub)

### DESCRIEREA PRODUSULUI

**Chitul 3800** reprezinta un chit poliesteric universal cu aplicatii multiple, destinat suprafetelor din fier, aluminiu si metal galvanizat.

Chitul prezinta caracteristici de uscare rapida, intindere usoara, nu curge din spaclu si poate fi slefuit rapid. Datorita structurii sale fine cu granulatie echilibrata, **Chitul 3800** nu creeaza gauri in suprafata, fiind astfel indicat atat pentru retusuri de mici dimensiuni, cat si pentru aplicare in strat gros.

Deoarece poate fi utilizat si pentru suprafete metalice obisnuite, **Chitul 3800** reprezinta cea mai buna solutie universala. Se utilizeaza, astfel, un singur chit pentru toate tipurile de aplicatii.

### SUBSTRATURI/ PREGATIREA SUBSTRATULUI

Metal neacoperit sau galvanizat, degresat si slefuit corespunzator  
Aluminu, fonta, slefuite  
Fibra de sticla, gelcoat-uri, slefuite  
Finisaje efectuate corespunzator, slefuite (cu exceptia produselor termoplastice)

**Important:** A nu se aplica produsul pe suprafete acoperite cu vopsele termoplastice Ecophos sau vopsele sensibile la actiunea solventilor. Pentru tipurile de vopsele mentionate, aplicarea chitului se va efectua fara a se depasi marginea zonei de retus.


Se curata suprafata cu apa (de preferat calda) si detergent. Se slefuieste suprafata metalica cu hartie abraziva P60, apoi se curata cu Degresant antisiliconic 3600.



## PREPARARE

<b>Ratiile de amestec:</b>	<b>Pe cantitati:</b>
Chit 1.831.3800	1000
Intaritor	20

**Durata de viata la 20°C:** 4-7 min

**Note importante:**

Pentru perioada de iarna, ratiile de amestec trebuie modificate pana la o concentratie de 3% pentru a se imbunatati timpul de uscare. Se amesteca intaritorul cu atentie pana cand culoarea rosie caracteristica a acestuia dispare. A nu se utiliza o cantitate de intaritor mai mare decat cea recomandata pentru a nu se produce decolorarea vopselei.

**INTARITORI**

1.958.2303 un tub de 45 g /cutie

1.958.2400 un tub de 45 g /tub

## MOD DE APLICARE




Unul sau mai multe straturi

Grosime recomandata: 200-800 microni

Grosime maxima: 1000 microni

## USCARE

**LA AER****la 10°C****la 20°C**

Interval intre straturi

10 min.

8 min.

Uscat pentru slefuire

dupa 25 min.

dupa 15 min.

**USCARE IR**

Unde medii

10 minute

Unde scurte

5 minute

## SLEFUIRE

**Slefuire uscata**

Cand este utilizat pentru finisari in combinatie cu Vopsea intermediara MS 4020

Primul strat

P80

Al doilea strat

P120 + P220

Zonele invecinate

P 320-P400

## REACOPERIRE CU GRUND

Toate tipurile de grund din gama de retus auto MaxMeyer.

## DATE TEHNICE



**Ambalaj:** cutie de 1.5 kg  
tub de 1.5 kg

cod 1.831.3800/E1,5K (intaritor inclus)  
cod 1.831.3800/EC1,5K (intaritor inclus)

**Depozitare:** a se depozita la loc uscat si racoros, departe de surse de caldura



**INFORMAȚII DESPRE COV(CONȚINUT ORGANIC VOLATIL)**

Valoarea limită stabilită de UE pentru acest produs(categoria produsului: IIB. b) în forma gata de utilizare este de maximum 250g/litru de COV. Conținutul de COV al acestui produs în forma gata de utilizat este de maximum 250g/litru. În funcție de modul de utilizare ales, conținutul real de COV al acestui produs pregătit de utilizare poate fi mai scăzut decât cel specificat prin codul directivei UE.

**SĂNĂTATE ȘI SIGURANȚA UTILIZĂRII**

Aceste produse sunt doar pentru uz profesional și nu trebuie folosite în alte scopuri decât cele specificate. Informațiile conținute de către prezenta fișă tehnică [TDS] se bazează pe cunoștințe științifice și tehnice de actualitate, și este responsabilitatea utilizatorului să ia toate măsurile necesare pentru ca produsul să fie potrivit cu scopul pentru care a fost creat. Pentru informații legate de sănătate și siguranța utilizării produsului vă rugăm să consultați fișa de siguranță a utilizării materialului, disponibilă și pe situl: <http://corporateportal.ppg.com/refinish/maxmeyer/england>

**MaxMeyer****C A R R E F I N I S H**

PPG Industries Poland Sp. z o. o.  
(Oddział w Warszawie)  
Ul. Bodycha 47  
05-816 Varsovia-Michałowice  
Polonia  
Telefon: +48 22 753 03 10  
Fax: +48 22 753 03 13

