

Техническая документация

НИТРО ШПАТЛЕВКА

1.835.3300 (СЕРАЯ)

1.835.3301 (КРАСНАЯ)

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

1.835.3300 и 1.835.3301 - это нитросинтетические шпатлевки, равномерно ложащиеся, легко шлифуемые, стойкие и быстросохнущие. Нитрошпатлевка используется для устранения мелких дефектов на лакокрасочных покрытиях.

ПОВЕРХНОСТИ

- Все порозаполнители системы MaxMeyer.
- Старые окрашенные поверхности в хорошем состоянии.

Внимание: Не наносите на голый металл.



ПОДГОТОВКА

Обработать обезжиривателем 3600. Старые окрашенные поверхности отшлифовать абразивом зернистостью P320-P400. Продукт готов к применению.



НАНЕСЕНИЕ

Количество слоев: 2-3
Рекомендуемая толщина: 100-200 мкм
Максимальная толщина: 250-300 мкм



ВОЗДУШНАЯ СУШКА ПРИ 20°C

Выдержка между слоями 5-10 минут
Шлифование 1-3 ч.

Внимание: Для сокращения времени сушки рекомендуется нанести несколько тонких слоев вместо одного толстого.



ШЛИФОВАНИЕ

сухое P360-P400
с водой P600-P800

ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ

Все отделочные покрытия системы MaxMeyer.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тара: 1 кг
Хранение: в сухом, прохладном месте, вдали от источников тепла.



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

См. руководство по технике безопасности и маркировку материалов для получения полной информации о мерах предосторожности и технике безопасности.

Этот продукт предназначен только для профессионального использования.

Все данные приведены исключительно в целях информации. Любое лицо, использующее этот продукт без соответствующего уточнения всех условий его применения, осуществляет это под свою ответственность, и в данном случае PPG не отвечает ни за действенность продукта, ни за какой-либо ущерб, понесенный вследствие неправильного применения (кроме летального исхода или травмы в результате халатности с нашей стороны). Информация, приводимая в настоящем документе, время от времени уточняется и изменяется в соответствии с опытом нашей работы и ноу-хау. Толщина пленки, влажность и температура могут повлиять на сроки высыхания.

**MaxMeyer**

PPG Industries
117587 Россия, Москва
Варшавское шоссе 118, к1
Телефон: +7 495 213 31 07
Факс: +7 495 213 31 07
www.maxmeyer.com