

Техническая документация

STOPPER 3800

ПОЛИЭФИРНАЯ ШПАТЛЕВКА

1.831.3800

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Stopper 3800 - это универсальная высококачественная многофункциональная полиэфирная шпатлевка светло-серого цвета, наносимая шпателем. Ее можно наносить на все виды металла (листовое железо, алюминий, гальванизированная сталь).

Она очень быстро сохнет, ровно наносится, легко принимает желаемую форму, не стекает со шпателя, быстро и просто шлифуется. Благодаря сбалансированной гранулированной структуре, шпатлевка Stopper 3800 подходит и для многослойного нанесения на небольшие участки, и для нанесения толстым слоем, полностью заполняя отверстия.

Так как она может также наноситься на разные виды металла, Stopper 3800 является оптимальным решением для ремонта автомобилей, что обеспечивается ее многофункциональностью.

ПОВЕРХНОСТИ


- Голый металл и гальванизированная сталь, обезжиренные и отшлифованные.
- Отшлифованные алюминий и железо.
- Отшлифованные стекловолокно и гелевые покрытия.
- Отшлифованные лакокрасочные покрытия в хорошем состоянии (кроме термопластичных покрытий).

Внимание: Не наносить на грунт Escorpos, термопластичные покрытия или покрытия чувствительные к растворителям. Работая на поверхности, окруженной данными типами материалов, старайтесь не выходить со шпатлевкой за края ремонтируемого участка.



ПОДГОТОВКА

Обработать обезжиривателем 3600. Старые окрашенные поверхности отшлифовать абразивом зернистостью P80.



ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ

Stopper 3800	100 гр
Отвердитель 2303/ 2400	2 гр
Время жизни после смешивания	4-7 минут

Внимание: Зимой, в целях сокращения времени сушки, необходимо увеличить пропорцию для смешивания до 3%. Перемешивать материал с отвердителем пока не исчезнет характерный красный цвет. Не превышать указанного количества отвердителя во избежание изменения цвета эмали.



НАНЕСЕНИЕ

Количество слоев:	1 или больше
Рекомендуемая толщина:	200-800 мкм
Максимальная толщина:	1000 мкм



СУШКА НА ВОЗДУХЕ ПРИ 20°C	15 минут
ПРИ 10°C	25 минут

ИК-СУШКА

Средневолновая	10 минут
Коротковолновая	5 минут



ШЛИФОВАНИЕ (сухое)

При использовании с MS Filler 4:1:

первый слой	P80
второй слой	P120-P220
прилегающая поверхность	P320-P400

ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ

Все грунты системы MaxMeyer.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тара:

- 1,5 кг банки (включая отвердитель 2303), код: 1.831.3800/E1.5K
- 1,5 кг картридж (включая отвердитель 2400), код: 1.831.3800/EC1.5K

Хранение: в сухом, прохладном месте, вдали от источников тепла.



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

См. руководство по технике безопасности и маркировку материалов для получения полной информации о мерах предосторожности и технике безопасности.

Этот продукт предназначен только для профессионального использования.

Все данные приведены исключительно в целях информации. Любое лицо, использующее этот продукт без соответствующего уточнения всех условий его применения, осуществляет это под свою ответственность, и в данном случае PPG не отвечает ни за действенность продукта, ни за какой-либо ущерб, понесенный вследствие неправильного применения (кроме летального исхода или травмы в результате халатности с нашей стороны). Информация, приводимая в настоящем документе, время от времени уточняется и изменяется в соответствии с опытом нашей работы и ноу-хау. Толщина пленки, влажность и температура могут повлиять на сроки высыхания.



MaxMeyer

PPG Industries

117587 Россия, Москва

Варшавское шоссе 118, к.1

Телефон: +7 495 213 31 07

Факс: +7 495 213 31 07

www.maxmeyer.com