

Техническая документация

УСКОРИТЕЛЬ СУШКИ SPEED 2370

1.975.2370

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ускоритель сушки 2370 сокращает время сушки 2-х компонентных эмалей систем Duralit Car, Duralit ABF, Premium UHS Duralit, а также прозрачных лаков: Superlack MS и Maxilack. 2370 позволяет сократить время сушки до 30%.



ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ (по объему)

	Duralit Car, UHS Duralit	Duralit ABF	Прозрачные лаки
2370	0,5-1%	0,25-0,5%	0,5-1%
Время жизни после смешивания	1 ч.	1 ч.	1 ч.

Внимание:

- Добавив AD 2370 к лаку, необходимо тщательно перемешать продукт с отвердителем и разбавителем, согласно ТДС данного продукта.
- Небольшую потерю блеска можно устранить путем полирования.
- Не превышать 1% добавки ускорителя.
- Не использовать вместе с отвердителями 8000 и 9000.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тара: 0,25 литра

Хранение: в сухом, прохладном месте, вдали от источников тепла.



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

См. руководство по технике безопасности и маркировку материалов для получения полной информации о мерах предосторожности и технике безопасности.

Этот продукт предназначен только для профессионального использования.

Все данные приведены исключительно в целях информации. Любое лицо, использующее этот продукт без соответствующего уточнения всех условий его применения, осуществляет это под свою ответственность, и в данном случае PPG не отвечает ни за действенность продукта, ни за какой-либо ущерб, понесенный вследствие неправильного применения (кроме летального исхода или травмы в результате халатности с нашей стороны). Информация, приводимая в настоящем документе, время от времени уточняется и изменяется в соответствии с опытом нашей работы и ноу-хау. Толщина пленки, влажность и температура могут повлиять на сроки высыхания.



PPG Industries
117587 Россия, Москва
Варшавское шоссе 118, к.1
Телефон: +7 495 213 31 07
Факс: +7 495 213 31 07
www.maxmeyer.com