

## Техническая документация

# Нитроконвертер MC80 1.977.2500

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

MC80 - это содержащий особые смолы продукт, которые позволяют преобразовать акриловые краски Duralit Car в нитрокраски для одностадийных покрытий.

MC80 используется для точечного ремонта, окраски деталей и внутренних поверхностей.

### ПОВЕРХНОСТИ

- Topfiller HS
- MS Filler
- Blitzsealer New
- Tintfiller
- Clearsealer 540
- Plastomax (изолированного с 2K)
- AquaMax HS Filler
- Maxifull
- Maxidriver MS
- Maxirock
- Duralit Filler (изолированного с 2K)
- Заводские покрытия, обработанные (P360-400 или Scotch Brite Fine).



### ПОДГОТОВКА

См. ТДС по применению грунта. Рекомендуется завершать шлифование зернистостью P320-400 или Scotch Brite Fine (ручное или механическое).




### ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ (по объему)

Duralit Car	1
MC80	1
Разбавитель	2
Вязкость - DIN4, 20°C	17-18 сек.
Время жизни после смешивания	- неограничено

### РАЗБАВИТЕЛИ

1205 Нитро разбавитель, неароматный  
4305 Быстрый




### НАНЕСЕНИЕ



	Обычный	HVLP
Сопло (верхний бачок):	1,3-1,4 мм	1,2-1,3 мм
Давление:	См. рекомендации производителя оборудования	
Количество слоев:	2-3	
Рекомендуемая толщина:	35-45 мкм	
Максимальная толщина:	50-60 мкм	

**Внимание:** Цвета Duralit Car смешанные с MC80 становятся более белыми. Разница не столь заметна в случае цветов, основанных на одном пигменте (белый, голубой, красный и т. п.).



### СУШКА НА ВОЗДУХЕ ПРИ 20°C

Выдержка между слоями	5-10 минут
От пыли	5-10 минут
Полирование	24 ч.

### ПЕРЕКРАШИВАНИЕ

Возможно, но после шлифования.



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тара: 1 литр

Хранение: в сухом, прохладном месте, вдали от источников тепла.

Теоретический расход: 3 кв.м./л готовой краски, толщина 50 мкм.



### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

См. руководство по технике безопасности и маркировку материалов для получения полной информации о мерах предосторожности и технике безопасности.

**Этот продукт предназначен только для профессионального использования.**

Все данные приведены исключительно в целях информации. Любое лицо, использующее этот продукт без соответствующего уточнения всех условий его применения, осуществляет это под свою ответственность, и в данном случае PPG не отвечает ни за действенность продукта, ни за какой-либо ущерб, понесенный вследствие неправильного применения (кроме летального исхода или травмы в результате халатности с нашей стороны). Информация, приводимая в настоящем документе, время от времени уточняется и изменяется в соответствии с опытом нашей работы и ноу-хау. Толщина пленки, влажность и температура могут повлиять на сроки высыхания.



**MaxMeyer**

**PPG Industries**

**117587 Россия, Москва**

**Варшавское шоссе 118, к.1**

**Телефон: +7 495 213 31 07**

**Факс: +7 495 213 31 07**

[www.maxmeyer.com](http://www.maxmeyer.com)