


MS лак 0440

1.360.0440

2К MS АКРИЛОВЫЙ ЛАК - 2:1

MS лак 0440 – 2-х компонентный акриловый лак со средним содержанием ЛОС, обеспечивающий превосходный блеск, быстрое высыхание и отличную атмосферостойкость.

MS лак 0440 рекомендован для точечного ремонта, окраски деталей и полной перекраски.




ПОВЕРХНОСТИ

MaxiCar HS, водоразбавляемые базы Aquatax

ПОДГОТОВКА

Перед нанесением на покрытие MaxiCar HS выждать 20-30 минут. Эмаль Aquatax должна стать полностью матовой. Используйте липкую салфетку для удаления пыли или опила.



	Пропорции смешивания / Объем
MS SUPERLACK 0440	2
Отвердитель	1
Разбавитель	0 – 0.2
Вязкость - DIN4, 20°C	16-17"
Время жизни после смешивания	2 часа @20°C

ОТВЕРДИТЕЛИ - РАЗБАВИТЕЛИ

Отвердители	4000	Медленный	Окраска деталей при t°C >25°C, всегда при полной перекраске)
	6000	Стандартный	Окраска деталей и точечный ремонт при t°C >25°C)
	8000	Быстрый	Окраска деталей при t°C <25°C, точечный ремонт при t°C >25°C)
	9000	Супербыстрый	Точечный ремонт при t°C < 25°
Разбавители	4305	2505 Быстрый	Точечный ремонт при любой температуре
	4310	2510 Нормальный	Поддетальная окраска и полная окраска при t°C <25°C
	4320	2520 Медленный	Полная окраска при t°C > 25°
	4330	2530 Очень медленный	Полная окраска при t°C > 35°
	5405		Для переходов

MS лак 0440

1.360.0440

ДОБАВКИ



		См. техническую документацию	
Пластификатор	AD 1208	10-30 %	414V
Антисиликоновая добавка	AD 2341	0.5-2%	411V
Текстурная добавка	T400-T401	30-50%	420V



НАНЕСЕНИЕ



Тип краскопульты	Обычный	С высоким коэффициентом переноса
Сопло (мм)	1.3-1.4	1.2-1.5
Давление (бар)	3-4	2-3
Количество слоев	2	
Рекомендуемая толщина	50 мкм	

Важно: Для достижения наилучшего результата наносите первый слой на максимальном давлении и с минимальной подачей материала, для второго слоя используйте стандартные настройки.

СУШКА



Воздушная сушка	
Выдержка между слоями	10 минут
От пыли	10 минут
Полная	В течении ночи
Ускоренная сушка в камере	20-30 минут @ 60°C
Выдержка перед ускоренной сушкой/ ИК сушкой	5-7 минут
ИК сушка	
Средневолновая	20 минут
Коротковолновая	15 минут

ПЕРЕКРАШИВАНИЕ


Всегда дожидайтесь полного высыхания **MS лака 0440** перед проведением точечного ремонта. Перед повторным перекрашиванием обязательно перешлифовать Scotch-Brite.

MS лак 0440

1.360.0440

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Упаковка	1 л и 5 л
Хранение	в сухом, прохладном месте, вдали от источников тепла.
Теоретический расход	7.4 кв.м./л готового продукта при толщине 50 мкм



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Настоящие материалы предназначены исключительно для профессиональной ремонтной окраски автомобильного транспорта. Приведенная в данной технической документации информация основана на современных научных и технических знаниях, и принятие всех необходимых мер для обеспечения соответствия используемого продукта целевому назначению является обязанностью пользователя. Соблюдение технологии позволит получить гарантированное качество покрытия. Для получения информации по технике безопасности при работе с этим продуктом, обратитесь к паспорту безопасности материала (MSDS) на официальном сайте www.maxmeyer.com



Для получения дополнительной информации:

ООО «ППГ Индастриз», Россия, 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д.118, к.1, БЦ «Варшавка SKY», 15-й этаж
Тел: +7-495-213-3107, Факс: +7-495-213-3107

MaxMeyer® и эмблема MaxMeyer - торговые марки PPG industries Ohio, Inc.. принадлежат PPG Industries Ohio, Inc.© 2017 PPG Industries. Все права защищены.