


НР лак 0900

1.360.0900

2К HS АКРИЛОВЫЙ ЛАК - 2:1

НР Лак 0900 – 2-х компонентный прозрачный лак с высоким сухим остатком, обладающий отличными эксплуатационными свойствами. В их числе – быстрая сушка, твердость, высокая степень блеска и легкость полирования.

НР Лак 0900 Используется в системе база + лак, для подкраски и точечного ремонта, в случаях, когда за минимальный срок, отведенный для выполнения работ, требуется достичь максимальной твердости и качества покрытия.




ПОДЛОЖКИ

MaxiCar HS, водоразбавляемые базы Aquatax

ПОДГОТОВКА

Дайте покрытию MaxiCar HS высохнуть в течение 20-30 минут. Эмаль Aquatax должна стать полностью матовой. Используйте липкую салфетку для удаления пыли или опила.

	Пропорции смешивания / Объем
HP CLEARCOAT 0900	2
Отвердитель	1
Разбавитель	0 – 0.2
Вязкость - DIN4, 20°C	15-17"
Время жизни	2 часа @20°C



ОТВЕРДИТЕЛИ - РАЗБАВИТЕЛИ


Отвердители	8000		Быстрый	Точечный ремонт при t°C > 25°
	9000		Супер быстрый	Точечный ремонт при t°C < 25°
Разбавители	4305	2505	Быстрый	Точечный ремонт при любой температуре
	4310	2510	Нормальный	Подetailная или полная окраска при t°C < 25°C
	5405			Для переходов

НР лак 0900

1.360.0900

ДОБАВКИ

			<u>См. техническую документацию</u>
Пластификатор	AD 1208	10-30 %	414V
Анти-силиконовая добавка	AD 2341	0.5-2%	411V
Текстурная добавка	T400-T401	30-50%	420V



НАНЕСЕНИЕ

Тип краскопульты	Обычный	С высоким коэффициентом переноса
Сопло, верхний бачок (мм)	1.3-1.4	1.2-1.3
Давление (бар)	3-3.5	0.3-0.7
Сопло, нижний бачок (мм)	1.4-1.6	1.2-1.3
Давление на пистолете (бар)	3.5 - 4	0.3-0.7
Количество слоев	2	
Предполагаемая толщина	50 мкм	

Важно:

Для достижения наилучшего результата наносите первый слой на максимальном давлении и с минимальной подачей материала, для второго слоя верните стандартные настройки.



СУШКА

Воздушная сушка

Между слоями

5 минут

От пыли

5 минут

Полная

2-3 часа

Ускоренная сушка

10-15 минут @ 50-60°C

Выдержка перед ускоренной / ИК сушкой

5 минут

ИК сушка

Средневолновая

10 минут

Коротковолновая

5 минут

Важно:

Для достижения лучшего блеска рекомендуется воздушная сушка. Ускоренная сушка в камере – максимум 10-15 минут @ 50-60°C.




HP лак 0900

1.360.0900

ПЕРЕКРАШИВАНИЕ

Всегда дожидайтесь полного высыхания **HP Clear 0900** перед проведением точечного ремонта. Перед повторным перекрашиванием обязательно перешлифовать Scotch-Brite.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Упаковка	1 л и 5 л
Хранение	Хранить в сухом проветриваемом месте, беречь от нагрева
Теоретический расход	7.7 кв.м/л готового продукта при толщине 50 мкм



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Настоящие материалы предназначены исключительно для профессиональной ремонтной окраски автомобильного транспорта.

Приведенная в данной технической документации информация основана на современных научных и технических знаниях, и принятие всех необходимых мер для обеспечения соответствия используемого продукта целевому назначению является обязанностью пользователя. Соблюдение технологии позволит получить гарантированное качество покрытия.

Для получения информации по технике безопасности при работе с этим продуктом, обратитесь к паспорту безопасности материала (MSDS) на официальном сайте www.maxmeyer.com



Для получения дополнительной информации:

ООО «ППГ Индастриз», Россия, 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д.118, к.1, БЦ «Варшавка SKY», 15-й этаж

Тел: +7-495-213-3107, Fax: +7-495-213-3107

MaxMeyer® и эмблема MaxMeyer - торговые марки PPG industries Ohio, Inc..принадлежат PPG Industries Ohio, Inc.© 2017 PPG Industries. Все права защищены.