MAXIFULL BEIGE/GREY

АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ

1.851.9290/9021

1K акриловый грунт

Maxifull - 1-компонентный акриловый грунт, обеспечивающий высокую скорость сушки, легкое шлифование и превосходную прочность.
Maxifull представляет собой оптимальное решение для точечного ремонта.

Подложки

Голый металл, отшлифованный и очищенный (только небольшие зоны)
Полиэфирные шпатлевки, отшлифованные абразивом P280-320
Старые ЛКП в хорошем состоянии, отшлифованные
Оригинальные покрытия, отшлифованные

Важно:

Для термопластичных покрытий используйте только для мелкого ремонта. Для больших площадей используйте HS Filler 3011 и всегда перекрывайте панель целиком. Никогда не используйте ИК или ускоренную сушку на термопластичных покрытиях.

Подготовка





Очистите поверхность моющим средством и водой (рекомендуется теплая вода).
Отшлифуйте абразивом P280-320. Очистите с помощью Degreaser 3600.
Чтобы гарантировать максимальную антикоррозионную стойкость на голом металле, нанесите etch primer.

	По объему	По весу
MAXIFULL	1	1000
Разбавитель	0.8 – 1.0	550-750
Вязкость DIN4, 20°C	20-30"	
Время жизни	Не ограничено @ 20°C	

Важно:

Maxifull, являясь восококачественным акриловым грунтом, нуждается в специфическом разбавителе.

MAXIFULL BEIGE/GREY

АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ

1.851.9290/9021

Разбавители

1205	Нитро разбавитель без запаха
1535	Нитро разбавитель

Нанесение

Настройки пистолета	*Обычный*	*Высокий коэфф.переноса*
Сопло (мм)	1.6-1.8	1.6-1.8
Давление на пистолете (бар)	2-3	0.3-0.7
Количество слоев	2-3	2
Предполагаемая толщина	50-80 мкм	
Максимальная толщина	100 мкм	

Сушка



Воздушная сушка		
Выдержка между слоями		5-10 минут
Шлифование		после 30-60 минут
Печная сушка		
Выдержка перед сушкой		5-10 минут
Печная сушка		20 минут @ 50°C
ИК сушка	Средние волны	10 минут
	Короткие волны	5 минут

Перекрашивание

После шлифования

Шлифование

Сухое	P320 - 400
Влажное	P600 - 800

MAXIFULL BEIGE/GREY

АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ

1.851.9290/9021

Следующее покрытие

MAXICAR HS, DURALIT CAR, PREMIUM UHS DURALIT, BILUX

Технические данные

Упаковка	1 л и 3 л
Хранение	Хранить в сухом проветриваемом месте, беречь от нагрева
Теоретическая укрывистость	3,3 кв.м./л готового продукта, при толщине 50 мкм

Меры предосторожности

Настоящие материалы предназначены исключительно для профессиональной ремонтной окраски автомобильного транспорта.
Приведенная в данной технической документации информация основана на современных научных и технических знаниях, и принятие всех необходимых мер для обеспечения соответствия используемого продукта целевому назначению является обязанностью пользователя. Соблюдение технологии позволит получить гарантированное качество покрытия.
Для получения информации по технике безопасности при работе с этим продуктом, обратитесь к паспорту безопасности материала (MSDS) на официальном сайте **www.maxmeyer.com**

Для получения дополнительной информации:
ООО “ППГ Индастриз», Россия, 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д.118, к.1, БЦ «Варшавка SKY», 15-й этаж
Тел: +7-495-213-3107, Fax: +7-495-213-3107

MaxMeyer® и эмблема MaxMeyer - торговые марки PPG industries Ohio, Inc.. принадлежат PPG Industries Ohio, Inc.© 2017 PPG Industries. Все права защищены.