




SEALER 0204

АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ-ИЗОЛЯТОР

1-841-0204

2К акриловый прозрачный SEALER



Акриловый грунт-изолятор 0204 – 2-х компонентный акриловый многофункциональный прозрачный изолятор. Используется в качестве изолятора на поверхностях с различной степенью абсорбции. Благодаря прозрачности продукта, полная маскировка не требуется.

Акриловый грунт-изолятор 0204 используется в тех случаях, когда удаление старого ЛКП неизвестной природы невозможно или затруднено, а также при подготовке не досохших, свежих покрытий.



Акриловый грунт-изолятор 0204 может применяться для ремонта неправильно отшлифованных зон или зон, где шлифование является затруднительным.

Подложки

Полиэфирные шпатлевки отшлифованные абразивом P360-400
Старые ЛКП, очищенные и отшлифованные абразивом P360-400 или Scotch Brite fine
Все MaxMeyer наполнители для авторемонта

Подготовка

Очистите поверхность моющим средством и водой (рекомендуется теплая вода).
Отшлифуйте абразивом P360-400. Очистите с помощью Degreaser 3600.



Мокрый по мокрому	По объему	По весу
CLEARSEALER 0204	2	1000
Отвердитель	1	380
Разбавитель	0.4	180
Вязкость - DIN4 при 20°C	19"	
Время жизни	90 минут @ 20°C	

Важно:

ClearSealer 0204 может быть подкрашен (до 50%) с помощью UHS Duralit Extra. Использование **Clearsealer 0204**, в варианте мокрый по мокрому, рекомендуется только поверх старых термопластичных подложек. Перед нанесением на голый металл требуется нанесение протравливающей грунтовки.

Отвердители - разбавители

Отвердители	6000	Быстрый	Панельный и точечный ремонт при t°C > 25, всегда для полного ремонта.
	8000	Экстра быстрый	Панельный ремонт при t°C < 25, точечный ремонт при t°C > 25.
Разбавители	9000	Супер быстрый	Точечный ремонт при t°C > 25.
	4305	2505 Быстрый	Точечный ремонт
	4310	2510 Нормальный	Частичный и полный ремонт при t°C < 25.
	4320	2520 Медленный	Общий ремонт при t°C > 25.




SEALER 0204

АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ-ИЗОЛЯТОР

1-841-0204


Нанесение

Тип краскопульты	Обычный	С высоким коэфф. переноса
Дюза (мм)	1.3-1.4	1.2-1.3
Давление на пистолете (bar)	2-3	0.5-0.7
Количество слоев		1-2
Предполагаемая толщина		25 мкм
Максимальная толщина		50 мкм



Сушка

Воздушная сушка
Выдержка перед нанесением следующего покрытия 20-30 минут



Важно:

При подкрашивании **ClearSealer 0204**, время сушки увеличивается.
Рекомендуется ускоренная сушка (20-30 минут @ 40-50°C).

Перекрашивание

В течении 12 часов без необходимости перешлифовки.

Шлифовка

Влажная шлифовка абразивом P1200 (при необходимости, только после полной просушки перед нанесением ClearSealer 540)




Следующее покрытие

UHS DURALIT EXTRA

Технические данные

Упаковка	1 л
Хранение	Хранить в сухом проветриваемом месте, беречь от нагрева
Теоретическая укрывистость	13.5 кв.м./л готового продукта, при толщине 25 мкм






SEALER 0204

АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ-ИЗОЛЯТОР

1-841-0204

Информация ЛОС

Предельное значение ЕС для данного продукта (категория продукта: IIB.c) в готовой к употреблению форме составляет 540 г / литр ЛОС. Содержание ЛОС этого продукта в готовой к использованию форме - макс. 540г / литр. В зависимости от выбранного режима использования фактический готовый к использованию ЛОС этого продукта может быть ниже, чем указано в директиве ЕС.



Меры предосторожности

Настоящие материалы предназначены исключительно для

профессиональной ремонтной окраски автомобильного транспорта.

Приведенная в данной технической документации информация основана на современных научных и технических знаниях, и принятие всех необходимых мер для обеспечения соответствия используемого продукта целевому назначению является обязанностью пользователя. Соблюдение технологии позволит получить гарантированное качество покрытия.

Для получения информации по технике безопасности при работе с этим продуктом, обратитесь к паспорту безопасности материала (MSDS) на официальном сайте www.maxmeyer.com



Для получения дополнительной информации:

ООО «ППГ Индастриз», Россия, 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д.118, к.1, БЦ «Варшавка SKY», 15-й этаж

Тел: +7-495-213-3107, Fax: +7-495-213-3107

MaxMeyer® и эмблема MaxMeyer - торговые марки PPG industries Ohio, Inc.. принадлежат PPG Industries Ohio, Inc.© 2017 PPG Industries. Все права защищены.