




HP MULTIGREY FILLER

АКРИЛОВЫЕ ПОРОЗАПОЛНИТЕЛИ

1.841.8700/8800/8900

2К акриловый наполнитель для высокой производительности.
Светло-серый (8700) - Серый (8800) – Темно-серый (8900)



HP Multigrey Filler – ультра быстросохнущий 2-х компонентный акриловый наполнитель, позволяющий значительно увеличить продуктивность кузовного цеха (HP - High Productivity = высокая продуктивность). Обладает хорошей наполняющей способностью и малой усадкой, легко шлифуется и гарантирует оптимальную устойчивость к впитыванию. Путем смешивания светло-серого, серого и темно-серого вариантов в подходящих пропорциях можно получить оттенок наполнителя, наиболее подходящий для конкретного цвета. Это является особенно актуальным для многослойных покрытий и покрытий с низкой укрывистостью. Позволяет существенно сократить время и материалы на всех этапах и вариантах сушки.

HP Multigrey Filler в комбинации с HP грунтом в аэрозоле и HP лаком предлагает систему, обеспечивающую высокий уровень производительности в окрасочном цехе – идеальное технологическое решение задачи быстрого ремонта.

Подложки

Необработанный, обезжиренный и отшлифованный металл (только небольшие участки).
Полиэфирные шпатлевки, пластик, усиленный стекло-волокном и гель-коут, отшлифованные абразивом P280-320.

Старые ЛКП в хорошем состоянии, очищенные и отшлифованные.


Важно:

При окрашивании старых ЛКП, чувствительных к растворителям, убедитесь в отсутствии трещин на поверхности и всегда наносите наполнитель на всю панель целиком. **HP Multigrey наполнитель** не подходит в роли изолятора для термопластичных или отслаивающихся покрытий, но ограниченно может быть использован на них в роли выравнивателя.

Подготовка

Очистите поверхность моющим средством и водой (рекомендуется теплая вода).

Отшлифуйте абразивом P280-320. Очистите с помощью Degreaser 3600 или AQUAMAX® Precleaner. Чтобы гарантировать максимальную антикоррозионную стойкость на голом металле, нанесите 1-2 слоя HP Aerosol грунта.



	Грунт - наполнитель		Грунт - выравниватель	
	По объему	По объему	По объему	По весу
HP MULTIGREY FILLER	4	1000	4	1000
Отвердитель	1	160	1	160
Разбавитель	0	0	0.4 – 0.6	60-90
Вязкость DIN4, 20°C	65-70"		22-28"	
Время жизни	30 минут @ 20°C		45 минут-1 час @ 20°C	

Важно:

Эластик добавка	AD1208	10-30%
См. техническую документацию		414V




HP MULTIGREY FILLER

АКРИЛОВЫЕ ПОРОЗАПОЛНИТЕЛИ

1.841.8700/8800/8900

Отвердители - разбавители





Отвердители	4000	Медленный	Ремонты при t°C > 30
	6000	Быстрый	Частичный и точечный ремонт при t°C > 25
	8000	Экстра быстрый	Частичный ремонт при t°C < 25 и точечный ремонт при t°C > 25
Разбавители	9000	Супер быстрый	Точечный ремонт при t°C < 25
	4305 2505	Быстрый	Точечный ремонт
	4310 2510	Нормальный	Частичный ремонт при t°C < 25
	4320 2520	Медленный	Полный ремонт при t°C > 25

Нанесение



Вариант Краскопульт	Грунт-наполнитель		Грунт-выравниватель	
	Обычный	Высокий коэфф переноса	Обычный	Высокий коэфф переноса
Дюза (мм)	1.7-1.9	1.7-1.9	1.6-1.8	1.6-1.8
Давление (бар)	2-3	0.5-0.7	2-3	0.5-0.7
Количество слоев	3		2	
Рекомендуемая толщина	150-200 мкм		100 мкм	
Максимальная толщина	300 мкм		200 мкм	

Сушка



Воздушная сушка	
Выдержка между слоями	3-5 минут
Перед шлифовкой (до 100 мкм, 20° С.)	2-3 часа
Перед шлифовкой (выше 100 мкм, 20° С.)	4-6 часов
Перед нанесением следующего покрытия	от 20 минут до 12 часов
Ускоренная и ИК сушка	
Выдержка перед сушкой	3-5 минут
Ускоренная сушка	20 минут@ 60° С
ИК сушка	
Средние волны	12 минут
Короткие волны	8 минут

Важно:

Перед шлифованием **HP Multigrey наполнителя** убедитесь, что он полностью просох. Это позволит избежать просадок и впитывания. При нанесении **HP Multigrey наполнителя** в варианте без шлифовки, рекомендуется просушить наполнитель в течение 10 минут при 40 ° С, охладить перед нанесением следующего покрытия.




HP MULTIGREY FILLER

АКРИЛОВЫЕ ПОРОЗАПОЛНИТЕЛИ

1.841.8700/8800/8900

Перекрашивание

Полное перекрашивание после сушки и шлифовки.



Шлифовка

Сухая P320 - 400 + Scotch Brite Fine
Влажная P800



Следующее покрытие

UHS DURALIT EXTRA and AQUAMAX BASECOAT

Технические данные

Упаковка 1 л и 3 л
Хранение Хранить в сухом проветриваемом месте, беречь от нагрева
Теоретическая укрывистость 4,1 кв.м./л готового продукта, при толщине 100 мкм



MULTIGREY использование смесей 8700 / 8800 / 8900

смесь по весу %	M1	M3		M4	M5	M6
8700 светло-серый	100	65		--	--	--
8800 серый	--	35		100	48	--
8900 темно-серый	--	--		--	52	100

Оттенки MultiGrey выбираются в соответствии с цветом финишного покрытия. Указание на рекомендуемый оттенок для любого цвета, можно найти в программе по цветоподбору MaxMeyer. После выбора необходимого оттенка серого, грунт приготавливается по приведенным в таблице пропорциям. MultiGrey M1(8700), M4(8800) и M6(8900) доступны в готовом виде. MultiGrey M3 может быть получен путем смешивания 8700 и 8800 в указанных пропорциях. MultiGrey M5 может быть получен путем смешивания 8800 и 8900 в указанных пропорциях. **Смешайте наполнитель в соответствии с ТДС перед применением.**



HP MULTIGREY FILLER

АКРИЛОВЫЕ ПОРОЗАПОЛНИТЕЛИ

1.841.8700/8800/8900

Информация ЛОС


Предельное значение ЕС для данного продукта (категория продукта: IIB.c) в готовой к использованию форме - макс. 540 г/л ЛОС.

Содержание ЛОС этого продукта в готовой к использованию форме - макс. 540 г/л.

В зависимости от выбранного режима использования фактический готовый к использованию ЛОС этого продукта может быть ниже, чем указано в директиве ЕС.

ПРИМЕЧАНИЕ. Комбинации этого продукта с 1.975.1208 будут производить лакокрасочную пленку со специальными свойствами, определенную в соответствии с директивой ЕС.

В этих конкретных комбинациях: предельное значение ЕС для этого продукта (категория продукта: IIB.e) в готовой к употреблению форме - макс. 840 г/л ЛОС. Содержание VOC этого продукта в готовой к использованию форме - макс. 840 г/л.



Меры предосторожности

Настоящие материалы предназначены исключительно для профессиональной ремонтной окраски автомобильного транспорта.

Приведенная в данной технической документации информация основана на современных научных и технических знаниях, и принятие всех необходимых мер для обеспечения соответствия используемого продукта целевому назначению является обязанностью пользователя. Соблюдение технологии позволит получить гарантированное качество покрытия.

Для получения информации по технике безопасности при работе с этим продуктом, обратитесь к паспорту безопасности материала (MSDS) на официальном сайте www.maxmeyer.com



Для получения дополнительной информации:

ООО «ППГ Индастриз», Россия, 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д.118, к.1, БЦ «Варшавка SKY», 15-й этаж

Тел: +7-495-213-3107, Факс: +7-495-213-3107

MaxMeyer® и эмблема MaxMeyer - торговые марки PPG industries Ohio, Inc.. принадлежат PPG Industries Ohio, Inc.© 2017 PPG Industries. Все права защищены.