




HP MULTIGREY EXTRA

1-856-5101/1-856-5104/1-856-5106

ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ

(отвердитель 1.954.2925)

ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫЙ ГРУНТ НАПОЛНИТЕЛЬ LIGHT GREY (5101) - GREY (5104) - DARK GREY (5106)



HP Multigrey Extra - 2-х компонентный наполнитель для широкого круга задач по ремонтной окраске. Простота нанесения и шлифовки, хорошая наполняющая способность, использование на таких подложках, как оригинальное покрытие, голая сталь полиэфирные шпатлевки и адгезионные грунтовки.

При комбинировании 5101, 5104 и 5106 может быть создан оптимальный оттенок подложки под любую краску.

HP Multigrey Extra рекомендован для использования с системами AQUAMAX® и UHS Duralit Extra Maxicar HS, Duralit Car. Для максимальной укрывистости эмали цвет грунта следует выбрать в соответствии с рекомендациями программы PAINTMANAGER.

ПОДЛОЖКИ

Металлический лист очищенный и отшлифованный (только участки небольшого размера).

Полиэфирные шпатлевки, стекловолокно и гелькоат, отшлифованные P280-320.



Отвержденное старое лакокрасочное покрытие, отшлифованное.

Важно:

Если покрытие неустойчиво к воздействию растворителя, убедитесь, что на поверхности нет повреждений и сколов и наносите наполнитель на всю деталь. **HP Multigrey Extra** не предназначен для использования в качестве изолятора на термопластичных и подверженных отслаиванию покрытиях.

ПОДГОТОВКА

Очистить поверхность. Шлифовать P280-320. Обезжирить при помощи Degreaser 3600 или AQUAMAX® Precleaner. Для гарантии высокой коррозионной защиты предварительно нанести 1-2 слоя HP Aerosol Primer.



	Грунт-наполнитель	
	Объем	Вес
HP MULTIGREY EXTRA	7	1000
ОТВЕРДИТЕЛЬ 2925	1	98
РАЗБАВИТЕЛЬ 2710	1 - 2	76 - 152
ВНИМАНИЕ	Для точного добавления отвердителя и разбавителя материал рекомендуется смешивать по весу.	
Вязкость DIN4, 20°C	26 - 29"	
Время жизни	90 минут при 20°C	




HP MULTIGREY EXTRA

1-856-5101/1-856-5104/1-856-5106

(отвердитель 1.954.2925)

ВЫБОР ОТВЕРДИТЕЛЕЙ И РАЗБАВИТЕЛЕЙ

Отвердитель	2925	Стандартный	Для любого ремонта
Разбавитель	2720/2730	Медленный	Ремонт свыше 30°C
	2710	Стандартный	Ремонт при 25°C - 30°C
	2705	Быстрый	Ремонт ниже 25°C




НАНЕСЕНИЕ

Назначение	Грунт-наполнитель	
Краскопульт	Обычный	HVLP
Сопло (мм)	1.6 - 1.8	1.6 - 1.8
Давление (бар)	2	0.5 - 0.7 (в возд. головке)
Количество слоев	1 средний + 2 полных слоя	
Рекомендованная толщина	75 - 150 микрон	
Максимальная толщина	150 микрон	



СУШКА

Воздушная сушка	
Выдержка между слоями	До поматовения
Готовность к шлифовке (при 20°C и 100 микрон)	3 - 4 часа
Готовность к шлифованию (до 20°C и 100 микрон)	В течение ночи
Сушка при 60° C	
Выдержка перед сушкой	До поматовения
Сушка в камере при 60° C	20 - 30 минут
ИК, средние волны	12 мин



Убедитесь перед шлифовкой, что покрытие **HP Multigrey Extra** полностью просохло. Возможны впитывание и усадка.



HP MULTIGREY EXTRA

1-856-5101/1-856-5104/1-856-5106


(отвердитель 1.954.2925)

ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ

Пропорция смешивания 7 : 1 : 1 - 2

Кумулятивная пропорция в граммах. Не обнуляйте весы между добавлением компонентов!

Рекомендуемое соотношение (Л) @ 7:1:2	0.25 Л	0.33 Л	0.50 Л	0.66 Л	1.00 Л
5101 / 5104 / 5106	250	356	539	711	1078
Отвердитель 2925	296	391	592	782	1184
Разбавитель 2705/2710/2720/2730	316 – 337	418 - 445	633 - 674	836 - 890	1266 - 1348



ПРОПОРЦИИ MULTIGREY 5101 / 5104 / 5106

% MIX BY WEIGHT	M1	M3	M4	M5	M6
5101 Light Grey	100	75	--	--	--
5104 Grey	--	25	100	48	--
5106 Dark Grey	--	--	--	52	100

MultiGrey оттенок выбирается в соответствии с цветом краски. Оттенок MultiGrey для любого цвета содержится в цветовой документации MaxMeyer.

После выбора оттенка MultiGrey Приготовьте его по этой таблице. MultiGrey M1, M4 и M6 поставляются в готовом виде.

MultiGrey 3 изготавливается путем смешивания 5101/5104.

MultiGrey 5 изготавливается путем смешивания 5104/5106.

Перед нанесением смешать с отвердителем и разбавителем.

ПОВТОРНОЕ НАНЕСЕНИЕ

Повторное нанесение возможно после сушки и шлифовки.

ШЛИФОВКА

Сухая	Акриловая краска - P360	Базовая краска – P400
Влажная	Акриловая краска – P600	Базовая краска– P800




HP MULTIGREY EXTRA

1-856-5101/1-856-5104/1-856-5106

(отвердитель 1.954.2925)

ПОСЛЕДУЮЩЕЕ ПОКРЫТИЕ

На наполнитель можно наносить UHS DURALIT EXTRA и AQUAMAX BASECOAT
Если после шлифовки наполнителя прошло 2 и более дней, он должен быть снова отшлифован перед нанесением последующего покрытия.



VOС ИНФОРМАЦИЯ

Европейский союз ограничивает для этого продукта (продукт категории : IIB.c) максимальное содержание VOC в готовой смеси 540 гр./л. Содержание VOC в готовой к применению смеси не превышает 540 гр./л.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Упаковка	3 л
Хранение	В прохладном месте, вдали от источников тепла
Теоретический расход	4.1 м ² /л готовой смеси, при толщине сухой пленки 100 микрон



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Настоящие материалы предназначены исключительно для профессиональной ремонтной окраски автомобильного транспорта. Приведенная в данной технической документации информация основана на современных научных и технических знаниях, и принятие всех необходимых мер для обеспечения соответствия используемого продукта целевому назначению является обязанностью пользователя. Соблюдение технологии позволит получить гарантированное качество покрытия.

Для получения информации по технике безопасности при работе с этим продуктом, обратитесь к паспорту безопасности материала (MSDS) на официальном сайте

www.maxmeyer.com



Для получения дополнительной информации:

ООО «ППГ Индастриз», Россия, 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д.118, к.1, БЦ «Варшавка SKY», 15-й этаж

Тел: +7-495-213-3107, Факс: +7-495-213-3107

MaxMeyer® и эмблема MaxMeyer - торговые марки PPG industries Ohio, Inc.. принадлежат PPG Industries Ohio, Inc.© 2017 PPG Industries. Все права защищены.

