




CFE (*chromate free self-etching*) грунт 1.815.7050

CFE грунт 7050

CFE (chromate free self-etching) грунт 7050 – 2К протравливающий грунт без хроматов, с высокими анти-коррозионными свойствами.




Подложки

Голый или оцинкованный металл, очищенный и отшлифованный.
Оригинальные старые ЛКП в хорошем состоянии, очищенные и отшлифованные абразивом P360-400 (кроме термопластичных)
Полиэфирные шпатлевки, отшлифованные абразивом P180 или тоньше.

Подготовка

Очистите поверхность моющим средством и водой (рекомендуется теплая вода).
Отшлифуйте абразивом P320-360. Очистите с помощью *antisilicon Degreaser 3600*.



	По объему
CFE праймер 7050	1
Активатор	1
Вязкость -DIN4, 20°C	14-15"
Время жизни, 20°C	120 ч.


Важно: Активированный грунт должен отстояться в течении 10 минут перед нанесением. Не наносить CFE Primer 7050 поверх термопластичных или обратимых материалов. Не наносить CFE Primer 7050 под полиэфирные продукты. CFE Primer 7050 должен быть перекрыт 2К наполнителем в течении 24 часов с момента нанесения.

Активаторы


Активатор	1.955.7051	Активатор 7051
	1.955.7052	Медленный активатор 7052



CFE (*chromate free self-etching*) грунт 1.815.7050 1.815.7050



Нанесение



Тип краскопульт

HVLP / Обычный

Дюза (мм)

1.3-1.6

Давление на пистолете (bar)

См. рекомендации производителя краскопульт

Количество слоев

1 полный слой

Предполагаемая толщина

10-15 мкм

Максимальная толщина

20 мкм

Сушка

Воздушная сушка

Нанесение грунта

через 15 минут

Важно:

CFE Primer 7050 должен быть перекрыт 2K наполнителем в течении 24 часов с момента нанесения.


Следующее покрытие/перекрашивание

2K сольвентные акриловые грунты - наполнители MaxMeyer.

Всегда наносите 2K акриловые грунты – наполнители на **CFE Primer 7050** перед окраской.



CFE (*chromate free self-etching*) грунт 1.815.7050



Технические данные



Упаковка	1 л
Хранение	Хранить в сухом проветриваемом месте, беречь от нагрева
Теоретическая укрывистость	12 кв.м./л готового продукта

Содержание ЛОС

Предельное значение ЕС для данного продукта (категория продукта: II B.c) в готовой к использованию форме - макс. 780 г / л ЛОС.
Содержание ЛОС этого продукта в готовой к использованию форме - макс. 780g / литр.
В зависимости от выбранного режима использования, фактический готовый к использованию ЛОС

Здоровье и безопасность



Эти продукты предназначены только для профессионального использования и не могут быть использованы в других целях.
Информация, изложенная в этом техническом описании, основана на имеющихся у нас современных научных и технических знаниях, и это ответственность пользователя, чтобы предпринять все необходимые шаги для того, чтобы проверить и обеспечить пригодность продукта для использования по целевому назначению. Соблюдение технологии позволит получить гарантированное качество покрытия.
Для получения информации по технике безопасности при работе с этим продуктом, обратитесь на официальный сайт www.maxmeyer.com

получения дополнительной информации:

ООО «ППГ Индастриз», Россия, 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д.118, к.1, БЦ «Варшавка SKY», 15-й этаж
Тел: +7-495-213-3107, Fax: +7-495-213-3107

MaxMeyer® и эмблема MaxMeyer - торговые марки Для PPG industries Ohio, Inc.. принадлежат PPG Industries Ohio, Inc.© 2017 PPG Industries. Все права защищены.

