


2К АКРИЛОВЫЙ ЛАК MaxiClear HS 1.360.0300

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

MaxiClear HS – универсальный 2-х компонентный акрил-уретановый HS лак, предназначенный для восстановления ремонтных и оригинальных заводских покрытий. Обладает исключительной простотой нанесения, обеспечивая при этом отличные показатели растекаемости и глянца. Лак 0300 предназначен для окрашивания как отдельных деталей, так и полной окраски кузова автомобиля




ПОВЕРХНОСТИ

MaxiCar HS, водоразбавляемые базы Aquatax.

ПОДГОТОВКА

Перед нанесением на покрытие MaxiCar HS выждать 20-30 минут. Эмаль Aquatax должна стать полностью матовой. Используйте липкую салфетку для удаления пыли или опила.



ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ

ПО ОБЪЕМУ

HS CLEAR 0300
ОТВЕРДИТЕЛЬ

2
1

ВЯЗКОСТЬ - DIN4, 20°C
ВРЕМЯ ЖИЗНИ ГОТОВОЙ СМЕСИ

18 - 20 секунд
1 час при 20°C (отв.2730)
1,5 часа при 20°C (отв.2720/2710)

ВЫБОР ОТВЕРДИТЕЛЕЙ

ТЕМПЕРАТУРА	ОТВЕРДИТЕЛЬ HS
Ниже 18°C	1.954.2730
18°C - 25°C	1.954.2720
Выше 25°C	1.954.2710

ДОБАВКИ

Пластификатор	AD1208	10 - 30 %	414V
Антисиликоновая добавка	AD2341	0.5 - 2%	411V
Текстурная добавка мелкая	1.975.5500	от 30 до 50%	420V
Текстурная добавка грубая	1.975.5501	от 30 до 50%	420V


2К АКРИЛОВЫЙ ЛАК MaxiClear HS 1.360.0300

НАНЕСЕНИЕ




Выбор краскораспылителя	Конвенциональный
Сопло (верхний бачок)	1.2 - 1.3
Рабочее давление (бар)	2,0 – 2,5 *
	* См. рекомендации производителя оборудования
Количество слоев	1,5 - 2
Рекомендуемая толщина	45 - 50 микрон

СУШКА



Воздушная сушка	
Выдержка между слоями	2 - 5 минут
От пыли	10 минут
Полное высыхание	15 - 16 часов
Сушка в камере при 60°C	30 минут
Выдержка перед сушкой	0 - 5 минут
ИК - Сушка	
Средневолновая	15 - 20 минут
Коротковолновая	10 - 15 минут



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тара	5 литров
Хранение	в сухом, прохладном месте, вдали от источников тепла
Теоретический расход	8 кв.м./л готовой смеси при толщине 50 микрон.



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ



Настоящие материалы предназначены исключительно для профессиональной ремонтной окраски автомобильного транспорта.

Приведенная в данной технической документации информация основана на современных научных и технических знаниях, и принятие всех необходимых мер для обеспечения соответствия используемого продукта целевому назначению является обязанностью пользователя. Соблюдение технологии позволит получить гарантированное качество покрытия.

Для получения информации по технике безопасности при работе с этим продуктом, обратитесь к паспорту безопасности материала (MSDS) на официальном сайте www.maxmeyer.com

Для получения дополнительной информации:

ООО «ППГ Индастриз», Россия, 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д.118, к.1, БЦ «Варшавка SKY», 15-й этаж

Тел: +7-495-213-3107, Fax: +7-495-213-3107

MaxMeyer® и эмблема MaxMeyer - торговые марки PPG industries Ohio, Inc.. принадлежат PPG Industries Ohio, Inc.© 2017 PPG Industries. Все права защищены.